

DT-CuZn40

Messing-Hartlot

Normbezeichnung

EN ISO 24373: ~S Cu 4700 (CuZn40Sn)
 AWS-A5.7: ~RB CuZn-A

Anwendungsbereich

Hartlöten von Stahl, Gußeisen, Temperguß, Rotguß, Zinnbronze und Kupfer
 Verbindung von Messing, Bronze, Kupfer und Kupferlegierungen

MIG: ungeeignet	WIG: geeignet	GAS: empfohlen
--------------------	------------------	-------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu: 60,00 Zn: Rest

Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)

Arbeitstemp. °C 900
 Solidus-Liquidus-Temp. °C 870 / 890
 Dichte g/cm³ 8,4
 Härte 110 HB

Zulassungen

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

siehe oben

Lieferprogramm

2,0-6,0mm x 1000