

DRATEC®
DRAHTTECHNIK GMBH



**SCHWEISSDRAHT
WELDING WIRE**

DRATEC®

Drahttechnik GmbH

Schweißdrähte für den Profi

- Edelstahl
- Nickel
- Aluminium
- Kupfer
- Gasschweißstäbe
- Niedrig-/Mittellegierte Drähte
- UP-Schweißdrähte
- Fülldrähte
- Titan / Magnesium
- Sonderwerkstoffe

Zentrale + Produktion
Dratec GmbH
Westpreussenstr. 19
D-47809 Krefeld
+49 (0)2151 – 51625-0
+49 (0)2151 – 51625-55
info@dratec.de

Niederlassung SÜD
DRATEC GmbH
Maybachstr. 13
D-71686 Remseck a.N.
+49 (0)7141 – 864 747
+49 (0)7141 – 864 749
beuttner@dratec.de

www.dratec.de

DRATEC Drahttechnik GmbH
wurde 1983 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt für Schweißzusatzwerkstoffe erworben.

Durch unsere eigene Produktion sind wir in der Lage nahezu jeden Kundenwunsch, was Spulengewicht, Aufmachung, Etikettierung, Prägung der Stäbe etc. anbelangt, zu erfüllen.

Ein Teilgebiet unseres Geschäftsfeldes ist die Lohnarbeit, so lassen viele namhafte europäische Hersteller von Schweißdrähten bei uns im Lohn spulen oder Stäbe richten und prägen.

Unser oberstes Ziel ist es, die beste Qualität zum günstigen Preis anzubieten.
Wir arbeiten nach strengen Qualitätsvorschriften, was nicht zuletzt durch unsere Zertifizierung nach ISO 9000:2008 dokumentiert wurde. Zudem verfügen wir über die Zulassung unserer Produktion gem. TÜV 1153.

Neben der Qualität schreiben wir den Service unseres Hauses ganz groß. Wir lagern ca. 500 t Schweißdrähte und sind somit in der Lage, fast jede Qualität und Abmessung aus Vorrat zu liefern.

Zeit ist Geld, und wir wollen Ihnen helfen, Geld zu sparen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Testen Sie uns !

DRATEC Drahttechnik GmbH
was founded 1983. Over the years DRATEC has become to one of the most respected and well known manufacturer of Welding Wire in Germany.

As a result of our own production, we can follow almost all customer requirements regarding the weight/ labelling/ printing etc. of the material.

One part of our business is producing for other companies. We produce for almost every major wire manufacturer in Europe. We cut and stamp the rods and can spool the wire on every type of spool available. If necessary, we can re-label the material to your own requirement.

Our main target is to meet our customers demand for quality and pricing. As a result of our strict quality control procedures, we are approved by TÜV 1153 and certified to ISO 9000:2008. In addition to meeting our customers demands for quality, it is equally essential that we meet them for service.

We stock over 500 Tonnes of welding rods and wire. We are able to ship almost every quality and diameter immediately.

Time is money und we want to save your money.
We look forward to your enquiry
—
test us !

DRATEC Drahttechnik GmbH
焊丝有限公司成立于1983年，总部位于德国著名的工业重镇克雷菲尔德市。通过近30年的焊丝制造经验的积累和工艺技术的不断研发·Dratec以其高性能的焊丝品质，在焊接材料的市场领域树立了良好的信誉。

Dratec GmbH通过独到的生产工艺流程控制，保证了产品的质量性能的稳定；此外还可以进一步满足客户的其它愿望，如不同线盘的焊丝重量、有特性的包装装潢、标签防伪标识、焊条压印等特殊要求。

我们也对外承接加工业务·欧洲许多知名的焊丝公司委托我们绕线、焊条校直和压印或贴牌生产。

我们的最高经营理念是以最好的品质、最优惠的价格和最快的速度送货上门。

我们严格地按质量管理规定进行生产·通过了ISO

9000:2008质量管理体系认证以及TUV1153焊接材料认证和CE欧共体市场认证。

对于有些特殊行业使用要求的焊丝，我们通过了例如：ABS、DB、DNV等各类专业认证。

为您服务不是一句口号·为您服务是我们企业的经营准则。我们非常重视服务的及时性·Dratec GmbH公司的仓库保有各种牌号、各类尺寸规格的焊丝总计约500吨的储备。

克雷菲尔德市所处的地理位置交通便利，从公司至鹿特丹海港只需2小时车程·至汉堡港3小时车程·至杜塞多夫机场半小时车程。海运空运迅速快捷。

我们努力设法为您节约时间·因为时间就是

Inhaltsverzeichnis

DT-1.4316	hochleg. MSG Drahtelektrode	9
Normbezeichnung	ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si	9
DT-1.4551	hochleg. MSG Drahtelektrode	11
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 19 9 Nb Si.....	11
DT-1.4370	hochleg. MSG Drahtelektrode	13
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 18 8 Mn	13
DT-1.4430	hochleg. MSG Drahtelektrode	15
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 19 12 3 L Si	15
DT-1.4576	hochleg. MSG Drahtelektrode	17
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 19 12 3 Nb Si.....	17
DT-1.4519	hochleg. MSG Drahtelektrode	19
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 20 25 5 Cu L	19
DT-1.4332	hochleg. MSG Drahtelektrode	21
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 23 12 L Si	21
DT-1.4829	hochleg. MSG Drahtelektrode	23
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 22 12 H	23
DT-1.4842	hochleg. MSG Drahtelektrode	25
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 25 20	25
DT-1.4820	hochleg. MSG Drahtelektrode	27
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 25 4	27
DT-1.4835	hochleg. MSG Drahtelektrode	29
Normbezeichnung	ISO 14343-A : ZX9CrNiSiNCe21-11-2.....	29
DT-1.4850	hochleg. MSG Drahtelektrode	31
Normbezeichnung	ISO 14343-A : ~G/W GZ 21 33MnNb	31
DT-1.4853	hochleg. MSG Drahtelektrode	33
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W Z 25 35	33
DT-1.4889	hochleg. MSG Drahtelektrode	35
Normbezeichnung	ISO 14343-A : S NiZ (~NiCr36Fe15Nb0,8).....	35
DT-308 H	hochleg. MIG Drahtelektrode	37
Normbezeichnung	AWS A5.9: ER 308 H	37
DT-1.4462	hochleg. MSG Drahtelektrode	39
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 22 9 3 N L	39
DT-1.4337	hochleg. MSG Drahtelektrode	41
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 29 9	41
DT-1.4015	hochleg. MSG Drahtelektrode	43
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 17	43
DT-1.4115	hochleg. MSG Drahtelektrode	45
Normbezeichnung	EN 12072: G Z 17Mo	45

DT-1.4009	hochleg. MSG Drahtelektrode	47
Normbezeichnung	AWS A5.9: ER 410.....	47
DT-1.4122	hochleg. MIG Drahtelektrode	49
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G Z 17 Mo H.....	49
DT-1.4502	hochleg. MIG Drahtelektrode	51
Normbezeichnung	ISO 14343-A: G Z 17 Ti.....	51
DT-1.4351	hochleg. MSG Drahtelektrode	53
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 13 4.....	53
DT-1.4459	hochleg. MIG Drahtelektrode	55
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 23 12 2 L.....	55
DT-1.4455	hochleg. MIG-Drahtelektrode	57
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 20 16 3 Mn L.....	57
DT-1.4501	hochleg. MIG Drahtelektrode	59
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 25 9 4 N L.....	59
DT-1.4542	hochleg. MSG Drahtelektrode	61
Normbezeichnung:	ISO 14343-B: 630.....	61
DT-1.4547	hochleg. MSG Drahtelektrode	63
Normbezeichnung:	EN: X1 CrNiMoCuN20-18-7.....	63
DT-317 L	hochleg. MIG Drahtelektrode	65
Normbezeichnung	ISO 14343-A : G/W 18 15 3 L.....	65
Werkstoffempfehlung nichtrostende Stähle		67
DT-2.4806	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	71
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG - NiCr20Mn3Nb (S Ni 6082).....	71
DT-2.4377	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	73
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG – NiCu30Mn3Ti (S Ni 4060).....	73
DT-NiFe	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	75
Normbezeichnung	DIN EN ISO 1071 S C NiFe-1	75
DT-2.4831	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	77
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG – NiCr22Mo9Nb (S Ni 6625).....	77
DT-2.4155	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	79
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG – NiTi3 (S Ni 2061).....	79
DT-2.4606	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	81
Normbezeichnung	EN ISO 18274: S Ni 6686 (NiCr 21Mo16W4)	81
DT-2.4607	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	83
Normbezeichnung	DIN EN ISO 18274: NiCr 23Mo16 – (S Ni 6059)	83
DT-2.4635	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	85
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG – NiCr21Mo13Fe4W3.....	85
DT-2.4627	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	87
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG NiCr22Co12Mo9.....	87
DT-2.4642	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	89

Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG NiCr29Fe9.....	89
DT-2.4886	nickelbasis. MIG-Drahtelektrode	91
Normbezeichnung	EN ISO 18274: SG – NiCr15Mo16Fe6W4.....	91
DT-2.4858	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode.....	93
Normbezeichnung	EN ISO 18274: S Ni 8065 – NiFe30Cr21Mo3.....	93
DT-2.4667	nickelbasis. MSG-Drahtelektrode	95
Normbezeichnung	EN ISO 18274: S Ni 7718 – NiCr19Fe19Nb5Mo3	95
DT-2.0837	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	99
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi).....	99
DT-2.0873	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	101
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 7061 (CuNi10)	101
DT-CuSn	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	103
Normbezeichnung	EN ISO 24373: ~S Cu 1898 (CuSn1)	103
DT-CuSn6	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	105
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 5180P (CuSn6P).....	105
DT-CuSn12	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	107
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 5410 (CuSn12P)	107
DT-CuSi 3	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	109
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1).....	109
DT-CuAg	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	111
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 1897 (CuAg1)	111
DT-CuAl 8	kupferbasis. MSG-Drahtelektrode	113
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7).....	113
DT-CuAl9Fe	kupferbasis. MSG-Schweißdraht.....	115
Normbezeichnung	EN ISO 24373: ~ S Cu 6180 (CuAl10).....	115
DT-CuAl8Ni2	kupferbasis. MSG-Schweißdraht.....	117
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2)	117
DT-CuAl8Ni6	kupferbasis. MSG-Schweißdraht.....	119
Normbezeichnung	EN ISO 24373: ~ S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2)	119
DT-2.1367	kupferbasis. MSG-Schweißdraht.....	121
Normbezeichnung	EN ISO 24373: S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2)	121
DT-CuZn40	Messing-Hartlot.....	123
Normbezeichnung	EN ISO 24373: ~S Cu 4700 (CuZn40Sn)	123
DT-AlMg3	Aluminium MIG Drahtelektrode	125
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 5754 - AlMg3.....	125
DT-AlMg5	Aluminium MIG Drahtelektrode	127
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 5356 - AlMg5Cr(A)	127
DT-AlMg4,5Mn	Aluminium MIG Drahtelektrode	129
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016): Al 5183 - AlMg4,5Mn0,7(A)	129
AlMg4,5MnZr	Aluminium MIG Drahtelektrode	131

Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 5087 - AlMg4,5MnZr.....	131
DT-AI 99,5	Aluminium MIG Drahtelektrode	133
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 1070 (Al99,7).....	133
DT-AI 99,5Ti	Aluminium MIG Drahtelektrode	135
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 1450 - Al99,5Ti.....	135
DT-AI 99,8	Aluminium MIG Drahtelektrode	137
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al1080A - Al99,8(A).....	137
DT-AISi5	Aluminium MIG Drahtelektrode	139
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 4043 - AISi5	139
DT-AISi12	Aluminium MIG Drahtelektrode	141
Normbezeichnung	EN ISO 18273 (2016) : Al 4047 - AISi12.....	141
Anwendungsübersicht Aluminium		143
DT-G I	Gasschweißstab für un- und	145
Normbezeichnung	DIN EN ISO 20378: O I	145
DT-G II	Gasschweißstab für un- und	147
Normbezeichnung	DIN EN ISO 20378: O II	147
DT-G III	Gasschweißstab für un- und	149
Normbezeichnung	DIN EN ISO 20378: O III	149
DT-G IV	Gasschweißstab für un- und	151
Normbezeichnung	DIN EN ISO 20378: O IV	151
DT-G V	Gasschweißstab für un- und	153
Normbezeichnung	DIN EN ISO 20378: O V	153
DT-SG 1	niedrigleg. MAG-Drahtelektrode.....	155
Normbezeichnung	EN ISO 14341 : G 42 4 M G2Si1.....	155
DT-SG 2	niedrigleg. MAG-Drahtelektrode.....	157
Normbezeichnung	MSG:EN ISO 14341 : G 42 4 M G3Si1.....	157
DT-SG 3	niedrigleg. MAG-Drahtelektrode.....	159
Normbezeichnung	EN ISO 14341 A: G 46 4 M21 4Si1	159
DT-SG Mo	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	161
Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi	161
DT-SG CrMo1	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	163
Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo1Si.....	163
DT-SG CrMo1	mild Steel MAG-Wire	164
DT-SG CrMo2	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	165
Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo2Si.....	165
DT-SG CrMo5	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	167
Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo5Si.....	167
DT-SG CrMo9	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	169
Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo 9 (Si)	169
DT-SG CrMo9V	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	171

Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G CrMo 91	171
DT-CrMo12WV	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	173
Normbezeichnung	DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMoWV12Si	173
DT-NiMo	niedrigleg. MSG Drahtelektrode.....	175
Normbezeichnung	EN ISO 16834-A: G 62 6 M/C Mn3Ni1Mo	175
DT-NiMoCr	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	177
Normbezeichnung	EN ISO 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo	177
DT-SG NiCu	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	179
Normbezeichnung	EN ISO 16834: ~ Mn3Ni1Cu	179
DT-X90	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	181
Normbezeichnung	EN ISO 16834-A: G 89 4 M Mn4Ni2CrMo	181
DT-X96	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	183
Normbezeichnung	EN ISO 16834-A: G 89 4 M Mn4Ni2,5CrMo	183
DT-ZiRo	niedrigleg. MAG-Drahtelektrode.....	185
Normbezeichnung	EN ISO 14341: -G2Ti	185
DT-1,0Ni	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	187
Normbezeichnung	EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 3 Ni1	187
DT-SG 2,5Ni	niedrigleg. MSG-Drahtelektrode.....	189
Normbezeichnung	EN ISO 14341-A: G2 Ni2.....	189
DT-SG 250	Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode	191
Normbezeichnung	DIN 8555: M/WSG 1-GZ-250.....	191
DT-SG 350	Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode	193
Normbezeichnung	DIN 8555: M/WSG 5-GZ-350.....	193
DT-SG 500	Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode	195
Normbezeichnung	DIN 8555: M/WSG 2-GZ-500.....	195
DT-SG 600	Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode	197
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 8	197
DT-SG 2343	Werkzeugst. MSG-Drahtelektrode	199
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 3	199
DT-SG 3348	Werkzeugst. MSG-Drahtelektrode	201
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 4	201
DT-SG 2606	Werkzeugst. MSG-Drahtelektrode	203
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 3	203
DT-SG 2567	Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode	205
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 3.....	205
DT-SG 2367	Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode	207
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 13.....	207
DT-SG 2367 Ti	Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode	209
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 8	209
DT-SG 6356	Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode	211

Normbezeichnung	Werkstoff Nr.:	1.6356	211
DT-SG 650	Hartauftr. MSG-Drahtelektrode	213	
Normbezeichnung	EN 14700 S Fe 3	213	
DT-SG 600 F	Hartauftrag. Fülldrahtelektrode	215	
Normbezeichnung	EN 14700: T Fe 6	215	
DT-DUR 240K	Hartauftrag. Fülldrahtelektrode	217	
Normbezeichnung	EN 14700: S Fe 9	217	
DT-DUR 55Mo	Hartauftrag. Fülldrahtelektrode	219	
Normbezeichnung	EN 14700: T Z Fe 14	219	
DT-DUR 65	Hartauftrag. Fülldrahtelektrode	221	
Normbezeichnung	EN 14700: T Fe 16	221	
DT-DUR 67	Hartauftrag. Fülldrahtelektrode	223	
Normbezeichnung	EN 14700: T Fe 16	223	
DT-S 1	Drahtelektrode für	225	
Normbezeichnung	EN ISO 14171: S 1	225	
DT-S 2	Drahtelektrode für	227	
Normbezeichnung	EN ISO 14171: S 2	227	
DT-S 3	Drahtelektrode für	229	
Normbezeichnung	EN ISO 14171: S 3	229	
DT-S 4	Drahtelektrode für	231	
Normbezeichnung	EN ISO 14171: S 4	231	
DT-S 2 Mo	Drahtelektrode für	233	
Normbezeichnung	EN ISO 14171: S2Mo	233	
DT-S 2 Si	Drahtelektrode für	235	
Normbezeichnung	EN ISO 14171: S 2 Si	235	
DT-S2CrMo1	Drahtelektrode für	237	
Normbezeichnung	EN ISO 24598-A: S CrMo1	237	
DT-S1CrMo2	Drahtelektrode für	239	
Normbezeichnung	EN ISO 24598-A: S CrMo2	239	
DT-S1CrMo5	Drahtelektrode für	241	
Normbezeichnung	EN ISO 24598-A: S CrMo5	241	
DT-S1CrMo9V	Drahtelektrode für	243	
Normbezeichnung	EN ISO 24598-A: S CrMo 91	243	
DT-S3NiMo1	Drahtelektrode für	245	
Normbezeichnung	EN 756 : S 3Ni1Mo	245	
DT-BF 31	niedrigleg. Fülldraht	247	
Normbezeichnung	EN ISO 17632-A: T46 4 B M 3 H5 / T42 4 B C 3 H5	247	
DT-MF 10	niedrigleg. Fülldraht	249	
Normbezeichnung	EN ISO 17632-A: T46 6 M M 1 H5 / T42 5 M C 1 H5	249	
DT-RF 14	niedrigleg. Fülldraht	251	

Normbezeichnung	EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5.....	251
DT-MF 15	mittelleg. Fülldraht.....	253
Normbezeichnung	EN ISO 18276-A: T69 6 Mn2NiCrMo MM 1H5.....	253
DT-MF 35	niedrigleg. Fülldraht	255
Normbezeichnung	EN17632-A: T 46 2 Mo MM 1 H5	255
DT-FD2-O	niedrigleg. Fülldraht OPEN ARC	257
Normbezeichnung	EN ISO 17632-A T 42 Z W N 1 H 5	257
DT-308 F	hochleg. MAG-Fülldraht	259
Normbezeichnung	EN ISO 17633: T 19 9 L R C/M 3	259
DT-316 F	hochleg. MAG-Fülldraht	261
Normbezeichnung	EN ISO 17633: T 19 12 3 L R C/M 3	261
DT-309 F	hochleg. MAG-Fülldraht	263
Normbezeichnung	EN ISO 17633: T 23 12 L R C/M 3	263
DT-ER Ti 2	Titan - MIG Drahtelektrode.....	265
Normbezeichnung	EN ISO 24034: Ti 0120	265
DT-ER Ti 5	Titan - MIG Drahtelektrode.....	267
Normbezeichnung	EN ISO 24034: Ti 6402	267
DT-ER Ti 7	Titan - MIG Drahtelektrode.....	269
Normbezeichnung	EN ISO 24034: ~Ti 2401 – TiPd0,2A.....	269
DT-AZ 61 A	Magnesium MIG Draht.....	271
Normbezeichnung	AZ61-A.....	271
DT-ZR 702	Zirkonium MIG Draht.....	273
Normbezeichnung	ASTM B550: R60702	273
Anwendungshinweis für Kontaktdüsen		275
Maßeinheiten für Schweißzusatzwerkstoffe		276
Kennblatt 1000	277	
Vd-TÜV Gruppeneinteilung der Stähle nach ISO 15608:2000		280
Miterfaßte Werkstoffe – Aluminium.....		281
ZIP-CLEAN	Spritzschutzmittel für das	282
Übersicht Spulenprogramm		283

DT-1.4316

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si
 ISO 14343-B: SS308LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 308LSi

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißung im chemischen Apparate- und Behälterbau für Betriebstemp. von -196°C bis 350°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,85 Mn: 1,75 Cr: 19,0 Ni: 9,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	390 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	590 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	35%
Kerbschlagarbeit (Av)	80 J
Höchste Betr.temp.	350°C
Tiefste Betr.temp.	-196°C

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4301 1.4306 1.4550 1.4319
 1.4541 1.4311 1.4551 1.4552
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
 ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg
 auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4316

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specifications

ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si
 ISO 14343-B: SS308LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 308LSi

Application

CrNi-wire/rod with low carbon for joining and surfacing
 corrosion resistant and sub-zero tough austenitic steels
 for service temperatures from – 196°C up to + 350°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Si: 0,85 Mn: 1,75 Cr: 19,0 Ni: 9,5


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	390 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	590 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5d ₀)	35%
Impact energy (Av)	80 J
High temp.	350°C
Low temp.	-196°C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4301 1.4306 1.4550 1.4319
 1.4551 1.4311 1.4551 1.4552
 TÜV Kennblatt 1000: Group 29
 ISO 20172: Gruppe 8.1 (except Mo)

Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300 / C300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4551

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 19 9 Nb Si
 ISO 14343-B : SS347Si
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 347 Si

Anwendungsbereich

Stabilisierter Schweißzusatz zum Verbindungs- und Auftragsschweißung im chemischen Apparate- und Behälterbau für Betriebstemp. von -110°C bis 400°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,06 Si: 0,85 Mn: 1,30 Cr: 19,50 Ni: 9,50
 Nb: 12xC


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	490 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	680 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	32%
Kerbschlagarbeit (Av)	80 J
Höchste Betr.temp.:	400 °C
Tiefeste Betr.temp.:	-110°C

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung:



Grundwerkstoffe

1.4301 1.4306 1.4541 1.4310 1.4312
 1.4550 1.4552 1.4319 1.4303
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
 ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg
 auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4551

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 19 9 Nb Si
 ISO 14343-B : SS347Si
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 347 Si

Application

Stabilised CrNiNb-wire/rod for joining and surfacing corrosion resistant steels/cast steels for service temperatures from -110°C up to + 400°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,06 Si: 0,85 Mn: 1,30 Cr: 19,50 Ni: 9,50
 Nb: 12xC


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	490 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	680 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	32%
Impact energy (Av)	80 J
High temp.	400°C
Low temp.	-110°C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4301 1.4306 1.4541 1.4310 1.4312
 1.4550 1.4552 1.4319 1.4303
 TUV Kennblatt 1000: Group 29
 ISO 20172: Gruppe 8.1 (exempt Mo)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4370

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 18 8 Mn
 ISO 14343-B : ~SS307
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 307 mod.

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen.
 Korrosionsbeständige Auftragsschweißungen.
 Verbindungsschweißen von artverschiedenen Stählen

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 7,00 Cr : 18,5 Ni: 8.5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	35%
Kerbschlagarbeit (Av)	80 J
Höchste Betr.temp.	300°C
Tiefste Betr.temp.	-120°C

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Unlegierte und legierte Bau- und Vergütungsstähle miteinander
 Mn-Hartstähle
 Austenitisches Schweißgut
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 mit Gruppe 1-4
 ISO 20172: Gruppe 8.1 verschweißt mit Gruppe 1.1/1.2

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg
 auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4370

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 18 8 Mn
 ISO 14343-B : SS307
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 307 mod.

Application

CrNiMn-wire/rod for joining corrosion resistant, austenitic manganese steels, dissimilar steels and high-carbon steels for service temperatures from -120°C up to +300°C. Also for intermediate layers on armouring with hard alloys.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 7,00 Cr : 18,5 Ni: 8,5

Mechanical Properties


(typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A) (Lo=5do)	35%
Impact energy (Av)	80 J
High temp.	300°C
Low temp.	-120°C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

TÜV Kennblatt 1000: Group 30 with group 1 – 4
 ISO 20172: Group 8.1 joined with Group 1.1/1.2

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4430

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 19 12 3 L Si
 ISO 14343-B : SS316LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 316LSi

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißung von niedrigkohlten, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen mit hoher Korrosionsbeanspruchung für Betriebstemperatur bis 400°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,85 Mn: 1,80 Cr: 18,5 Ni: 12,5 Mo: 2,60


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	430 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	34%
Kerbschlagarbeit (Av)	90 J
Höchste Betr.temp.	400°C
Tiefste Betr.temp.	-196°C

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4401 1.4404 1.4571

1.4580 1.4583

TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30

ISO 20172: Gruppe 8.1

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

WIG: verpackt in Karton a 5 kg
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4430

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 19 12 3 L Si
 ISO 14343-B : SS316LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 316LSi

Application

CrNiMo-wire/rod with low carbon for joining and surfacing corrosion resistant and sub-zero tough austenitic steels for service temperatures from – 196°C up to + 400°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Si: 0,85 Mn: 1,80 Cr: 18,5 Ni: 12,5 Mo: 2,60


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	430 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	34%
Impact energy (Av)	90 J
High temp.	400° C
Low temp.	-196° C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4401 1.4404 1.4571 1.4580 1.4583
 TÜV Kennblatt: Group 30
 ISO 20172: Gruppe 8.1

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4576

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 19 12 3 Nb Si
 ISO 14343-B : SS318Si
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 318 Si

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißung an stabilisierten, artähnlichen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen mit hoher Korrosionsbeanspruchung für Betriebstemperatur bis 400°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C:0,06 Si:0,85 Mn:1,50 Cr:19,0 Ni:12,0 Mo:2,60
 Nb:12xC


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	510 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	30%
Kerbschlagarbeit (Av)	65 J
Höchste Betr.temp.	400°C
Tiefste Betr.temp.	-120°C

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4401 1.4404 1.4571 1.4583
 1.4580 1.4581 1.4573
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
 ISO 20172: Gruppe 8.1

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg
 auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4576

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A: G/W 19 12 3 Nb Si
 ISO 14343-B: SS318Si
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 318 Si

Application

Stabilised CrNiMoNb-wire/rod for joining and surfacing corrosion resistant and sub-zero tough austenitic steels for service temperatures from – 120°C up to + 400°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

C:0,06 Si:0,85 Mn:1,50 Cr:19,0 Ni:12,0 Mo:2,60
 Nb:12xC


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	510 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	65 J
High temp.	400° C
Low temp.	-120° C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4401 1.4404 1.4571 1.4583 1.4580
 1.4581 1.4573
 TÜV Kennblatt 1000: Group 30
 ISO 20172: Gruppe 8.1

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4519

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 20 25 5 Cu L
 ISO 14343-B : SS385
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 385

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von artgleichen austenitischen CrNiMoCu-Stählen und Stahlgusssorten.
 Gute Korrosionsbeständigkeit in reduzierenden Medien.
 IK-beständig (Nasskorrosion bis ca. 350°C)

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,20 Mn: 2,0 Cr : 20,0 Mo:4,5
 Ni: 25,0 Cu: 1,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehgrenze ($R_{p0,2}$)	380 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	560 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	35%
Kerbschlagarbeit (Av)	80 J

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4500 1.4536 1.4539
 1.4505 1.4506

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4519

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 20 25 5 Cu L
 ISO 14343-B : SS385
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 385

Application

Stainless steel; resistant to intercrystalline corrosion and wet corrosion up to 350°C. Good corrosion resistance similar to matching steels/cast steel grades, above all in reducing environments. For joining and surfacing work with matching austenitic CrNiMoCu steels/cast steel grades. For joining these steels with unalloyed/low-alloy steels/cast grades.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Si: 0,20 Mn: 2,0 Cr : 20,0 Mo:4,5
 Ni: 25,0 Cu: 1,5


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	380 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	560 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5d0)	35%
Impact energy (Av)	80 J
High temp.	350° C
Low temp.	-196° C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4500 1.4536 1.4539 1.4505 1.4506

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4332

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 23 12 L Si
 ISO 14343-B : SS309LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 309 LSi

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 300 °C
 Verbindungsschweißen artverschiedener Stähle

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,85 Cr : 24,5 Ni: 13,5 Mn: 1,8


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	600 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%
Kerbschlagarbeit (Av)	65 J
Höchste Betr.temp.	300°C
Tiefste Betr.temp.	-60°C

Zulassungen

TÜV, DB (MSG), €-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4710 1.4729 1.4740
 1.4828 1.4878 1.4825

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4332

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 23 12 L Si
 ISO 14343-B : SS309LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 309 LSi

Application

CrNi-wire/rod with low carbon for joining un-and low alloyed steels/cast steels and austenitic steels resistant to intergranular/wet corrosion to 300°C. Suitable for intermediate layers and for joining dissimilar steels.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Si: 0,85 Cr : 24,5 Ni: 13,5 Mn: 1,8


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	600 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	65 J
High temp.	300° C
Low temp.	-60° C

Approvals

TÜV, DB (MSG), €-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4710 1.4729 1.4740 1.4828 1.4878 1.4825
 (1.4583 in combination with HII/HIII/17Mn4/up to StE355)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4829

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 22 12 H
 ISO 14343-B : (SS309)
 ASTM/AWS/SFA-5.9:ER 309 (mod)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 950 °C

Richtanalyse des Drahtes (%)


C: 0,10 Si: 0,8 Mn: 1,8 Cr : 22,0 Ni: 11,9

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	380 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	620-700 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%
Kerbschlagarbeit (Av)	70 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Grundwerkstoffe

1.4710	1.4713	1.4729	1.4740
1.4828	1.4878	1.4825	

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4829

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

ISO 14343-A : G/W 22 12 H
 ISO 14343-B : (SS309)
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 309 (mod)

Application

CrNi-wire/rod for joining and surfacing equivalent and comparable heat resisting steels/cast steels up to 950° C.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**


C: 0,10 Si: 0,8 Mn: 1,8 Cr : 22,0 Ni: 11,9

**Mechanical Properties
(typical)**

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	380 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	620-700 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	70 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity

Typical Base Material

1.4710 1.4713 1.4729 1.4740 1.4828
 1.4878 1.4825

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4842

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 25 20
 ISO 14343-B : SS310
 ASTM/AWS/SFA-5.9:ER 310

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen und Stahlgußsorten

Zunderbeständig bis 1150 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,15 Si: 0,5 Mn: 1,80 Cr : 25,5 Ni: 20,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	390 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	620 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%
Kerbschlagarbeit (Av)	75 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4832	1.4837	1.4840
1.4841	1.4845	1.4846
1.4713	1.4742	1.4762

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4842

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 25 20
 ISO 14343-B : SS310
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 310

Application

CrNi-wire/rod for joining and surfacing equivalent/comparable heat resisting steels/steel casts.
 Suitable for ductile filling layers under top layers of 1.4773 and 1.4820. Scale resistant in air and oxydising combustion gases up to 1150° C.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,15 Si: 0,5 Mn: 1,80 Cr : 25,5 Ni: 20,5


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	390 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	620 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	75 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4832 1.4837 1.4840 1.4841 1.4845
 1.4846 1.4713 1.4742 1.4762

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4820

hochleg. MSG Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 25 4

Anwendungsbereich

Auftrags- und Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen ferritischen und ferritisch-austenitischen Werkstoffen

Zunderbeständig bis 1000 °C

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,04 Si: 0,9 Mn: 1,0 Cr: 26,0 Ni: 5,0


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	480 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	700 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	18%
Kerbschlagarbeit (Av)	50 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4713	1.4724	1.4742
1.4762	1.4821	1.4823

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4820

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

ISO 14343-A : G/W 25 4

Application

Austenitic CrNi-wire/rod with corrosion resistance as equivalent/comparable (Mo-free) steels/cast steels. Heat resisting in air and oxidising combustion gases up to 1150° C. Good resistance to sulphur attack at high temperatures.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**


C: 0,04 Si: 0,9 Mn; 1,0 Cr: 26,0 Ni: 5,0

**Mechanical Properties
(typical)**

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	480 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	700 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	18%
Impact energy (Av)	50 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity

Typical Base Material

1.4713 1.4724 1.4742 1.4762 1.4821 1.4823

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4835

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG - Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : ZX9CrNiSiNCe21-11-2

ISO 14343-B :

ASTM: UNS S30815

Anwendungsbereich

DT-1.4835 ist ein speziell entwickelter MSG Schweißdraht und WIG Stab für das verschweißen von hoch Temperatur Stählen wie Outokumpu 253 MA

Exzellente Korrosionsbeständigkeit bei hohen Temperaturen, jedoch nicht für Nasskorrosion geeignet.

Zunderbeständig bis ca. 1150°C (Luft)

Richtanalyse des Drahtes (%):

C: 0,07 Si: 1,5 Mn: 0,6 Cr: 21,0 Ni: 10,0 N: 0,15


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte RT):

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	440 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	680 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	38%
Kerbschlagarbeit (Av)	100 J (RT)

Zulassungen :

auf Anfrage

Schutzgase/Polung:



Grundwerkstoffe:

1.4818 – Outokumpu 153 MA ®

1.4835 – Outokumpu 253 MA ®

Lieferprogramm:

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

WIG: verpackt in Karton a 10 kg
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4835

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specifications

ISO 14343-A : ZX9CrNiSiNCe21-11-2
 ISO 14343-B :
 ASTM: UNS S30815

Application

DT-1.4835 is a special MSG welding wire and TIG rod designed for welding of high temperature steel like Outokumpu 253 MA.

The corrosion resistance is excellent for high temperatures, but not intended to wet corrosion.

Scaling temperature approx. 1150°C (air)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,07 Si: 1,5 Mn: 0,6 Cr: 21,0 Ni: 10,0 N: 0,15


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0.2}$)	440 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	680 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	38%
Impact energy (Av)	100 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4818 – Outokumpu 153 MA ®
 1.4835 – Outokumpu 253 MA ®

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4850

hochleg. MSG Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : ~G/W GZ 21 33MnNb

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißung an artgleichen und Artähnlichen hitzebeständigen Stahlgussorten.

Gute Beständigkeit gegen aufkohlende Atmosphäre.

Zunderbeständig bis ca. 1050°C

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,20 Mn: 4,5 Cr: 21,5 Ni: 32,5 Nb: 1,2


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte RT)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	600 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4876 – Alloy 800
1.4859 – UNS08151
1.4958 – Alloy 800 H
1.4959 – Alloy 800 HT

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4850

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : ~G/W GZ 21 33MnNb

Application

Joining and surfacing work on matching/similar heat resistance cast steel grade

Resistance to scaling up to 1050°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,12 Si: 0,20 Mn: 4,5 Cr: 21,5 Ni: 32,5 Nb: 1,2


Mechanical Properties (typical RT)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	600 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4876 – Alloy 800
1.4859 – UNS08151
1.4958 – Alloy 800 H
1.4959 – Alloy 800 HT

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 /C 300
TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4853

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W Z 25 35

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißung an artgleichen und Artähnlichen hitzebeständigen Stahlgussorten.

Zunderbeständig bis ca. 1050°C

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,4 Si: 1,1 Mn: 1,8 Cr: 26,0 Ni: 35,0 Mo: 0,50
Nb 1,3 Ti: 0,1


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte RT)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	600 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	8%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4852 GX40NiCrSiNb35-25
Alloy HP10Cb Paralloy CR39W
Lloyds T57 Centralloy H101

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4853

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W Z 25 35

Application

Joining and surfacing work on matching/similar heat resistance cast steel grade

Resistance to scaling up to 1050°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,4 Si: 1,1 Mn: 1,8 Cr: 26,0 Ni: 35,0 Mo: 0,50
Nb 1,3 Ti: 0,1


Mechanical Properties (typical RT)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	600 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	8%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4852 GX40NiCrSiNb35-25
Alloy HP10Cb Paralloy CR39W
Lloyds T57 Centralloy H101

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4889

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : S NiZ (~NiCr36Fe15Nb0,8)

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißung an artgleichen und Artähnlichen hitzebeständigen Stahlgussorten.

Zunderbeständig bis ca. 1150°C

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,4 Si: 1,5 Mn: 1,0 Cr: 35,0 Ni: 45,0 Nb: 0,8


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte RT)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	245 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	450 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	6%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

GX45NiCrNbSiTi45-35
Parraloy H46M Centralloy ET45
Lloyds T80 Lloyds T75MA
Manaurite XT/XTM

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4889

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : S NiZ (~NiCr36Fe15Nb0,8)

Application

Joining and surfacing work on matching/similar heat resistance cast steel grade

Resistance to scaling up to 1150°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,4 Si: 1,5 Mn: 1,0 Cr: 35,0 Ni: 45,0 Nb: 0,8


Mechanical Properties (typical RT)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	245 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	450 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	6%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

GX45NiCrNbSiTi45-35
Parraloy H46M Centralloy ET45
Lloyds T80 Lloyds T75MA
Manaurite XT/XTM

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 300 /C 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-308 H

hochleg. MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

AWS A5.9: ER 308 H
ISO 14343-A : G/W 19 9 H
ISO 14343-B : (19-10H)

Anwendungsbereich

der Schweißzusatz DT-308H ist ein 20%Cr-10%Ni Legierung mit einem erhöhten Kohlenstoffgehalt von 0,04-0,08% zum Schweißen von gleichartigen rostfreien Stählen.
Ebenfalls wird der Werkstoff eingesetzt für den warmfesten Bereich (ca. 700°C) und zum Verschweißen von Kohlenstoff stabilisieren Werkstoffen wie die Type 321H und 347H.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,06 Si: 0,60 Mn: 1,90 Cr: 20,0 Ni: 9,5 Mo: 0,10


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	370 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	570 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	35 %
Kerbschlagarbeit (ISO-V)	70 J (20°C)

Zulassungen

ohne

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4948, 1.4878,
AISI 304, 321H, 347H

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-308 H

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

AWS A5.9: ER 308 H
ISO 14343-A : G/W 19 9 H
ISO 14343-B : (19-10H)

Application

High temperature resistant up to 700°C (1292°F).

Resistant to scaling up to 800°C (1472°F).

For surfacing and joining applications on matching/similar high temperature resistant steels/cast steel.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,06 Si: 0,60 Mn: 1,90 Cr: 20,0 Ni: 9,5 Mo: 0,1


Mechanical Properties: Schweißgutes (Richtwerte)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	370 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	570 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	35 %
Impact energy (Av)	70 J (20°C)

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4948, 1.4878,
AISI 304, 321H, 347H

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4462

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 22 9 3 N L
 ISO 14343-B : SS2209
 (Duplex)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und ferritisch-austenitischen Duplex Stählen.
 IK-beständig (Naßkorosion bis 250°C)
 Gute Beständigkeit gegen Lochfraß und Spannungsrißkorrosion in chlor- und schwefelhaltigen Medien.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,50 M: 1,50 Cr : 23,0 Ni: 8,5
 Mo: 3,0 N: 0,15


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	500 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	700 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	28%
Kerbschlagarbeit (Av)	75 J

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4347 1.4462 1.4417
 1.4460 1.4582
 ISO 20172: Gruppe 10.1 (Duplex)
 ISO 20172: Gruppe 10.1 (Duplex) verschweißt mit 1.1/1.2

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4462

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

ISO 14343-A : G/W 22 9 3 N L
 ISO 14343-B : SS2209
 (Duplex)

Application

CrNiMo-wire/rod with N-content for joining ferritic-austenitic Duplex-steels and dissimilar steels for service temperatures from -10°C up to + 250°C. Good resistance against pitting and stress corrosion cracking.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**


C: 0,02 Si: 0,50 M: 1,50 Cr : 23,0 Ni: 8,5
 Mo: 3,0 N: 0,15

**Mechanical Properties
(typical)**

Yield Strength ($R_{p0,2}$) 500 N/mm²
 Tensile Strength (Rm) 700 N/mm²
 Elongation (A)(Lo=5do) 28%
 Impact energy (Av) 75 J

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

Typical Base Material

1.4347 1.4462 1.4417 1.4460 1.4582
 ISO 20172: Gruppe 10.1 (Duplex)
 ISO 20172: Gruppe 10.1 (Duplex) joined with 1.1/1.2

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4337

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 29 9
 ISO 14343-B : SS312
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER312

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von korrosionsbeständigen artähnlichen Stähle, sowie Stahlguss, schwer schweißbare Stähle.
 Reparaturschweißungen und verschleißfeste Auftragsungen

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,4 Mn: 1,8 Cr: 30,0 Ni: 9,0


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	560 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	740 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	25%
Höchste Betr.temp.	300°C
Tiefste Betr.temp.	-60°C

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4762
 1.4085
 Reparaturarbeiten

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4337

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 29 9
 ISO 14343-B : SS312
 ASTM/AWS/SFA-5.9:ER 312

Application

CrNi-wire/rod for joining and surfacing equivalent and comparable steels/cast steels and manganese steels. Good resistance to cavitation and thermal cracking. Also for joining dissimilar steels and for repairs/surfacing of hot working tools and intermediate layers.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,12 Si: 0,4 Mn: 1,8 Cr: 30,0 Ni: 9,0


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	560 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	740 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	25%
High temp.	300° C
Low temp.	-60° C

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4762, 1.4085, manganese steels, steels with difficult weldabilities

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
 TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4015

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 17
ISO 14343-B : SS(430)
AWS A5.9: ~ER 430

Anwendungsbereich

Auftragsschweißungen an nichtrostenden Dichtflächen für Gas-, Wasser-, und Dampfarmaturen aus unlegierten Stählen für Betriebstemp. bis 450°C.
Verbindungsschweißen artgleicher ferritischen Stahl- und Stahlgußarten

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,07 Si: 0,80 Mn: 0,70 Cr: 17,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	340 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	540 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20 %
Härtebereich (HB30)	220 HB ohne Wärmebeh. 150 HB (800°C/1h)

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4057 1.4059 1.4740 1.4742

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4015

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 17
 ISO 14343-B : SS(430)
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ~ER 430

Application

Cr-wire/rod for joining ferritic steels/cast steels and for surfacing un-and low alloyed/high strength steels. Corrosion resistant, heat resisting in air and oxydising combustion gases at elevated temperatures up to 950°C. (Service temperature up to 475°C)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,07 Si: 0,80 Mn: 0,70 Cr: 17,5


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	340 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	540 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20%
Hardness (HB30)	220 HB without heat treat. 150 HB (800°C/1h)

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4057 1.4059 1.4740 1.4742

Packaging:

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
 TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4115

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 12072: G Z 17Mo
ISO 14343-A : ~G/W 17

Anwendungsbereich

Auftragsschweißungen an nichtrostenden Dichtflächen für Gas-, Wasser-, und Dampfarmaturen aus unlegierten Stählen für Betriebstemp. bis 450°C.
Verbindungsschweißen artgleicher Stähle bzw. Stahlgußsorten

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,20 Si: 0,60 Mn: 0,40 Cr: 17,5 Ni: 0,30 Mo: 1,10


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	500 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	700 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	15%
Härtebereich	43 HRC ohne Wärmebeh. 200 HB (760°C/2h)

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung:



Grundwerkstoffe

w. o.

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4115

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN 12072: G Z 17Mo
ISO 14343-A : ~G/W 17

Application

CrMo-wire/rod for joining equivalent and comparable steels/cast steels for service temperatures up to 475°C. Corrosion resistant as the equivalent steel 1.4122 (water, steam seawater, dilute organic acids). For surfacing of un-/low alloyed and high strength steels, gas valves, fittings and water steams.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,20 Si: 0,60 Mn: 0,40 Cr: 17,5 Ni: 0,30 Mo: 1,10


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	500 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	700 N/mm ²
Elongation (A)(Lo05do)	15%
Hardness	43 HRC without heat treat. 200 HB (760°C/2h)

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

m.a.

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4009

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

AWS A5.9: ER 410
ISO 14343-A : G/W (13)
ISO 14343-B : SS410

Anwendungsbereich

Auftragsschweißungen an nichtrostenden Dichtflächen für Gas-, Wasser-, und Dampfarmaturen aus unlegierten Stählen für Betriebstemp. bis 450°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,50 Mn: 0,60 Cr: 11,5-13,5 Mo: 0,6

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	380 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	550 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	15 %
Härtebereich (HB30)	35 HRC ohne Wärmebeh. 180 HB (680°C/8h)

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung

WIG:	(ISO 14175)	I1	(= -)
MSG:	(ISO 14175)	M12, M13	(= +)

Grundwerkstoffe

1.4000 1.4003 1.4006 1.4008

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4009

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W (13)
 ISO 14343-B : SS410
 AWS A5.9: ER 410

Application

Cr-wire/rod for joining ferritic/martensitic Cr-steels/
 cast steels and for surfacing un-/low alloyed steels/
 high strength steels/cast steels. Corrosion resistant
 as equivalent 13% Cr steels for service temperatures
 up to 450°C. Surfacing of gas valves and fittings.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,50 Mn: 0,60 Cr: 11,5-13,5 Mo:0,6


Mechanical Properties (Typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	380 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	550 N/mm ²
Elongation (A)(Lo05do)	15%
Hardness (HB30)	35 HRC without heat treat. 180 HB (680°C/8h)

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4000 1.4001 1.4002 1.4003
 1.4006 1.4008 1.4021 1.4024

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
 TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4122

hochleg. MIG Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G Z 17 Mo H

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißungen an artgleichen und artähnlichen nichtrostenden Cr-Stählen und Stahlgusssorten.

Auftragungen an Dichtflächen von Gas-, Wasser-, und Dampfarmaturen aus unlegierten Stählen für Betriebstemp. bis 450°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,40 Si: 0,50 Mn: 0,45 Cr: 16,5 Mo:1,10 Ni : 0,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehgrenze ($R_{p0,2}$)	550 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	750 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	12 %
Härtebereich (HB30)	47 HRC ohne Wärmebeh. 230 HB (760°C/2h)

Zulassungen

ohne

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4122

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4122

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G Z 17 Mo H

Application

Joining and surfacing with matching and similar 17%Cr steels and cast steel. For surfacing sealing faces of water steam and gas valves made of unalloyed/low-alloy steels and cast steels.

Developed for service temp. up to 450°C (842°F)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,40 Si: 0,50 Mn: 0,45 Cr: 16,5 Mo:1,10 Ni : 0,5


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	550 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	750 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	12 %
Hardness	47 HRC without heat treat. 230 HB (760°C/2h)

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4122

Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300 / C300
TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4502

hochleg. MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A: G Z 17 Ti
DIN 8555: MSG 5-250-ZR
AWS A5.9: ~ER 430 (Ti)/ ~ER 439

Anwendungsbereich

Auftragsschweißungen an nichtrostender Dichtfläche an Gas-, Wasser- und Dampfarmaturen für Betriebstemp. bis 450°C.

Verbindungsschweißung artgleicher Stähle bzw. Stahlgusssorten. Zunderbeständig bis +900°C an Luft oxidierenden Verbrennungsgasen.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,05 Si: 0,70 Mn: 0,40 Cr: 17,5 Ti: > 8xC


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	300 N/mm ²
Zugfestigkeit	500 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20 %
Härtebereich (HB)	170 HB ohne Wärmebeh. 130 HB (800°C/1h)

Zulassungen

-/-

Empf. Schutzgase



Grundwerkstoffe

1.4016 1.4502 1.4511.

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4502

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

DIN 8555: MSG 5-250-ZR
ISO 14343-A : G/W Z 17 Ti
AWS A5.9: ~ER 430 (Ti)/ ~ER 439

Application

Cr-wire/rod for joining ferritic steels/cast steels and for surfacing un-and low alloyed/high strength steels. Corrosion resistant, heat resisting in air and oxidising combustion gases at elevated temperatures up to 900°C. (Service temperature up to 450°C)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,05 Si: 0,70 Mn: 0,40 Cr: 17,5 Ti: > 8xC


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	300 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	500 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20%
Hardness (HB30)	170 HB without heat treat.
130 HB (800°C/1h)	

Approvals

-

Shielding Atmosphere



Typical Base Material

1.4016 1.4502 1.4511

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4351

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 13 4
 ISO 14343-B : SS410NiMo
 AWS A5.9: ER 410 NiMo

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißungen an artgleichen 13%igen Cr und CrNi Stählen, sowie Auftragungen an unlegierten Stählen (Aufmischung beachten). Korrosionsbeständig wie artgleiche 13%igen Cr(Ni)-Stählen und Stahlguss.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,05 Si: 0,60 Mn: 0,60 Cr: 13,5 Ni: 4,5 Mo: 0,50


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	600 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	800 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	15 %
Härtebereich (HB30)	38 HRC ohne Wärmebeh. 250 HB (600°C/8h)

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4002 1.4313 ...

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4351

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

ISO 14343-A : G/W 13 4
 ISO 14343-B : SS410NiMo
 AWS A5.9: ER 410 NiMo

Application

Welding of high strength martensitic stainless steel with better resistance to corrosion, hydro-cavitaation and good sub-zero toughness.

Welding of 13-Cr-4%Ni alloys in cast or forged form of hydraulic turbines, valve bodies, pump bowls. etc.


Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,05 Si: 0,60 Mn: 0,60 Cr: 13,5 Ni: 4,5 Mo: 0,50

Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	600 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	800 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	15 %
Impact energy (Av)	50 J
Hardness	38 HRC without heat treat. 250 HB (600°C/8h)

Approvals



Typical Base Material

1.4002 1.4313 ...

Packaging

MIG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300
 TIG: 10-kg-bo

DT-1.4459

hochleg. MIG Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 23 12 2 L
ISO 14343-B : SS309LMo
AWS A5.9: ER 309LMo

Anwendungsbereich

Drahtelektrode für Austenit-Ferrit-Verbindungen, Plattierungen, Verbindung niedrigleg. Stählen, oder nichtrostenden/ hitzebeständigen mit austenitischen Stählen.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C :0,02 Si :0,35 Cr :22 Ni :14 Mn :1,5 Mo :2,6


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	480 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	600 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30 %
Härtebereich (HB30)	210
Höchste Betr.temp.	300°C
Tiefste Betr.temp.	-10°C

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10

DT-1.4459

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 23 12 2 L
 ISO 14343-B : SS309LMo
 AWS A5.9: ER 309LMo

Application

CrNi-wire/rod with low carbon for joining un-and low alloyed steels/cast steels and austenitic steels resistant. Suitable for intermediate layers and for joining dissimilar steels.

Chemical Composition Element by weight (%)

C :0,02 Si :0,35 Cr :22 Ni :14 Mn :1,5 Mo :2,6


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	480 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	600 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30 %
Impact energy (Av)	65 J
Hardness	210 HB
High temp.	300° C
Low temp.	-10° C

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
 TIG: 10-kg-boxes

DT-1.4455

hochleg. MIG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 20 16 3 Mn L

Anwendungsbereich

Schweißzusatz für das MIG/MAG-Schweißen, nichtmagnetisierbarer, nichtrostender und kaltzäher austenitischer Stähle sowie für Mischverbindungen Betriebstemperatur –196° C bis + 400° C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,5 Mn: 7,30 Cr: 20,0 Ni:16,0
Mo:2,7 N:0,15


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	600 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%
Kerbschlagarbeit (Av)	75 Joule (+20°C)
Magnetische Permeabilität	~1,01 G/Oe

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4583 1.4429 1.4438 1.3948 1.3951 1.3952
1.3953 1.3964 1.6905 1.5637 1.5680 1.5662
Sowie Verbindungen mit un- und niedriglegierten Stahl/Stahlguß

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-1.4455

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

ISO 14343-A : G/W 20 16 3 Mn L

Application

CrNiMo-wire/rod with N-content for joining and surfacing CrNi(N) and CrNiMo(Mn,N) steels/cast steels as well as stabilised and unstabilised CrNi(N) steels/quench-and-temper Ni steels for low temperature down to -196°C. Cannot be magnetised. Resistant to intergranular corrosion/wet corrosion up to 300°C. Sea water resistant.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Si: 0,5 Mn: 7,30 Cr: 20,0 Ni:16,0
Mo:2,7 N:0,15


Mechanical Properties (typical)

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	600 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	75 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4429 1.4438 1.3948 1.3951 1.3952 1.3953
1.3964 1.6905 1.5637 1.5680 1.5662
(1.4583 in combination with HII/HIII/17Mn4 up to StE355)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4501

Superduplex

hochleg. MIG Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 25 9 4 N L
AWS A5.9: ER 2594

Anwendungsbereich

Schweißungen im Offshore-Bereich.

Rostfreier, IK-beständiger Werkstoff der aufgrund seines hohen CrMo(N)-Gehaltes eine gute Beständigkeit gegen Lochfraß und Spannungsrißkorrosion aufweist.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si : 0,5 Mn : 0,8 Cr : 25 Mo : 3,7 Ni : 9
N: 0,2 Cu: 0,1


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte RT)

Dehngrenze ($R_{p0.2}$)	600 N/mm ²
Zugfestigkeit	750 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	25 %
Kerbschlagarbeit (ISO-V)	80 J

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4410 1.4515 1.4517 1.4573 1.4593

25%ige Cr-Superduplexstähle wie Zeron 100, Falc 100,
SAF25/07

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4501

Superduplex

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

ISO 14343-A : G/W 25 9 4 N L
AWS A5.9: ER 2594

Application

Offshore applications

High resistance to pitting and stress-corrosion cracking in seawater.
High resistant to causticalkalis and phosphoric acid.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**


C: 0,02 Si : 0,5 Mn : 0,8 Cr : 25 Mo : 3,7 Ni : 9
N: 0,2 Cu: 0,1

**Mechanical Properties
(typical)**

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	600 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	750 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	25 %
PRE	>40
Impact energy (ISO-V)	>80 J (RT) >27 J (-46°C)

Approvals

Auf Anfrage

Shielding gas/Polarity

Typical Base Material

1.4410 1.4515 1.4517 1.4573 1.4593

25% Cr-Superduplexsteel Zeron 100, Falc 100,
SAF25/07

Packaging

MIG/MAG Spool: D100, D200, K200, K300
TIG-Rods: 1.0mm up to 3,0mm x 1000 / 5 kg boxes

DT-1.4542

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung:

ISO 14343-B: 630
AWS A5.9: ER 630 (17-4 PH)

Anwendungsbereich:

DT-1.4542 ist ein aushärtbarer, nichtrostender Stahl mit hoher Streckgrenze, hohem Verschleißwiderstand und guter Korrosionsbeständigkeit.

Um Spannungsrißbildung zu vermeiden, sollte der Werkstoff nach dem Schweißen innerhalb kürzester Zeit einem Lösungsglühen mit nachfolgendem Auslagern unterzogen werden.

**Richtanalyse des
Drahtes (%) :**


C: 0,02 Si: 0,47 Mn: 0,55 Cr: 16,7 Ni: 4,7 Mo: 0,2
Nb: 0,25 Cu: 3,5

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte RT):**

Dehgrenze ($R_{p0,2}$)	850 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	990 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	10%
Härte	320 HB

Zulassungen :

auf Anfrage

Schutzgase/Polung:

Grundwerkstoffe:

1.4525
1.4542 – Alloy 17-4
1.4504 – Alloy 17-7
ausscheidungshärtbare Schmiede- und Gussstähle

Lieferprogramm:

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-1.4542

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications:

ISO 14343-B: 630
AWS A5.9: ER 630 (17-4 PH)

Application:

DT-1.4542 is a precipitation hardening stainless steel.

Can be used in as welded condition or in the heat treated condition to obtain higher strength.

Mechanical properties of this alloy are greatly influenced by the heat treatment.

**Chemical Composition
Element by weight (%):**


C: 0,02 Si: 0,47 Mn: 0,55 Cr: 16,7 Ni: 4,7 Mo: 0,2
Nb: 0,25 Cu: 3,5

**Mechanical Properties:
(typical RT)**

Yield Strength ($R_{p0,2}$)	850 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	990 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	10%
Hardness	320 HB

Approvals:

on demand

Shielding gas/Polarity:

Typical Base Mat.:

alloy 17-4
Alloy 17-7

Packaging:

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
TIG: 5-kg-boxes

DT-1.4547

hochleg. MSG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung:

EN: X1 CrNiMoCuN20-18-7
ASTM: UNS S31254

Anwendungsbereich:

DT-1.4547 ist ein austenitischer rostfreier Stahl, der aufgrund seines hohen Molybdängehalts eine sehr hohe Beständigkeit gegen Korrosion wie Lochfraß und Spaltkorrosion sowie gegen Spannungskorrosion aufweist. Er wurde ursprünglich für den Einsatz in halidhaltigen Umgebungen, wie z. B. Meerwasser, entwickelt.

Aufgrund des hohen Stickstoffgehalts hat diese Sorte eine höhere mechanische Festigkeit als die meisten anderen austenitischen nichtrostenden Stähle.

Es wird empfohlen, das Schweißen mit möglichst geringer Wärmezufuhr durchzuführen, da er aufgrund seiner stabilen austenitischen Struktur etwas empfindlicher auf Heißrisse reagieren könnte.

Hauptanwendungen in der chemischen Industrie,
Meerwasserentsalzungsanlagen

**Richtanalyse des
Drahtes (%) :**

C: <0,02 Si: 0,5 Mn: 0,70 Cr: 19,9 Ni: 17,9 Mo: 6,3
Cu: 0,6 N: 0,2

Zulassungen :

auf Anfrage

Schutzgase/Polung:

WIG: (ISO 14175) I1 (=)
MSG: (ISO 14175) M12,M13 (+)

Grundwerkstoffe:

Alloy 254

Lieferprogramm:

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-1.4547

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications:

EN: X1 CrNiMoCuN20-18-7
ASTM: UNS S31254

Application:

This filer wire is an austenitic stainless steel, which due to its high molybdenum content shows very high resistance to localized corrosion such as pitting and crevice corrosion, as well as to stress-corrosion. It was firstly designed for use in halide-containing environments, such as seawater.

Due to its high nitrogen content, this grade has higher mechanical strength than most of the other austenitic stainless steels.

It is recommended to perform welding by using the lowest heat input possible, as due to its stable austenitic structure, it could somewhat be more sensitive to hot cracking.

Main applications in chemical industry, seawater desalination plants

**Chemical Composition
Element by weight (%):**

C: <0,02 Si: 0,5 Mn: 0,70 Cr: 19,9 Ni: 17,9 Mo: 6,3
Cu: 0,6 N: 0,2

Approvals:

on demand

Shielding gas/Polarity:

WIG: (ISO 14175) I1 (=)
MSG: (ISO 14175) M12,M13 (+)

Typical Base Mat.:

alloy 254

Packaging:

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / C 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-317 L

hochleg. MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

ISO 14343-A : G/W 18 15 3 L
 ISO 14343-B: (317 L)
 AWS-A5.9: ER 317L

Anwendungsbereich

Sonderwerkstoff für Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen austenitischen nichtstabilisierten und stabilisierten CrNiMo(N) Stählen

Richtanalyse des Drahtes (%)

C : 0,03 Si : 0,4 Mn : 1,4 Cr : 19 Ni : 14 Mo : 3,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	350 N/mm ²
0,1%-Dehngrenze	370 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	570 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	34 %
Kerbschlag.(ISO-V-Probe J)	65

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.4439, 1.4429, 1.4438, 1.4583

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-317 L

Stainless Steel MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

ISO 14343-A : G/W 18 15 3 L
 ISO 14343-B: (317 L)
 AWS-A5.9: ER 317L

Application

Welding of 317/317L stainless steels in which the Raised Mo level provides improved resistance to pitting in high chloride environments and to some acids (no nitric acid)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,03 Si: 0,4 Mn:1,4 Cr: 19 Ni:14 Mo: 3,5


Mechanical Properties (typical)

0,1%-proof stress	370 N/mm ²
Yield Strength (R _{p0,2})	350 N/mm ²
Tensile Strength	570 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	34%
Impact energy (+20°C)	55J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4439, 1.4429, 1.4438, 1.4583

Packaging

MIG/MAG Spool: D100, D200, K200, K300
 TIG-Rods: 1.0mm up to 3,0mm x 1000 / 5 kg boxes

Werkstoffempfehlung nichtrostende Stähle

Recommendation Stainless Steel

Werkstoff Nummer:	AISI/SAE/ UNS/ Alloy	Schweiß- zusatz	Notizen
Nichtrostende Stähle:			
1.4000	403	DT 1.4009	
1.4001	429	DT 1.4009	
1.4002	405	DT 1.4009	
1.4003		DT 1.4009	
1.4006	410	DT 1.4009	
1.4008		DT 1.4009	
1.4016	430	DT 1.4015	
1.4021	420	DT 1.4009	
1.4024		DT 1.4009	
1.4027		DT 1.4009	
1.4057	431	DT 1.4015 / DT 1.4502	
1.4107		CrMo12	
1.4113	434	DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4120		DT 1.4115 / DT 2.4806	
1.4122	440C	DT 1.4122 / DT 1.4115	
1.4301	304	DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4303	308	DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4305	303	DT 1.4370	vom Schweißen wird abgeraten – hoch Schwefel
1.4306	304L	DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4308	CF-8	DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4311	304LN	DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4312		DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4313	CA6-NM	DT 1.4351	
1.4315		DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4318		DT 1.4316 / DT 1.4551	
1.4335			
1.4339		DT 1.4337	
1.4340		DT 1.4820	
1.4347		DT 1.4820	
1.4362	32.304	DT 1.4462	
1.4401	316	DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4404	316L	DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4405		DT 1.4405	
1.4406	316LN	DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4407		DT 1.4351	
1.4408		DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4410	32750	DT 4501	
1.4414		DT 1.4351	
1.4418		DT 1.4405	
1.4420		DT 1.4430 / DT 1.4576	

Die Aufstellung der Grundwerkstoffe und der entsprechenden Schweißzusätze haben wir sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, die Werkstoffe eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

Werkstoff Nummer:	AISI/SAE/ UNS/ Alloy	Schweiß- zusatz	Notizen
1.4429	316LN	DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4435	316L	DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4436	316	DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4437		DT 1.4430 / DT 1.4576	
1.4438	317L	DT 317L	
1.4439	31726	DT 317L	
1.4446		DT 317L	
1.4448		DT 317L	
1.4460	329	DT 1.4462	
1.4462	2205	DT 1.4462	
1.4463		DT 1.4462	
1.4464		DT 1.4462	
1.4468		DT 4501	
1.4469		DT 4501	
1.4500		DT 1.4519	
1.4501	32760	DT 4501	
1.4505		DT 1.4519	
1.4506		DT 1.4519	
1.4507	32550	DT 4501	
1.4509		DT 1.4551 / DT 1.4370	
1.4510	439	DT 1.4502	
1.4511		DT 1.4502	
1.4512	409	DT 1.4370	
1.4515		DT 4501	
1.4517		DT 4501	
1.4525		DT-1.4542	
1.4529		DT-2.4831	
1.4531		DT 1.4519	
1.4536		DT 1.4519	
1.4538		DT 1.4519	
1.4539		DT 1.4519	
1.4541	321	DT 1.4551 / DT 1.4576	
1.4542	17-4	DT-1.4542	
1.4547	254 SMO	DT 2.4831	
1.4550	347	DT 1.4551 / DT 1.4576	
1.4552		DT 1.4551 / DT 1.4576	
1.4558		DT 2.4831	
1.4563		DT 2.4831	
1.4569		1.3954	
1.4571	316 Ti	DT 1.4576 / DT 1.4430	
1.4573	316 Ti	DT 1.4576 / DT 1.4430	
1.4580	316Cb	DT 1.4576 / DT 1.4430	
1.4581		DT 1.4576 / DT 1.4430	
1.4582		DT 1.4462 / DT 4501	
1.4583		DT 1.4576 / DT 1.4430	
1.4584		DT 1.4519	
1.4585		DT 1.4519	

Die Aufstellung der Grundwerkstoffe und der entsprechenden Schweißzusätze haben wir sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, die Werkstoffe eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

Werkstoff Nummer:	AISI/SAE/ UNS/ Alloy	Schweiß- zusatz	Notizen
Hitzebeständige Stähle :			
1.4586		DT 1.4519	
1.4589		DT 1.4370	
1.4710		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4712		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4713		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4724		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4729		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4740		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4742		DT-1.4015 / DT 1.4829	
1.4745		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4746		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4762		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4776		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4815		DT 1.4829	
1.4821		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4822		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4823		DT- 1.4820 / DT 1.4842	
1.4825		DT 1.4829	
1.4826		DT 1.4829	
1.4827		DT 308 H	
1.4828		DT 1.4829 / DT 1.4842	
1.4832		DT 1.4829	
1.4833			
1.4837		DT 1.4842	
1.4840		DT 1.4842	
1.4841		DT 1.4842	
1.4845		DT 1.4842	
1.4847			
1.4848		DT-2.4627	
1.4849		DT-1.4853	
1.4852		DT-1.4853	
1.4855			
1.4857			
1.4859		DT-1.4859 / DT 2.4806	
1.4861		DT 2.4806	
1.4864			
1.4865		DT-1.4853	
1.4876	Alloy 800	DT-1.4850 / DT 2.4806	
1.4877		DT 2.4831	
1.4878		DT 308 H / DT 1.4829	

Die Aufstellung der Grundwerkstoffe und der entsprechenden Schweißzusätze haben wir sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, die Werkstoffe eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

Die Aufstellung der Grundwerkstoffe und der entsprechenden Schweißzusätze haben wir sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, die Werkstoffe eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

DT-2.4806

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung EN ISO 18274:
AWS A5.14: SG - NiCr20Mn3Nb (S Ni 6082)
ER NiCr-3

Anwendungsbereich Verbindungsschweißen von Nickel-Chrom-Legierungen, warmfesten austenitischen Stählen, sowie kaltzähnen Nickelstählen
Schwarz-Weiß-Verbindungen
Zunderbeständig bis 1000 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%) Ni: Basis C: 0,02 Cr: 20,0 Mn: 3,0 Fe: 2,0 Nb: 2,5

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	40%
Kerbschlagarbeit (Av)	150J

Zulassungen TÜV, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung

WIG:	(ISO 14175)	I1	(=)
MSG:	(ISO 14175)	I1	(=+)

Grundwerkstoffe

2.4816	2.4951	2.4806
1.4876	1.4886	1.5662
1.4961	1.4981	1.4988

ISO 20172: Gruppe 8.1 verschweißt mit Gruppe 1.2
ISO 20172: NiCr15Fe
ISO 20172: NiCr15Fe verschweißt mit Gruppe 1.2

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-2.4806

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 18274: SG - NiCr20Mn3Nb (S Ni 6082)
AWS A5.14-Spec.: ER NiCr-3

Application

NiCrFe-wire/rod for joining NiCr-alloys, sub-zero tough nickel alloys down to – 196°C, heat resisting austenitic steels and dissimilar steels up to + 550°C. Scale resistant in air and oxidising combustion gases up to + 1000°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

Ni: Bal. C: 0,02 Cr: 20,0 Mn: 3,0 Fe: 2,0 Nb: 2,5


Mechanical Properties (typical)

0,2% Elongation (Rp0,2)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	40%
Impact energy (Av)	150 J

Approvals

TÜV, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.4816	2.4951	2.4806
1.4876	1.4886	1.5662
1.4961	1.4981	1.4988
ISO 20172: Gruppe 8.1 verschweißt mit Gruppe 1.2		
ISO 20172: NiCr15Fe		
ISO 20172: NiCr15Fe verschweißt mit Gruppe 1.2		

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4377

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG – NiCu30Mn3Ti (S Ni 4060)
AWS A5.14: ER NiCu7

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Nickel-Kupfer-Legierungen, Verbindungen von Kupferlegierungen mit Stählen (Schwarz-Rot-Verbindungen)
Plattierungen, Pufferungen
Schweißen von Monel 400 und 404

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,15 Ni: 65 Mn: 3,5 Fe: 2,5 Ti: 2 Al: 1,25
Si: 1,25 Cu: bal


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	300 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	500 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	35%
Kerbschlagarbeit (Av)	120J

Zulassungen

TÜV

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.4360 Monel 400 Monel 405

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4377

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 18274: SG – NiCu30Mn3Ti (S Ni 4060)
AWS A5.14: ER NiCu7

Application

NiCu-wire/rod for joining nickel-copper alloys (NiCu30Fe =2.4360), dissimilar alloys (copper with steels) and also suitable for intermediate layers.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,15 Ni: 65 Mn: 3,5 Fe: 2,5 Ti: 2 Al: 1,25
Si: 1,25 Cu: bal


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	300 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	500 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	35%
Impact energy (Av)	120 J

Approvals

TÜV

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.4360 Monel 400 Monel 405
Monel 400 to Nickel 200

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-NiFe

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	DIN EN ISO 1071 BS: 2901	S C NiFe-1 NA-47
Anwendungsbereich	Verbindungsschweißen und Überziehen von Gußeisen (insbesondere Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS))	
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,05 Cu : 0,35 Mn: 0,60 Fe: 44-46,0 Ni: mind. 53,0	
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	0,2% Dehngrenze (Rp0,2) 300 N/mm ² Zugfestigkeit (Rm) 450 N/mm ² Dehnung (A)(Lo=5do) 10 %	
Zulassungen	MSG : DB	
Schutzgase/Polung	WIG: (ISO 14175) MSG: (ISO 14175)	I1 (= -) I1, M12 (= +) P _A ↓ P _B ↗ P _C ← P _E ↑ P _F ↑
Grundwerkstoffe	Gußeisen mit Kugelgraphit EN-GJS-350-22-LT bis EN-GJS700-2 (GGG35 bis GGG70) Gußeisen mit X120Mn12 (1.3401) Stahl (1.2) mit X120Mn12 (1.3401)	
Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 WIG: verpackt in Karton a 5 kg	

DT-NiFe

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

DIN EN ISO 1071 S C NiFe-1
BS: 2901 NA-47

Application

NiFe-wire/rod for welding cast irons
(ductile, malleable and grey cast irons)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,05 Cu : 0,35 Mn: 0,60 Fe: 44-46,0 Ni: mind. 53,0


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	300 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	450 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	10%

Approvals

MIG: DB

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

spheroidal graphite cast iron (GJS)
EN-GJS-350-22-LT bis EN-GJS700-2
(GGG35 bis GGG70)
GJS with X120Mn12 (1.3401)
Steel (1.2) with X120Mn12 (1.3401)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4831

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG – NiCr22Mo9Nb (S Ni 6625)
AWS A5.14: ER NiCrMo-3

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Nickel-Chrom-Molybdän-Legierungen, warmfesten austenitischen Stählen, sowie kaltzähnen Nickelstählen von -196°C bis 550°C. Zunderbeständig bis ca. 1200°C

Richtanalyse des Drahtes

Ni: Basis C: 0,02 Cr : 22,0 Mn: 0,20 Fe: 1,00
Mo: 9,00 Nb: 3,50


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	520 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	800 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	35%
Kerbschlagarbeit (Av)	110J

Zulassungen

TÜV, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.4856	2.4618	2.4619
1.5662	1.4529	1.4547 (254 SMO)
ISO 20172: NiCr22Mo9Nb		
ISO 20172: NiCr22Mo9Nb mit Gruppe 1.1/1.2		

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4831

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 18274: SG – NiCr22Mo9Nb (S Ni 6625)
AWS A5.14: ER NiCrMo-3

Application

NiCrMo-wire/rod for joining nickel alloys, sub-zero tough nickel steels and dissimilar alloys from –196°C up to + 550°C. Scale resistant in air up to + 1200°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

Ni: Basis C: 0,02 Cr : 22,0 Mn: 0,20 Fe: 1,00
Mo: 9,00 Nb: 3,50


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	520 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	800 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	35%
Impact energy (Av)	110 J

Approvals

TÜV, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.4856	2.4618	2.4619
1.5662	1.4529	1.4547 (254 SMO)
ISO 20172: NiCr22Mo9Nb		
ISO 20172: NiCr22Mo9Nb mit Gruppe 1.1/1.2		

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4155

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG – NiTi3 (S Ni 2061)
AWS A5.14: ER Ni-1

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinnickel und Nickellegierungen, sowie Gußeisen.

Auftragschweißungen

Mischverbindungen Nickel-Stahl

Richtanalyse des Drahtes (%)

Ni: Basis C: 0,02 Si: 0,4 Mn: 0,40 Ti: 3,00


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	300 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	450 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	25%
Kerbschlagarbeit (Av)	150J

Zulassungen

ohne

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.4060 2.4061 2.4066 2.4116 2.4170
Nickel 200
Nickel 201
Nickel 99

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-2.4155

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 18274: SG – NiTi3 (S Ni 2061)
AWS A5.14-spec.: ER Ni-1

Application

Ni-wire/rod for welding Nickel 200/201 and joining dissimilar welding applications including Nickel 200/201 to stainless steels, carbon steels and other high nickel alloy and Cupro-nickel alloys.

Chemical Composition Element by weight (%)

Ni: Basis C: 0,02 Si: 0,4 Mn: 0,40 Ti: 3,00


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	300 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	450 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	25%
Impact energy (Av)	150 J

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.4060 2.4061 2.4066 2.4116 2.4170
(also in combination with steel/cast steels and copper)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4606

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: S Ni 6686 (NiCr 21Mo16W4)
WerkstoffNr.: ~2.4606
AWS-A5.14: ER NiCrMo-14

Anwendungsbereich

Nichtrostender und hoch korrosionsbeständiger Schweißzusatz. Sehr gute Eigenschaften besonders in reduzierenden und oxidierenden Medien.

Verbindungsschweißen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen Gusslegierungen.

Richtanalyse des Drahtes (%)

Ni: Basis C: 0,01 Si: 0,10 Cr : 23,0 Mn: <0,50
Fe: <1,0 Mo: 16,00 W: 3,8 Al : 0,3

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	450 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	760 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%
Kerbschlagarbeit	>50J (RT)

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung

WIG:	(ISO 14175)	I1	(=-)	
MSG:	(ISO 14175)	I1,R1 (max 3%H ₂)	(=+)	

Grundwerkstoffe

2.4602 2.4605 2.4606 2.4819
Alloy 686

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-2.4606

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 18274: S Ni 6686 (NiCr 21Mo16W4)
WerkstoffNr.: ~2.4606
AWS-A5.14: ER NiCrMo-14

Application

High corrosion resistant nickel based alloy for welding of/in reducing and/or oxidizing environments.

Joining and surfacing with matching and similar alloys and cast alloys.

Chemical Composition Element by weight (%)

Ni: Basis C: 0,01 Si: 0,10 Cr : 23,0 Mn: <0,50
Fe: <1,0 Mo: 16,00 W: 3,8 Al : 0,3


Mechanical Properties (typical)

0,2% Elongation (Rp0,2)	450 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	760 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	>50 J (RT)

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.4602 2.4605 2.4606 2.4819
Alloy 686

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4607

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 18274: NiCr 23Mo16 – (S Ni 6059)
Werkstoff Nr. 2.4607
AWS-Bezeichnung: ER NiCrMo-13

Anwendungsbereich

Nichtrostender und hoch korrosionsbeständiger Schweißzusatz. Sehr gute Eigenschaften besonders in reduzierenden und oxidierenden Medien.

Verbindungsschweißen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen Gusslegierungen.

Richtanalyse des Drahtes (%)

Ni: Basis C: 0,01 Si: 0,10 Cr : 23,0 Mn: <0,50
Fe: <1,50 Mo: 16,00

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	490 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	760 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	44%
Kerbschlagarbeit	>100J

Zulassungen

Auf Anfrage

Schutzgase/Polung

WIG:	(ISO 14175)	I1	(=-)	
MSG:	(ISO 14175)	I1,R1 (max 3%H ₂)	(=+)	

Grundwerkstoffe

2.4602 2.4605 2.4610 2.4819 Alloy 59
1.4565 X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-2.4607

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

DIN EN ISO 18274: NiCr 23Mo16 – (S Ni 6059)
WerkstoffNr. 2.4607
AWS-Bezeichnung: ER NiCrMo-13

Application

High corrosion resistant nickel based alloy for welding of/in reducing and/or oxidizing environments.

Joining and surfacing with matching and similar alloys and cast alloys.

Chemical Composition Element by weight (%)

Ni: Basis C: 0,01 Si: 0,10 Cr : 23,0 Mn: <0,50
Fe: <1,50 Mo: 16,00


Mechanical Properties (typical)

0,2% Elongation (Rp0,2)	490 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	760 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	44%
Impact energy (Av)	>100 J

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.4602 2.4605 2.4610 2.4819 Alloy 59
1.4565 X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4635

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG – NiCr21Mo13Fe4W3
(S Ni 6022)
AWS A5.14: ER NiCrMo-10

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Nickel-Chrom-Molybdän-Legierungen wie 2.4610 / Alloy C4, 2.4819 / Alloy C276 und 2.4602 / Alloy C22 miteinander, sowie für das Verbindungsschweißen von C-Stählen.

Richtanalyse des Drahtes

Ni: Basis C: 0,004 Cr : 21,2 Mn: 0,3 Fe: 2,2
Mo: 13,6 W: 3,0


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Zugfestigkeit (Rm) 690 N/mm²
Dehnung (A)(Lo=5do) 40%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.4602 – Alloy C22
2.4610 – Alloy C4 mit 2.4819 – Alloy C276
2.4858 – Alloy 825

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4635

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specification:

EN ISO 18274: SG – NiCr21Mo13Fe4W3
(S Ni 6022)
AWS-A5.14: ER NiCrMo-10

Application:

Welding wires used for joining of Nickel-Chromium-Molybdän-alloy like alloy 22 and 625, alloy 25-6MO and alloy 825.

Joining of dissimilar metal welding products like Inconel types with carbon, low-alloy and stainless steels.

**Chemical Composition
Element by weight (%):**


Ni: Basis C: 0,004 Cr : 21,2 Mn: 0,3 Fe: 2,2
Mo: 13,6 W: 3,0

**Mechanical Properties:
(typical)**

Tensile Strength (Rm) ~690 N/mm²
Elongation (A)(Lo=5do) ~40 %

Approvals:

on demand

Shielding gas/Polarity:

Typical Base Mat.:

2.4602 – Alloy C22
2.4610 – Alloy C4 mit 2.4819 – Alloy C276
2.4858 – Alloy 825

Packaging: MIG: spools D100 / D200 / K200 / K300
WIG: 10kg-boxes

DT-2.4627

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG NiCr22Co12Mo9
(S Ni 6617)
AWS-A5.14: ER NiCrCoMo-1

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von alloy 617, 800H/HP und 803 und verschiedenen Hochtemperatur Gußlegierungen wie zb. 1.4848 (HK-40)

Richtanalyse des Drahtes

Ni: Balance C: 0,06 Si: 0,3 Cr: 22 Mn: <1,00
Mo: 9 Fe: 1,5 Co: 12 Al: 1 Ti: 0,3

Mech. Gütwerte des

Schweißgutes (Richtwerte)


Dehgrenze (Rp _{0,2})	~450 N/mm²
Zugfestigkeit (Rm)	~750 N/mm²
Dehnung (A)(Lo=5do)	~30%
ISO-V Kerbschlagarbeit	~120 J

Zulassungen

auf Anfrage

-

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.4663 – Alloy 617,
800HT, 803,
cast alloy HK-40, HK-45

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4627

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specification:

EN ISO 18274: SG NiCr22Co12Mo9
(S Ni 6617)
AWS-A5.14: ER NiCrCoMo-1

Application:

Welding wires used for joining of alloy 617 and various dissimilar high temperature alloys like 800H/HP and 803.

**Chemical Composition
Element by weight (%):**


Ni: Balance C: 0,06 Si: 0,3 Cr: 22 Mn: <1,00
Mo: 9 Fe: 1,5 Co: 12 Al: 1 Ti: 0,3

**Mechanical Properties:
(typical)**

Yield strength (Rp0,2)	~450 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	~750 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	~30 %
Impact energy (Av)	~120 J

Approvals:

on demand

Shielding gas/Polarity:

Typical Base Mat.:

2.4663 – Alloy 617 N06617
800HT, 803,
cast alloys HK-40, HK-45

Packaging:

MIG: spools D100 / D200 / K200 / K300
WIG: 10kg-boxes

DT-2.4642

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG NiCr29Fe9

(S Ni 6054)

AWS-A5.14: ER NiCrFe7A

Anwendungsbereich

DT-2.4642 ist ein Nickel-Chrom Schweißzusatzwerkstoff mit guter Verarbeitbarkeit und geringer Rissneigung für das Verbindungsschweißen von artgleichen und artähnlichen Werkstoffen.

Insbesondere wurde der Werkstoff für Auftragschweißungen und zum Einschweißen von Komponenten aus Ni-Cr-Fe im Primärkreislauf von Kraftwerken entwickelt.

Zum Schweißen von Alloy 690.

Aufgrund exzellenter Korrosionseigenschaften insbesondere gegen Spannungsrisskorrosion und guter Schweißbarkeit auch für das Auftragschweißen auf C-Stählen geeignet.


Richtanalyse des Drahtes

Ni: Rest Cr: 28,5 Fe: 8 Nb: 0,6 Mn: 0,5 C: 0,03

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Dehngrenze ((Rp0,2)	~240 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	~580 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	~20%
ISO-V Kerbschlagarbeit	>50 J (RT)

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Alloy 690, Auftragschweißen von C-Stählen

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4642

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specification:

EN ISO 18274: SG NiCr29Fe9

(S Ni 6054)

AWS-A5.14: ER NiCrFe7A

Application:

DT-2.4642 is a nickel-chromium filler material with good workability and low tendency to crack that is ideal for seam welding homogeneous and similar materials. In particular this material has been developed for weld cladding and welding in Ni-Cr-Fe components in the reactor coolant system of power plants.

For welding of Alloy 690.


Particularly suitable also for weld cladding on carbon steels due to its excellent corrosion properties, especially its resistance to stress-corrosion cracking and good weldability

**Chemical Composition
Element by weight (%):**

Ni: Rest Cr: 28,5 Fe: 8 Nb: 0,6 Mn: 0,5 C: 0,03

Mechanical Properties:

Yield strength ((Rp0,2)	~240 N/mm ²
Tensile strength (Rm)	~580 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	~20%
Impact energy	>50 J (RT)

Shielding gas/Polarity:

Typical Base Mat.:

Alloy 690, weld cladding on carbon steels

Packaging:

MIG:	spools D100 / D200 / K200 / K300
WIG:	5kg-boxes

DT-2.4886

nickelbasis. MIG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: SG – NiCr15Mo16Fe6W4

(S Ni 6276)

AWS-Bezeichnung: ER NiCrMo-4

Anwendungsbereich

Schweißen von Hastelloy C276

Richtanalyse des Drahtes (%)

Ni: Basis C: <0,02 Si: <0,1 Mn: <1,00 Cr: 14,5-16,5
Mo: 15,0-17,0 Fe: 4,0-7,0 W:~3,5 V:~0,2


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	~450 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	~750 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	~30%
Kerbschlagarbeit (Av)	~90 J

Zulassungen

ohne

Empf. Schutzgase



Grundwerkstoffe

C276, 2.4819, ...

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-2.4886

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 18274: SG – NiCr15Mo16Fe6W4
(S Ni 6276)
AWS-Bezeichnung: ER NiCrMo-4

Application

welding of Hasteloy C276® and similar grades

Richtanalyse des Drahtes (%)

Ni: Basis C: <0,02 Si: <0,1 Mn: <1,00 Cr: 14,5-16,5
Mo: 15,0-17,0 Fe: 4,0-7,0 W:~3,5 V:~0,2


Chemical Composition Element by weight (%)

0,2% Elongation (Rp0,2)	~450 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	750 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	90 J

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

C276, 2.4819, ...

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.4858

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: S Ni 8065 – NiFe30Cr21Mo3
ASME SFA A.5.14: ER NiFeCr-1
Material No. ~2.4858

Anwendungsbereich

Verbindungs- und Auftragsschweißen von Alloy 825 (2.4858, UNS N08825) und anderen CrNiMoCu-Legierungen.

Gute Korrosionsbeständigkeit in schwefel- und phosphorhaltigen Säuren

Richtanalyse des Drahtes

C: 0,01 Si: 0,3 Cr: 22,5 Ni: 44 Mn: 0,8
Mo: 3,1 Fe: bal. Cu: 2,5 Ti: 0,9


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	~360 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	~550 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	~30%
Kerbschlagarbeit (Av)	~100 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Alloy 825 (2.4858, UNS N08825)
UNS N08904

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4858

Nickel Alloy MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Specification:

EN ISO 18274: S Ni 8065 – NiFe30Cr21Mo3
ASME SFA A.5.14: ER NiFeCr-1
Material No. ~2.4858

Application:

Welding wires used for joining and surfacing of alloy 825 (2.4858, UNS N08825) and other CrNiMoCu-alloyed austenitic steels.

Good corrosion resistance in media of sulphuric and phosphoric acid.

**Chemical Composition
Element by weight (%):**


C: 0,01 Si: 0,3 Cr: 22,5 Ni: 44 Mn: 0,8
Mo: 3,1 Fe: bal. Cu: 2,5 Ti: 0,9

**Mechanical Properties:
(typical)**

Yield strength (Rp0,2)	~360 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	~550 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	~30 %
Impact energy (Av)	~100 J

Approvals:

on demand

Shielding atmosphere:

Typical Base Mat.:

Alloy 825 (2.4858, UNS N08825)
UNS N08904

Packaging:

MIG: spools D100 / D200 / K200 / K300
WIG: 10kg-boxes

DT-2.4667

nickelbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18274: S Ni 7718 – NiCr19Fe19Nb5Mo3
ASME SFA A.5.14: ER NiFeCr-2
Material No. ~2.4667

Anwendungsbereich

DT-2.4667 wird für das verschweißen von alloy 718, 706 und X-750 verwendet.

Aushärtbares Schweißgut.

Auf einen geringen Wärmeeintrag achten.
Zwischenlagentemp. von ca. 100°C verwenden.

Richtanalyse des Drahtes

C: 0,05 Si: 0,15 Cr: 18,5 Ni: Rest Mo: 3,0
Fe: 18,0 Nb: 5,0 Ti: 1,0 Al: 0,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2) ~600 N/mm²
Zugfestigkeit (Rm) ~800 N/mm²
Dehnung (A)(Lo=5do) ~25%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Alloy 718 (2.4668) N07718
Alloy 706 – N09706
Alloy X-750 (2.4669) – N07750

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.4667

Nickel Alloy MIG/MAG-WIG TIG - Rods

Specification:

EN ISO 18274: S Ni 7718 – NiCr19Fe19Nb5Mo3
ASME SFA A.5.14: ER NiFeCr-2
Material No. ~2.4667

Application:

DT-2.4667 is used for joining of alloy 718, 706 and X750.

The welding alloy is age hardenable with comparable mechanical properties to those of the base metal.

**Chemical Composition
Element by weight (%):**


C: 0,05 Si: 0,15 Cr: 18,5 Ni: Rest Mo: 3,0
Fe: 18,0 Nb: 5,0 Ti: 1,0 Al: 0,5

**Mechanical Properties:
(typical)**

Yield strength (Rp0,2)	~600 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	~800 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	~25 %

Approvals:

on demand

Shielding gas/Polarity:

Typical Base Mat.:

Alloy 718 (2.4668) N07718
Alloy 706 – N09706
Alloy X-750 (2.4669) – N07750

Packaging:

MIG: spools D100 / D200 / K200 / K300
WIG: 10kg-boxes

Die Aufstellung der Grundwerkstoffe und der entsprechenden Schweißzusätze haben wir sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, die Werkstoffe eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

Die Aufstellung der Grundwerkstoffe und der entsprechenden Schweißzusätze haben wir sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, die Werkstoffe eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

DT-2.0837

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode MIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi)
AWS-A5.7: ER CuNi

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Nickel-Legierungen

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
-------------------	-------------------	--------------------

**Richtanalyse des
Drahtes (%)**

Cu : Basis Mn: 1,00 Fe: 0,40 Ti: 0,50 Ni: 30,0

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)**

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	250 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	400 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%
Kerbschlagarbeit (Av)	100 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

WIG: (ISO 14175)	I1	(=-)
MSG: (ISO 14175)	I1	(=+)

Grundwerkstoffe

2.0872 CuNi10Fe	2.0882 CuNi30Fe
2.0878 CuNi20Fe	2.0842 CuNi44
CuNi25	
Schweißen von CuNi-Leg.: 70/30, 80/20, 90/10	

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.0837

Copper alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi)
ER CuNi

Application

CuNi-wire/rod for joining and surfacing equivalent alloys with a nickel content up to 30% and different alloys/steels. Resistant to seawater.

MIG: recommended	TIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Mn: 1,00 Fe: 0,40 Ti: 0,50 Ni: 30,0


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	250 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	400 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	100 J

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0872 CuNi10Fe 2.0882 CuNi30Fe
2.0878 CuNi20Fe 2.0842 CuNi44
CuNi25
Welding of CuNi-Alloy: 70/30, 80/20, 90/10

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.0873

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: S Cu 7061 (CuNi10)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Nickel-Legierungen

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
-------------------	-------------------	--------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Mn: 1,00 Fe: 1,80 Ti: 0,50 Ni: 10,0


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	200 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	300 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30 %

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

CUNIFER 30
CUNIFER 10

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 5 kg

DT-2.0873

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373: S Cu 7061 (CuNi10)

Application

CuNi-wire/rod for joining and surfacing copper-nickel alloys.

MIG: recommended	TIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Mn: 1,00 Fe: 1,80 Ti: 0,50 Ni: 10,0


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	200 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	300 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30 %

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

CUNIFER 10 CUNIFER 30

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuSn

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: ~S Cu 1898 (CuSn1)
AWS-A5.7: ER Cu

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinkupfer

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: geeignet
-------------------	-------------------	------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Mn: 0,30 Sn: 0,80 Si: 0,30


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	100	N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	220	N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30	%
Kerbschlagarbeit (Av)	70	J
Härte Brinell	50	

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.0070 2.0076 2.0090 2.0040

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10kg

DT-CuSn

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 24373:
~S Cu 1898 (CuSn1)
AWS-A5.7:
ER Cu

Application

Cu-wire/rod for joining pure copper alloys
Desoxidents in the filler material assists greatly
to produce sound porous-free welds.

MIG: recommended	TIG: recommended	GAS: suitable
---------------------	---------------------	------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Mn: 0,30 Sn: 0,80 Si: 0,30


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	100 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	220 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	70 J
Hardness	50 HB

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0070 2.0076 2.0090 2.0040 2.1293

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuSn6

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 5180P (CuSn6P)
ER CuSn-A

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Zinn-Legierungen,
Messing, Kupfer-Zinn-Zink-Blei-Gußlegierungen, sowie
Auftragsschweißungen an Gußeisen

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: geeignet
-------------------	-------------------	------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Sn: 6,00 P: 0,20


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	150 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	300 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	27 %
Härte Brinell	90

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

w.o.

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10kg

DT-CuSn 6

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 5180P (CuSn6P)
ER CuSn-A

Application

CuSn-wire/rod for joining copper-tin alloys, bronze (=CuZn-alloys), CuSnZnPb-cast-alloys and for surfacing of steel casts.

MIG: recommended	TIG: recommended	GAS: suitable
---------------------	---------------------	------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Sn: 6 P: 0,20 Cu: bal


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2) 150 N/mm²
Tensile Strength (Rm) 300 N/mm²
Elongation (A)(Lo=5do) 20%
HB 90 Brinell

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.1016	2.1020	2.1030	equivalent/comparable
2.1050	2.1052	2.1060	different colours
2.0220	2.0230	2.0240	
2.0490	2.0510	2.0592	not equivalent/comparable

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuSn12

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: S Cu 5410 (CuSn12P)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Zinn-Legierungen,
Messing, Kupfer-Zinn-Zink-Blei-Gußlegierungen, sowie
Auftragsschweißungen an Gußeisen

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: geeignet
-------------------	-------------------	------------------

**Richtanalyse des
Drahtes (%)**

Cu : Basis Sn: 12,00 P: 0,20


**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)**

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	200	N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	390	N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	25	%
Härte Brinell	100	
Schmelzbereich	825-990	°C

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.1020 2.1030
2.1050 2.1052 2.1060
2.1080 2.1086 2.1093

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10kg

DT-CuSn 12

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373: S Cu 5410 (CuSn12P)

Application

CuSn-wire/rod for joining copper-tin (Sn>8%)/
CuZn-allyos and CuSnZnPb-cast alloys (Rg5/Rg10).
Also for surfacing on Carbon Manganese steels.
Seawater and corrosion resistant.

MIG: recommended	TIG: recommended	GAS: suitable
---------------------	---------------------	------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Sn: 12 P: 0,20 Cu: bal


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	200 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	390 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	25%
HB	100 Brinell

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material



2.1020	2.1030	different colour
2.1050	2.1052	equivalent/comparable
2.1080	2.1086	"
2.1060	2.1093	

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuSi 3

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	EN ISO 24373: AWS-A5.7:	S Cu 6560 (CuSi3Mn1) ER CuSi-A
Anwendungsbereich	Verbindungsschweißen von Kupfer, Kupfer-Zink – Legierungen Auftragsschweißungen an Gußeisen, sowie un- und niedrigleg. Stählen MIG-Löten von verzinkten Stahlblechen, sowie höherfesten Blechen	
	MIG: empfohlen	WIG: empfohlen
		GAS: ungeeignet
Richtanalyse des Drahtes (%)	Cu : Basis Sn: 0,10 Si: 3,00 Mn: 1,00 Zn: 0,10 Fe: 0,07	
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	0,2% Dehngrenze (Rp0,2) 150 N/mm ² Zugfestigkeit (Rm) 390 N/mm ² Dehnung (A)(Lo=5do) 40 % Kerbschlagarbeit (Av) 60 J Härte Brinell 90	
Zulassungen	auf Anfrage	
Schutzgase/Polung	WIG: (ISO 14175) I1 (= -)  MSG: (ISO 14175) I1 (= +) 	
Grundwerkstoffe	W.O.	
Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 WIG: verpackt in Karton a 10kg	

DT-CuSi 3

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
ER CuSi-A

Application

CuSi-wire/rod for joining copper and copper-tin alloys.
Surfacing on steel casts and un-/low alloyed steels.
Also suitable for MIG-BRAZING.

MIG: recommended	TIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Sn: 0,10 Si: 3,00 Mn: 1,00
Zn: 0,10 Fe: 0,07


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	150 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	390 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	40%
Impact energy (Av)	60 J
HB	90

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

a.m.

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuAg

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: S Cu 1897 (CuAg1)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinkupfer
Kupfer-Silber-Legierungen

Das Schweißgut zeichnet sich durch eine gute
Polierfähigkeit aus.

MIG: geeignet	WIG: empfohlen	GAS: empfohlen
------------------	-------------------	-------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Ag: 0,80-1,20 P: 0,01 Mn: 0,10


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	80 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	230 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	18 %
Härte Brinell	60

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

2.0076 2.0090 2.0040
sauerstofffreies Kupfer

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10kg

DT-CuAg

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373: S Cu 1897 (CuAg1)

Application

CuAg-wire/rod for joining pure copper alloys and copper-silver alloys with low phosphor-content.
Also suitable for gas welding of de-oxidised copper.

MIG: suitable	TIG: recommended	GAS: recommended
------------------	---------------------	---------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Ag: 0,80-1,20 P: 0,01 Mn: 0,10


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	80 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	230 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	18 %
HB	60

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0076 2.0090 2.0040
des ox. copper

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuAl 8

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 6100 (CuAl7)
ER CuAl-A 1

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Aluminium-Legierungen, Kupfer-Kupfer-Legierungen
Auftragsschweißungen auf un- und niedrigleg. Stähle,
sowie auf Gußeisen. (Gleitrollen, Lagerschalen,
Hydraulikstempel)

Spritzdraht für Auftragungen an Kupferbasislegierungen

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
thermisches Spritzen: empfohlen		

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Al: 8


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	200 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	430 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	40 %
Kerbschlagarbeit (Av)	100 J
Härte Brinell	100

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: D100, D200, K200, K300, K435
0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm

DT-CuAl 8

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 6100 (CuAl7)
ER CuAl-A 1

Application

CuAl-wire/rod for joining copper-aluminium (7-9% Al) and copper-copper alloys (aluminium bronzes).
Surfacing un- and low-alloyed steels and steel casts.
Thermal spraying of copper-alloys

MIG: recommended	WIG: recommended	GAS: unsuitable
thermal spraying: recommended		

Chemical Composition Element by weight (%)

Al: 8 Cu: bal


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	200 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	430 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	40%
Impact energy (Av)	100 J
HB	100

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0920	2.0932	equivalent/comparable
2.0936	2.0940	2.0962 not equivalent/comparable

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300 / K435
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuAl9Fe

kupferbasis. MSG-Schweißdraht WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

~ S Cu 6180 (CuAl10)
~ERCuAl-A2

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Aluminium-Legierungen
Kupfer-Kupfer-Legierungen

Auftragschweißungen auf un- und niedrigleg. Stähle,
sowie auf Gußeisen.

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
-------------------	-------------------	--------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Al: 8,5-11 Fe: 0,5-1,5 Mn: <1 Ni: <1


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	200 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	450 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20 %
Härte Brinell	130 HB

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: D100, D200, K200, K300
0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm

DT-CuAl9Fe

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

~ S Cu 6180 (CuAl10)
~ERCuAl-A2

Application

Joining of Cu-Al-alloys and Cu-Cu-alloys.
Surfacing un-and low-alloyed steels and steel casts.

MIG: recommended	WIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Al: 8,5-11 Fe: 0,5-1,5 Mn: <1 Ni: <1


Mechanical Properties (typical)

Yield strength 0,2%	200 N/mm ²
Tensile strength (Rm)	450 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20 %
Hardness	130 HB

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D100, D200, K200, K300
0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuAl8Ni2

kupferbasis. MSG-Schweißdraht
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Aluminium-Legierungen,
Mehrstoff-Aluminiumbronzen

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
-------------------	-------------------	--------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Al: 8,0 Ni: 2,2 Mn: 2,2 Fe: 2,0


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	270 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	530 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30 %
Kerbschlagarbeit (Av)	70 J
Härte Brinell	140 HB

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: D100, D200, K200, K300
0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm

DT-CuAl8Ni2

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specification

EN ISO 24373: S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2)

Application

CuAl-wire/rod for joining copper-aluminium alloys (7-9% Al) containing Nickel Manganese and Iron. Applications include overlaying of steel. Suitable for welding on cast iron.

MIG: recommended	WIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Al: 8,0 Ni: 2,2 Mn: 2,2 Fe: 2,0


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	270 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	530 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%
Impact energy (Av)	70 J
HB	140

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0920	2.0932	2.0936	2.0940	equivalent/comparable
2.0969	2.0966	2.0970	2.0971	"
2.0975	2.0978	2.0980		"

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuAl8Ni6

kupferbasis. MSG-Schweißdraht
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

~ S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2)
~ER CuNiAl

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Kupfer-Aluminium-Nickel-Legierungen, Mehrstoff-Aluminiumbronzen

seewasserbeständige Auftragsschweißungen auf und niedrigleg. Stahle, sowie auf Gußeisen.

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
-------------------	-------------------	--------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Al: 8,5 Ni: 4,5 Mn: 0,8 Fe: 3,5


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	380 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	10 %
Härte Brinell	180 HB

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: D100, D200, K200, K300
0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm

DT-CuAl8Ni6

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373:
~ S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2)
AWS-A5.7:
~ER CuNiAl

Application

CuAl-wire/rod for joining copper-aluminium-nickel alloys. Excellent corrosion resistance. Also for seawater-resistant surfacings on un- and low alloyed steels/steel casts.

MIG: recommended	WIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Al: 8,5 Ni: 4,5 Mn: 0,8 Fe: 3,5


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2) 380 N/mm²
Tensile Strength (Rm) 650 N/mm²
Elongation (A)(Lo=5do) 10 %
HB 180 HB

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0962 2.0962 2.0966 2.0970 equivalent/comparable
2.0971 2.0975 2.0978 2.0980 „ „ „ „

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-2.1367

kupferbasis. MSG-Schweißdraht WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:
DIN 8555:

S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2)
ER CuMnNiAl
MSG 31 GZ 200

Anwendungsbereich

Schweißdraht aus hoch-manganhaltiger Mehrstoff-Aluminiumbronze.

Für stark beanspruchte, korrosionsbeständige Auftragschweißungen auf un- und niedriglegiertem Stahl und Stahlguss.

MIG: empfohlen	WIG: empfohlen	GAS: ungeeignet
-------------------	-------------------	--------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Al: 7,5 Fe: 2,5 Mn: 13 Ni: 2


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp0,2)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	10 %
Härte Brinell	250 HB

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: D100, D200, K200, K300

0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm

DT-2.1367

Copper Alloy MIG/MAG-Wire TIG – Rods

Specifications

EN ISO 24373: S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2)
AWS-A5.7: ER CuMnNiAl
DIN 8555: MSG 31 GZ 200

Application

CuAl-wire/rod with high Mn-content for joining copper-aluminium alloys with Mn-and Ni-content. Corrosion/erosion/cavitation resistant surfacings on un-and low alloyed steels/steel casts.

MIG: recommended	WIG: recommended	GAS: unsuitable
---------------------	---------------------	--------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu : Basis Al: 7,5 Fe: 2,5 Mn: 13 Ni: 2


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	10%
HB	250

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

2.0969	2.0962	2.0966	equivalent/comparable
2.0970	2.0971	2.0975	"
2.0978	2.0980		"

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-CuZn40

Messing-Hartlot

Normbezeichnung	EN ISO 24373: ~S Cu 4700 (CuZn40Sn)								
AWS-A5.7:	~RB CuZn-A								
Anwendungsbereich	Hartlöten von Stahl, Gußeisen, Temperguß, Rotguß, Zinnbronze und Kupfer Verbindung von Messing, Bronze, Kupfer und Kupferlegierungen								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">MIG: ungeeignet</td> <td style="padding: 5px;">WIG: geeignet</td> <td style="padding: 5px;">GAS: empfohlen</td> </tr> </table>	MIG: ungeeignet	WIG: geeignet	GAS: empfohlen					
MIG: ungeeignet	WIG: geeignet	GAS: empfohlen							
Richtanalyse des Drahtes (%)	Cu: 60,00 Zn: Rest								
Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Arbeitstemp. °C</td> <td style="width: 10%;">900</td> </tr> <tr> <td>Solidus-Liquidus-Temp. °C</td> <td>870 / 890</td> </tr> <tr> <td>Dichte g/cm³</td> <td>8,4</td> </tr> <tr> <td>Härte</td> <td>110 HB</td> </tr> </table>	Arbeitstemp. °C	900	Solidus-Liquidus-Temp. °C	870 / 890	Dichte g/cm ³	8,4	Härte	110 HB
Arbeitstemp. °C	900								
Solidus-Liquidus-Temp. °C	870 / 890								
Dichte g/cm ³	8,4								
Härte	110 HB								
Zulassungen	auf Anfrage								
Grundwerkstoffe	siehe oben								
Lieferprogramm	2,0-6,0mm x 1000								

DT-CuZn40

Copper based brazing alloy

Specifications

EN ISO 24373: ~S Cu 4700 (CuZn40Sn)
AWS-A5.7: ~RB CuZn-A

Application

A multi-purpose low temperature alloy ideal for brazing and bronze welding of steels, cast irons, copper and copper alloys.

MIG: unsuitable	WIG: recommended	GAS: recommended
--------------------	---------------------	---------------------

Chemical Composition Element by weight (%)

Cu: 60,00 Zn: Rest

Physical Properties (typical)

Arbeitstemp. °C	900
Solidus-Liquidus-Temp. °C	870 / 890
Dichte g/cm ³	8,4
Hardness	110 HB

Approvals

on demand

Typical Base Material

see above

Packaging

TIG: 10 kg/25 kg-boxes of 2,0/3,0 mm x 1000

DT-**AlMg3**

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) : Al 5754 - AlMg3
AWS-A5.10: ER 5754

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen

Richtanalyse des Drahtes (%)


Mn: 0,30 Mg: 3,00 Ti: 0,13 Al: Rest

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	80 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	200 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20%

Zulassungen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Alu-Mg-Legierungen

AlMg 3	3.3535 EN AW – 5754 [AlMg 3]
AlMg 2 Mn 0,3	3.3525 EN AW – 5251 [AlMg 2]
AlMg	3.3315 EN AW – 5005A [AlMg 1 ©]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMg 2,7 Mn	3.3537 EN AW – 5454 [AlMg 3 Mn]
G-AlMg 3	3.3541 EN AC – 51100
G-AlMg 3 Si	-

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-ALMg3

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016): Al 5754 - ALMg3
AWS A-5.10: ER 5754

Application

Joining of Al-Mg-alloys, especially for anodizing

Chemical Composition Element by weight (%)

Mn: 0,30 Mg: 3,00 Ti: 0,13 Al: Rest


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	80 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	200 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

AlMg 3	3.3535 EN AW – 5754 [AlMg 3]
AlMg 2 Mn 0,3	3.3525 EN AW – 5251 [AlMg 2]
AlMg	3.3315 EN AW – 5005A [AlMg 1 Ⓢ]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMg 2,7 Mn	3.3537 EN AW – 5454 [AlMg 3 Mn]
G-AlMg 3	3.3541 EN AC – 51100
G-AlMg 3 Si	-

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG-rods: 10-kg-boxes

DT-ALMg5

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung EN ISO 18273 (2016) : Al 5356 - ALMg5Cr(A)
AWS-A5.10: ER 5356

Anwendungsbereich Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen

Richtanalyse des Drahtes (%) Mn: 0,30 Mg: 5,00 Ti: 0,15 Al: Rest

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	100 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	250 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	25%
Höchste Betr.temp.	100°C
Tiefste Betr.temp.	-196°C

Zulassungen TÜV, DB, CE-Zeichen, ABS

Schutzgase/Polung

WIG:	(ISO 14175)	I1	(~)	
PA	PB	PC	PE	PF
MSG:	(ISO 14175)	I1	(=+)	
PA	PB	PC	PE	PF

Grundwerkstoffe

Alu-Mg-Legierungen

AlMg 5	3.3555 EN AW – 5019 [ALMg 5]
AlMg 3	3.3535 EN AW – 5754 [ALMg 3]
AlMg 4 Mn	3.3545 EN AW – 5086 [ALMg 4]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [ALMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
AlZn 4,5 Mg I	3.4335 EN AW – 7020 [AlZn 4,5 Mg I]
AlMg 2,7 Mn	3.3537 EN AW – 5454 [AlMg 3 Mn]
G-ALMg 5	3.3561 EN AC-51300
G-ALMg 5 Si	3.3261 EN AC-51400
G-ALMg 3	3.3541 EN AC – 51100
G-ALMg 3 Si	-

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-**AlMg5**

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al 5356 - AlMg5Cr(A)
AWS A-5.10: ER 5356

Application

Joining of Al-Mg-alloys

Chemical Composition Element by weight (%)

Mn: 0,30 Mg: 5,00 Ti: 0,15 Al: Rest


Mechanical Properties (typical)

0,2% Elongation (Rp0,2)	100 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	250 N/mm ²
Elongation (A) (l ₀ =5d ₀)	25%
High temp.	100°C
Low temp.	-196°C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen, ABS

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

AlMg 5	3.3555 EN AW – 5019 [AlMg 5]
AlMg 3	3.3535 EN AW – 5754 [AlMg 3]
AlMg 4 Mn	3.3545 EN AW – 5086 [AlMg 4]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
AlZn 4,5 Mg I	3.4335 EN AW – 7020 [AlZn 4,5 Mg I]
AlMg 2,7 Mn	3.3537 EN AW – 5454 [AlMg 3 Mn]
G-AlMg 5	3.3561 EN AC-51300
G-AlMg 5 Si	3.3261 EN AC-51400
G-AlMg 3	3.3541 EN AC – 51100
G-AlMg 3 Si	-

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-ALMg4,5Mn Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung EN ISO 18273 (2016): Al 5183 - AlMg4,5Mn0,7(A)
AWS-A5.10: ER 5183

Anwendungsbereich Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen
Schweißen von Aluminium-Gusslegierungen


Richtanalyse des Drahtes (%) Mn: 0,80 Mg: ~4,50 Ti: 0,25 Cr: 0,25 Al: Rest

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	140 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	300 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20%
Höchste Betr.temp.	80°C
Tiefste Betr.temp.	-196°C

Zulassungen TÜV, DB, €-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Alu-Mg-Legierungen

AlMg 5	3.3555 EN AW – 5019 [AlMg 5]
AlMg 4,5 Mn	3.3547 EN AW – 5083 [AlMg 4,5 Mn 0,7]
AlMg 4 Mn	3.3545 EN AW – 5086 [AlMg 4]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
AlZn 4,5 Mg I	3.4335 EN AW – 7020 [AlZn 4,5 Mg I]
G-AlMg 5	3.3561 EN AC-51300
G-AlMg 5 Si	3.3261 EN AC-51400

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-**AlMg4.5Mn** Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods


Specifications EN ISO 18273 (2016): Al 5183 - AlMg4,5Mn0,7(A)
AWS A-5.10 ER 5183

Application Joining of Al-Mg-alloys and aluminium-cast alloys

Chemical Composition
Element by weight (%) Mn: 0,80 Mg: ~4,50 Ti: 0,25 Cr:0,25 Al: Rest

Mechanical Properties
(typical) 0,2%Elongation (Rp0,2) 140 N/mm²
Tensile Strength (Rm) 300 N/mm²
Elongation (A)(Lo=5do) 20%
High temp. 80°C
Low temp. -196°C

Approvals TÜV, DB, CE-Zeichen



Typical Base Material

AlMg 5	3.3555 EN AW – 5019 [AlMg 5]
AlMg 4,5 Mn	3.3547 EN AW – 5083 [AlMg 4,5 Mn 0,7]
AlMg 4 Mn	3.3545 EN AW – 5086 [AlMg 4]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
AlZn 4,5 Mg I	3.4335 EN AW – 7020 [AlZn 4,5 Mg I]
G-AlMg 5	3.3561 EN AC-51300
G-AlMg 5 Si	3.3261 EN AC-51400

Packaging MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

AlMg4,5MnZr

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) :AI 5087 - AlMg4,5MnZr
AWS-A5.10: ER 5087

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen
Zirkonium erwirkt höhere Heißrissbeständigkeit

Richtanalyse des Drahtes (%)


Mn: 0,70 Mg: ~4,50 Ti: 0,10 Cr: 0,15 Zr: 0,2 Al: Rest

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	140 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	300 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20%

Zulassungen

MIG: B, €-Zeichen

Schutzgase/Polung

Grundwerkstoffe
Alu-Mg-Legierungen

AlMg 5	3.3555 EN AW – 5019 [AlMg 5]
AlMg 4,5 Mn	3.3547 EN AW – 5083 [AlMg 4,5 Mn 0,7]
AlMg 4 Mn	3.3545 EN AW – 5086 [AlMg 4]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
AlZn 4,5 Mg I	3.4335 EN AW – 7020 [AlZn 4,5 Mg I]
G-AlMg 5	3.3561 EN AC-51300
G-AlMg 5 Si	3.3261 EN AC-51400

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

AlMg4,5MnZr

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al 5087 - AlMg4,5MnZr
AWS A-5.10 ER 5087

Application

Joining of Al-Mg-alloys and Al-cast alloys.
Zr-content for better resistance against hot-cracking influences.

Chemical Composition Element by weight (%)

Mn: 0,70 Mg: ~4,50 Ti: 0,10 Cr: 0,15 Zr: 0,2 Al: Rest


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	140 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	300 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20%

Approvals

MIG: B, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

AlMg 5	3.3555 EN AW – 5019 [AlMg 5]
AlMg 4,5 Mn	3.3547 EN AW – 5083 [AlMg 4,5 Mn 0,7]
AlMg 4 Mn	3.3545 EN AW – 5086 [AlMg 4]
AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
AlZn 4,5 Mg I	3.4335 EN AW – 7020 [AlZn 4,5 Mg I]
G-AlMg 5	3.3561 EN AC-51300
G-AlMg 5 Si	3.3261 EN AC-51400

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-AI 99,5

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) : Al 1070 (Al99,7)
AWS-A5.10: 1070

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinaluminium
und Al 99,5


Richtanalyse des Drahtes (%) Al:>99,7 Si:<0,20 Fe:<0,25 Cu:<0,04 Zn:<0,04

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)**

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	30 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	80 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30 %

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Grundwerkstoffe

Alu-Mg-Legierungen
Al 99,0 3.0205 EN AW – 1200 [Al 99,0]
Al 99,5 3.0255 EN AW – 1050A [Al 99,5]
Al 99,7 3.0275 EN AW – 1070A [Al 99,7]
E-Al 3.0257 EN AW – 1350 [E-Al 99,5]

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-AI 99,5

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al 1070 (Al99,7)
AWS-A5.10: 1070

Application

Joining of pure-aluminium-alloys

Chemical Composition Element by weight (%)

Al:>99,7 Si:<0,20 Fe:<0,25 Cu:<0,04 Zn:<0,04


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	30 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	80 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%

Approvals

-/-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

AI 99,0 3.0205 EN AW – 1200 [AI 99,0]
AI 99,5 3.0255 EN AW – 1050A [AI 99,5]
AI 99,7 3.0275 EN AW – 1070A [AI 99,7]
E-Al 3.0257 EN AW – 1350 [E-Al 99,5]

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-AI 99,5Ti

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) : Al 1450 - Al99,5Ti
AWS-A5.10: 1450

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinaluminium
für Betriebstemperaturen bis +200 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)


Al: Rest Ti: ~0,15

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	30 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	80 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30 %

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Grundwerkstoffe

Al 99, Al 99,5
Al 99,7 Al 99,8
siehe auch „Miterfasste Werkstoffe DB“ im
hinteren Teil dieses Kataloges

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-Al 99,5Ti

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al1450 - Al99,5Ti
AWS-A5.10: 1450

Application

Joining of pure-aluminium-alloys

Chemical Composition Element by weight (%)

Al: Rest Ti: ~0,15


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	30 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	80 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

Al99.8 Al99.7 Al99.5 Al99

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-AI 99,8

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) : Al1080A - Al99,8(A)
AWS-A5.10: ER 1080

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinaluminium

Richtanalyse des Drahtes (%)

Al: >99,8 Sonst: max 0,2


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	30 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	80 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	30%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Al 99,7 Al 99,8
siehe auch „Miterfasste Werkstoffe DB“ im hinteren Teil dieses Kataloges

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-AI 99,8

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al1080A - Al99,8(A)
AWS-A5.10: ER 1080

Application

Joining og pure-aluminium alloys.

Chemical Composition Element by weight (%)

Al: >99,8 Sonst: max 0,2


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	30 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	80 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	30%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

Al99.8 Al99.7 Al99.5 E-Al

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-AISi5

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) : Al 4043 - AISi5
AWS-A5.10: ER 4043

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium - Legierungen
Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

Richtanalyse des Drahtes (%)


Si: 5,0 Al: Rest

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	100 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	160 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	15%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Grundwerkstoffe

Alu-Si-Legierungen

AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AISiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AISi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
G-AISi 6 Cu 4	3.2151 EN AC – 45000

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-AISi5

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al 4043 - AISi5
AWS A-5.10 ER 4043

Application

Joining of aluminium-silicium alloys and dissimilar aluminium alloys.

Chemical Composition Element by weight (%)

Si: 5,0 Al: Rest


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation Rp0,2)	100N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	160 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	15%

Approvals

auf Anfrage

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

AlMgSi 0,5	3.3206 EN AW – 6060 [AlMgSi]
AlMgSi 0,7	3.3210 EN AW – 6005A [AlSiMg(A)]
AlMgSi I	3.2315 EN AW – 6082 [AlSi I MgMn]
AlMg I SiCu	3.3211 EN AW – 6061 [AlMg I SiCu]
G-AlSi 6 Cu 4	3.2151 EN AC – 45000

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

DT-AISi12

Aluminium MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 18273 (2016) : Al 4047 - AISi12
AWS-A5.10: ER 4047

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium -
Legierungen
Schweißen von Aluminium-Gusslegierungen bis 12% Si

Richtanalyse des Drahtes (%)

Si: 12,0 Mn: ~0,30 Al: Rest


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

0,2% Dehngrenze (Rp 0,2)	80 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	180 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	5%

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Alu-Si-Legierungen
Aluminium-Gusslegierungen
G-AISi 10 Mg
G-AISi 12
siehe auch „Miterfasste Werkstoffe DB“ im
hinteren Teil dieses Kataloges

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-AISI12

Aluminium MIG/MAG-Wire TIG-Rods

Specifications

EN ISO 18273 (2016) : Al 4047 - AISI12
AWS A-5.10 ER 4047

Application

Joining of Al-Si alloys and Al-casts up to 12% Si

Chemical Composition Element by weight (%)

Si: 12,0 Mn: ~0,30 Al: Rest


Mechanical Properties (typical)

0,2%Elongation (Rp0,2)	80 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	180 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	5%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

a.s.m.a.

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10-kg-boxes

Anwendungsübersicht Aluminium

Werkstoff-Nummer	Werkstoff-Kurzbezeichnung	AlMg3	AlMg5	AlMg 4,5Mn	AlMg 4,5Mzr	Al99,5Ti	Al99,8	AISi5	AISi12
3.0185	Al 98					•	◎	•	
3.0205	Al 99					•	◎	•	
3.0255	Al 99,5					•	•	•	
3.0275	Al 99,7					•	•	•	
3.0285	Al 99,8					•	•	•	
3.0305	Al 99,9					•	•	•	
3.0385	Al 99,98R						•	•	
3.0515	AlMn	•	•	•	•	◎		•	
3.1255	AlCuSiMn			•	•			◎	
3.1325	AlCuMg1								
3.1355	AlCuMg2								
3.1371	G-AlCu4TiMg			•	•			◎	
3.1841	G-AlCu4Ti			•	•			◎	
3.2151	G-AISi6Cu4			•	•			◎	•
3.2161	G-AISi8Cu3			•	•			◎	•
3.2305	E-AlMgSi	•	•			◎	◎	•	
3.2315	AlMgSi1	•	•	•	•			•	
3.2341	G-AISi5Mg							•	•
3.2345	AISi 5							•	
3.2381	G-AISi10Mg							•	•
3.2383	G-AISi10Mn(Cu)							◎	•
3.2581	G-AISi12							•	•
3.2583	G-AISi12(Cu)							◎	•
3.3206	AlMgSi0,5	•	•	•	•			•	
3.3207	E-AlMgSi0,5	•	•			◎	◎	•	
3.3208	Al99,9MgSi					◎	◎	•	
3.3241	G-AlMg3Si	•		•	•				
3.3261	G-AlMg5Si			•	•				
3.3308	Al99,9Mg0,5					•	•	•	
3.3309	AlRMg0,5					•	•		
3.3315	AlMg1	•						◎	
3.3318	Al99,9Mg1	•				•	•	◎	
3.3319	AlRMg1	•				•	•		
3.3325	AlMg2	•							
3.3328	Al99,9Mg2	•				•	•	◎	
3.3329	AlRMg2	•				•	•		
3.3527	AlMgMn	•	•	•	•				
3.3535	AlMg3	•	•	•	•				
3.3541	G-AlMg3	•	•	•	•				
3.3543	G-AlMg3(Cu)	•	•	•	•				
3.3547	AlMg4,5Mn	◎	•	•	•				
3.3555	AlMg5	◎	•	•	•				
3.3561	G-AlMg5	•	•	•	•				
3.3591	G-AlMg10		◎	•	•				
3.4335	AlZnMg1		•	•	•			•	
3.4338	Al99,9ZnMg		◎	•	•		•	◎	
3.4345	AlZnMgCu0,5								
3.4365	AlZnMgCu1,5								

•: Zusatz ohne Einschränkung geeignet

◎: Zusatz geeignet, sofern die Festigkeit ausreichend ist

Diese Übersicht dient nur als allgemeiner Hinweis für Schweißverbindungen. Wir übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Angaben !!

Recommendations for Welding of Aluminium

Werkstoff-No.	Short-name	AlMg3	AlMg5	AlMg 4,5Mn	AlMg 4,5Mzr	Al99,5Ti	Al99,8	AISi5	AISi12
3.0185	Al 98					•	◎	•	
3.0205	Al 99					•	◎	•	
3.0255	Al 99,5					•	•	•	
3.0275	Al 99,7					•	•	•	
3.0285	Al 99,8					•	•	•	
3.0305	Al 99,9					•	•	•	
3.0385	Al 99,98R						•	•	
3.0515	AlMn	•	•	•	•	◎		•	
3.1255	AlCuSiMn			•	•			◎	
3.1325	AlCuMg1			•	•			◎	
3.1355	AlCuMg2			•	•			◎	
3.1371	G-AlCu4TiMg			•	•			◎	
3.1841	G-AlCu4Ti			•	•			◎	
3.2151	G-AISi6Cu4			•	•			◎	•
3.2161	G-AISi8Cu3			•	•			◎	•
3.2305	E-AlMgSi	•	•			◎	◎	•	
3.2315	AlMgSi1	•	•	•	•			•	
3.2341	G-AISi5Mg							•	•
3.2345	AISi 5							•	
3.2381	G-AISi10Mg							•	•
3.2383	G-AISi10Mn(Cu)							◎	•
3.2581	G-AISi12							•	•
3.2583	G-AISi12(Cu)							◎	•
3.3206	AlMgSi0,5	•	•	•	•			•	
3.3207	E-AlMgSi0,5	•	•			◎	◎	•	
3.3208	Al99,9MgSi					◎	◎	•	
3.3241	G-AlMg3Si	•		•	•				
3.3261	G-AlMg5Si			•	•				
3.3308	Al99,9Mg0,5					•	•	•	
3.3309	AIRMg0,5					•	•		
3.3315	AlMg1	•						◎	
3.3318	Al99,9Mg1	•				•	•	◎	
3.3319	AIRMg1	•				•	•		
3.3325	AlMg2	•							
3.3328	Al99,9Mg2	•				•	•		◎
3.3329	AIRMg2	•				•	•		
3.3527	AlMgMn	•	•	•	•				
3.3535	AlMg3	•	•	•	•				
3.3541	G-AlMg3	•	•	•	•				
3.3543	G-AlMg3(Cu)	•	•	•	•				
3.3547	AlMg4,5Mn	◎	•	•	•				
3.3555	AlMg5	◎	•	•	•				
3.3561	G-AlMg5	•	•	•	•				
3.3591	G-AlMg10		◎	•	•				
3.4335	AlZnMg1		•	•	•				•
3.4338	Al99,9ZnMg		◎	•	•		•		◎
3.4345	AlZnMgCu0,5								
3.4365	AlZnMgCu1,5								

•: Zusatz ohne Einschränkung geeignet

◎: Zusatz geeignet, sofern die Festigkeit ausreichend ist

Diese Übersicht dient nur als allgemeiner Hinweis für Schweißverbindungen. Wir übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Angaben !!

DT-G I

Gasschweißstab für un- und niedriglegierte Stähle

Normbezeichnung

DIN EN ISO 20378: O I
AWS-A5.2: ~R 45

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Maschinen-, Apparate-, Kessel-, Rohr- und Fahrzeugbau

Schmelzfluss : dünnfließend
Spritzer : viel
Porenneigung : ja

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,08 Si: 0,10 Mn: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	250 -140 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	360 - 420 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	24 - 20 %
Kerbschlagarbeit (Av)	45 J

Zulassungen

auf Anfrage

Empf. Schutzgase

Acetylen-Sauerstoff



Grundwerkstoffe

St 34 - St 44, St 37 T - St 44T
St 35, St 35.8
Kesselbleche H I - H II

Lieferprogramm

Durchmesser 1,0 - 6,0mm x 1000
Paketinhalt 25 kg (auf Wunsch 5x5 kg)

DT-G I

Gas welding rods for un-
and low alloyed steels

Specifications

DIN EN ISO 20378: O I
AWS-A5.2: ~R 45

Application

Joining constructions in the field of engineering,
apparatuses, steam boilers, vessels, pipelines.

Easy flowing properties.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,06 Si: 0,10 Mn: 0,50

**Mechanical Properties
(typical)**


Yield Strength (Re)	250 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	390 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	24 - 20%
Impact energy (Av)	> 45 J

Approvals

on demand

Shielding Atmosphere

Acetylene-O²



Typical Base Material

St33 St 37 St2 St12 St35 St35.8 HI-HII

Packaging

1,0 mm up to 6,0 mm x 1000
25-kg-boxes (5x5 kg on demand)

DT-G II

Gasschweißstab für un- und niedriglegierte Stähle

Normbezeichnung

DIN EN ISO 20378: O II
AWS-A5.2: ~R 60

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Maschinen-, Apparate-, Kessel-, Rohr- und Fahrzeugbau
Für Bleche und Rohre bei erhöhten Anforderungen an die Schweißnaht.

Schmelzfluss : nicht so dünnfließend wie GI
Spritzer : wenig
Porenneigung : ja

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,10 Mn: 1,00

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	320 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	430 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 18 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 45 J

Zulassungen

auf Anfrage

Empf. Schutzgase

Acetylen-Sauerstoff



Grundwerkstoffe

St 34 - St 360-2, St 42
St 35, St 45, St. 35.4, St 45.4
Kesselbleche H I - H II

Lieferprogramm

Durchmesser 1,6 - 5,0mm x 1000
Paketinhalt 25 kg (auf Wunsch 5x5 kg)

DT-G II

Gas welding rods for un-
and low alloyed steels

Specifications

DIN EN ISO 20378: O II
AWS-A5.2: ~R 60

Application

Joining constructions in the field of engineering,
apparatuses, steam boilers, vessels, pipelines. For tubes
and sheets of increased stress for the welding root.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,10 Si: 0,10 Mn: 1,0

**Mechanical Properties
(typical)**


Yield Strength (Re)	320 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	430 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 18%
Impact energy (Av)	> 45 J

Approvals

on demand

Shielding Atmosphere

Acetylene-O²



Typical Base Material

St 34 – St 360-2, St 42, St 35, St 45, St 35.4,
St 45.4, H I – H II

Packaging

1,6 mm up to 5,0 mm x 1000
25-kg-boxes (5x5 kg on demand)

DT-G III

Gasschweißstab für un- und niedriglegierte Stähle

Normbezeichnung

DIN EN ISO 20378: O III

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Maschinen-, Apparate-, Kessel-, Rohr- und Fahrzeugbau bei hohen Anforderungen.

Schmelzfluss : zähfließend
Spritzer : keine
Porenneigung : gering

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,10 Mn: 1,10 Ni: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	280 -330 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	440-500 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 22 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 50 J

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Empf. Schutzgase

Acetylen-Sauerstoff



Grundwerkstoffe

St 34, St 360-2, St 52-3
St 35.4, St 45.4, St 35.8, St 45.8
Kesselbleche H I - H II - H III, 17Mn4
GS 40 - GS 45
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-3
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2 (ReH max 290N/mm²)

Lieferprogramm

Durchmesser 1,6 - 5,0mm x 1000
Paketinhalt 25 kg (auf Wunsch 5x5 kg)

DT-G III

Gas welding rods for un-
and low alloyed steels

Specifications

DIN EN ISO 20378: O III

Application

Joining constructions in the field of engineering, apparatuses, steam boilers, vessels, pipelines. For tubes and sheets of increased stress for the welding root. slow-moving welding bath.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,10 Si: 0,10 Mn: 1,1 Ni: 0,50

**Mechanical Properties
(typical)**


Yield Strength (Re)	330 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	480 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	22%
Impact energy (Av)	50 J

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding Atmosphere

Acetylene-O²



Typical Base Material

St 34, St 360-2, St 52-3
St 35.4, St 45.4, St 35.8, St 45.8
Kesselbleche H I - H II - H III, 17Mn4
GS 40 - GS 45
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-3
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2 (ReH max 290N/mm²)

Packaging

1,6 mm up to 5,0 mm x 1000
25-kg-boxes (5x5 kg on demand)

DT-G IV

Gasschweißstab für un- und niedriglegierte Stähle

Normbezeichnung

DIN EN ISO 20378: O IV

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Maschinen-, Apparate-, Kessel-, Rohr- und Fahrzeugbau
Betriebstemperaturen bis + 525 °C

Schmelzfluss : zähfließend

Spritzer : keine

Poreneigung : keine

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,15 Mn: 1,00 Mo: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	320-360 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	470-530 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d ₀)	30 - 25 %
Kerbschlagarbeit (Av)	55 J

Zulassungen

TÜV

Empf. Schutzgase

Acetylen-Sauerstoff



Grundwerkstoffe

St 50, St 52
St 35.8, St 45.8, St 55, 15Mo3
Kesselbleche H I - H II - H III, 17Mn4
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5
StE 360.7
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Lieferprogramm

Durchmesser 1,6 - 3,0mm x 1000
Paketinhalt 25 kg (auf Wunsch 5x5 kg)

DT-G IV

Gas welding rods for un-
and low alloyed steels

Specifications

DIN EN ISO 20378: O IV

Application

Joining constructions in the field of engineering, apparatuses, steam boilers, vessels, pipelines. For tubes and sheets of increased stress for the welding root. slow-moving welding bath.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,12 Si: 0,15 Mn: 1,0 Mo: 0,50

**Mechanical Properties
(typical)**


Yield Strength (Re)	320-360 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	470-530 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 25%
Impact energy (Av)	> 55 J

Approvals

TÜV

Shielding Atmosphere

Acetylene-O²



Typical Base Material

St 50, St 52-3
St 35.8, St 45.8, St 55, 15Mo3
Kesselbleche H I - H II - H III, 17Mn4
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5
StE 360.7I
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Packaging

1,6 mm up to 5,0 mm x 1000
25-kg-boxes (5x5 kg on demand)

DT-G V

Gasschweißstab für un- und niedriglegierte Stähle

Normbezeichnung

DIN EN ISO 20378: O V

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Maschinen-, Apparate-, Kessel-, Rohr- und Fahrzeugbau

Schmelzfluss : zähfließend
Spritzer : keine
Porenneigung : keine

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,15 Mn: 1,00 Mo: 0,50 Cr: 1,10

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	400 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	480 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20 %
Kerbschlagarbeit (Av) (+20°C)	55 J

Zulassungen

ohne

Empf. Schutzgase

Acetylen-Sauerstoff



Grundwerkstoffe

13 CrMo 44
GS-17CrMo55

Lieferprogramm

Durchmesser 1,6 - 3,0mm x 1000
Paketinhalt 25 kg (auf Wunsch 5x5 kg)

DT-G V

Gas welding rods for un-
and low alloyed steels

Specifications

DIN EN ISO 20378: O V

Application

Joining constructions in the field of engineering, steam
boilers, vessels, pipelines etc

Characteristics

Weld pool fluidity : viscous
Spatter : none
Tendency to porosity : none

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,12 Si: 0,15 Mn: 1,00 Mo: 0,50 Cr: 1,10

**Mechanical Properties
(typical)**


Yield Strength (Re)	400 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	480 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20 %
Impact energy (Av) (+20°C)	55 J

Approvals

-

Shielding Atmosphere

Acetylen-O²



Typical Base Material

13 CrMo 44
GS-17CrMo55

Packaging

1,6 mm up to 3,0mm x 1000
25-kg-boxes (5x5 kg on demand)

DT-SG 1

niedrigleg. MAG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 14341 :G 42 4 M G2Si1
AWS/SFA 5.18: ER 70S-4
(Werkstoff Nr. 1.5112)

Anwendungsbereich

Schweißdraht/stab für Verbindungen an niedrigleg.
Stählen im Kessel und Behälterbau.
Glatte Schweißnähte.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,03-0,12 Si: 0,40-0,60 Mn: 1,00-1,30


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	480 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	530 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d ₀)	29 %
Kerbschlagarbeit (Av)	140 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

St 33 - St 52.3
StE255 - StE 355
HII - HIII
DC01+ZE DC04+ZE S220GD+Z
S350GD+Z

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 25 kg

DT-SG 1

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN ISO 14341: G 42 4 M G2Si1
AWS/SFA 5.18: ER 70S-4
(Alloy no. 1.5112)

Application

Solid wire and TIG-rods for welding unalloyed and low alloy steels with shielding gas, especially for electrolytically and hot-dip galvanized thin sheets.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,03-0,12 Si: 0,40-0,60 Mn: 1,00-1,30


Mechanical Properties (typical)

Yield strength (Re)	480 N/mm ²
Tensile strength (Rm)	530 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	29 %
Impact energy (Av)	140 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

St 33 - St 52.3
StE255 - StE 355
HI - HII
DC01+ZE DC04+ZE S220GD+Z
S350GD+Z

Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG 2

niedrigleg. MAG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	MSG:EN ISO 14341 : G 42 4 M G3Si1 WIG: EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1 AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6 (Werkstoff Nr. 1.5125)																
Anwendungsbereich	Schweißdraht/stab für Verbindungen an niedrigleg. Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau.																
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45																
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	<table border="0"> <tr> <td>Streckgrenze (Re)</td> <td>370-470 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Zugfestigkeit (Rm)</td> <td>470-570 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Dehnung (A)(Lo=5do)</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kerbschlagarbeit (Av)</td> <td>130 - 100 J</td> </tr> <tr> <td>Höchste Betr.temp.</td> <td>450°C (WIG)</td> </tr> <tr> <td>Tiefste Betr.temp.</td> <td>-40°C (WIG)</td> </tr> </table>		Streckgrenze (Re)	370-470 N/mm ²	Zugfestigkeit (Rm)	470-570 N/mm ²	Dehnung (A)(Lo=5do)	25%	Kerbschlagarbeit (Av)	130 - 100 J	Höchste Betr.temp.	450°C (WIG)	Tiefste Betr.temp.	-40°C (WIG)			
Streckgrenze (Re)	370-470 N/mm ²																
Zugfestigkeit (Rm)	470-570 N/mm ²																
Dehnung (A)(Lo=5do)	25%																
Kerbschlagarbeit (Av)	130 - 100 J																
Höchste Betr.temp.	450°C (WIG)																
Tiefste Betr.temp.	-40°C (WIG)																
Zulassungen	TÜV, DB, CE-Zeichen, bei Bedarf: DNV-GL																
Schutzgase/Polung	<table border="0"> <tr> <td>WIG: (ISO 14175)</td> <td>I1</td> <td>(=)</td> </tr> <tr> <td>PA ↓</td> <td>PB ↗</td> <td>PC ←</td> <td>PD ↖</td> <td>PE ↑</td> <td>PF ↑</td> </tr> <tr> <td>MSG: (ISO 14175)</td> <td>M2; C1</td> <td>(=+)</td> </tr> <tr> <td>PA ↓</td> <td>PB ↗</td> <td>PF ↑</td> </tr> </table>		WIG: (ISO 14175)	I1	(=)	PA ↓	PB ↗	PC ←	PD ↖	PE ↑	PF ↑	MSG: (ISO 14175)	M2; C1	(=+)	PA ↓	PB ↗	PF ↑
WIG: (ISO 14175)	I1	(=)															
PA ↓	PB ↗	PC ←	PD ↖	PE ↑	PF ↑												
MSG: (ISO 14175)	M2; C1	(=+)															
PA ↓	PB ↗	PF ↑															
Grundwerkstoffe	<p>St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4 StE255 - StE 380 HII - HII, 17Mn 4, 19Mn6 GS 38 - GS 52 S235JRG2 – S355J2 P235GH P265GH P295GH Feinkorn bis S420N TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4 ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²) ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²) ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)</p>																
Lieferprogramm	<p>MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 WIG: verpackt in Karton a 25 kg (1,0mm - 3,0mm) Prägung DT SG2 auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen</p>																

DT-SG 2

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

MSG:EN ISO 14341 :G 42 4 M G3Si1
WIG: EN ISO 636-A W 38 4 W3Si1
AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6
(Werkstoff Nr. 1.5125)

Application

Wire for welding mild and low-alloy steels.
MAG wire for welding in all positions with CO₂ or mixed shielding gas.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	370-470 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	470-570 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	~ 25%
Impact energy (Av)	130 - 100 J
High temp.	450°C (TIG)
Low temp.	-40°C (TIG)

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen, on request: DNV-GL

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material


St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 380
HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 – S355J2 P235GH P265GH
P295GH
Feinkorn bis S420N
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes
the rods are marked with DT-SG2

DT-SG 3

niedrigleg. MAG-Drahtelektrode

Normbezeichnung	EN ISO 14341 A: G 46 4 M21 4Si1 AWS-SFA5.18: ER 70S-6 (Werkstoff Nr. 1.5130)
Anwendungsbereich	Schweißdraht für Verbindungen an niedrigleg. Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau.
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Streckgrenze (Re) 390-490 N/mm ² Zugfestigkeit (Rm) 510-610 N/mm ² Dehnung (A)(Lo=5do) > 25% Kerbschlagarbeit (Av) > 90 J
Zulassungen	TÜV, DB, CE-Zeichen
Schutzgase/Polung	MSG: (ISO 14175) M2-M3; C1 (=+) 
Grundwerkstoffe	St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4 StE255 - StE 420 HI - HII - HIII, 17 Mn 4, 19 Mn 6 GS 38 - GS 52 S235JRG2 – S355J2 P235GH P265GH P295GH P355GH Feinkorn bis S460N ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 380N/mm ²) ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 380N/mm ²) ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 380N/mm ²)
Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-SG 3

mild Steel MAG-Wire

Specifications

EN ISO 14341 A: G 46 4 M21 4Si1
AWS-SFA5.18: ER 70S-6
(Werkstoff Nr. 1.5130)

Application

Wire for welding mild and low-alloy steels.
MAG wire for welding in all positions with CO₂ or mixed shielding gas.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	390-490 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	510-610 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 25%
Impact energy (Av)	> 90 J

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 420
HII - HII - HIII, 17 Mn 4, 19 Mn 6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 – S355J2
P235GH P265GH P295GH P355GH
Feinkorn bis S460N
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 380N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 380N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 380N/mm²)

Packaging

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-SG Mo

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi
AWS A5.28: ER70S-A1
(Werkstoff Nr.: 1.5424)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau.

Betriebstemperatur bis +550 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 1,10 Mo: 0,50


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	490-520 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	560-650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d ₀)	> 22 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 80 J
Höchste Betr.temp.	550°C
Tiefste Betr.temp.	-40°C

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

St 35.8, St 45.8,
HI, HII, 17 Mn 14, 19Mn6 ,15Mo3, 16Mo3
GS-C25, GS-22 Mo 4
WStE 255 bis WStE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10
ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg (1,0mm - 3,0mm)
Prägung DT SG Mo
auf D100 für WIG-Kaltdrahtschweißungen

DT-SG Mo

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi
AWS A5.28: ER70S-A1
(Werkstoff Nr.: 1.5424)

Application

Particularly suitable for welding of steels resistant to hot creeps up to 550°C, to join pipes, boilers ,equipments, rigs and tanks.
High elastic limits.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 1,10 Mo: 0,50


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	490-520 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	560-650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 22 %
Impact energy (Av)	> 80 J
High temp.	550°C
Low temp.	-40°C

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

St 35.8, St 45.8,
HII, HII, 17 Mn 14, 19 Mn 6 , 15 Mo 3
GS-C25, GS-22 Mo 4
WStE 255 bis WStE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10
ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²)

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes
the rods are marked with DT-SGMo

DT-SG CrMo1

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo1Si
AWS-A5.28: ~ER 80 S-B2

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau.

Betriebstemperatur bis 570 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 0,90 Mo: 0,50 Cr: 1,20


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	480-500 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	570-680 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 20 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 68 J

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.7335 1.7218 1.7357 1.7337
1.7218 1.7354 1.7225 1.7350
13CrMo4-5
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 6
ISO 20172: Gruppe 5.1

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg (1,0mm - 3,0mm)

DT-SG CrMo1

mild Steel MAG-Wire
TIG-Rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo1Si
AWS-A5.28: ~ER 80 S-B2
(Werkstoff Nr.: 1.7339)

Application

Welding wire for low alloyed and mild steels
Cr-Mo for high temperatures up to 570°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 0,90 Mo: 0,50 Cr: 1,20


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	480-500 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	570-680 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 20 %
Impact energy (Av)	> 68 J

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.7335 1.7218 1.7357 1.7337
1.7218 1.7354 1.7225 1.7350
13CrMo4-5
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 6
ISO 20172: Gruppe 5.1

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG CrMo2

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo2Si
AWS-A5.28: ~ER 90 S-B3
(Werkstoff Nr.: 1.7384)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau.

Betriebstemperatur bis 600 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,05 Si: 0,60 Mn: 1,00 Mo: 1,00 Cr: 2,70


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	450 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	550-650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 18 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 90 J

Zulassungen

TÜV, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.7380 (10 CrMo9 10)
1.8075 1.7259 1.7273 1.7276 1.7281
Gruppe 5.2

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG CrMo2

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo2Si
AWS-A5.28: ~ER 90 S-B3
(Werkstoff Nr.: 1.7384)

Application

Welding wire for low alloyed and mild steels
Cr-Mo for high temperatures up to 600°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,05 Si: 0,60 Mn: 1,00 Mo: 1,00 Cr: 2,70


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	450 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	550-650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 18 %
Impact energy (Av)	> 90 J

Approvals

TÜV, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.7380 (10 CrMo9 10)
1.8075 1.7259 1.7273 1.7276 1.7281
Gruppe 5.2

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG CrMo5

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo5Si
AWS-Bezeichnung: 5.9 ER 502
A5.28-96: ER80S-B6
(Werkstoff Nr.: 1.7373)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau, sowie warmfester und druckwasserstoffbeständiger Kessel und Rohre.

Erdölverarbeitende Industrie

Betriebstemperatur bis 600 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,07 Si: 0,50 Mn: 0,50 Mo: 0,60 Cr: 5,70


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	500 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 18 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 70 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

1.7362 12 CrMo 19 5

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG CrMo5

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo5Si
AWS-Bezeichnung: 5.9 ER 502
A5.28-96: ER80S-B6
(Werkstoff Nr.: 1.7373)

Application

Welding wire for low alloyed and mild steels
Cr-Mo for high temperatures up to 600°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,07 Si: 0,50 Mn: 0,50 Mo: 0,60 Cr: 5,70


Mechanical Properties (typical)

Yield Point(Re)	500 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 18 %
Impact energy (Av)	> 70 J

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.7362 12 CrMo 19 5

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG CrMo9

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo 9 (Si)
AWS A5.28: ER80S-B8

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau, sowie warmfester und druckwasserstoffbeständiger Kessel und Rohre.

Erdölverarbeitende Industrie

Zunderbeständig bis 600 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,07 Si: 0,40 Mn: 0,60 Mo: 1,00
Cr: 9,00 Cu : 0,12


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	530 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	670 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 24 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 60 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG CrMo9

mild Steel MAG-wire TIG-rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMo 9 (Si)
AWS A5.28: ER80S-B8

Application

Medium alloy solid wire and TIG-rod for gas-shielded arc welding.
Application include the welding of creep resistant steels in boiler, tank, pipeline, reactor construction and in the oil industry for high temperatures up to 600°C.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,07 Si: 0,40 Mn: 0,60 Mo: 1,00
Cr: 9,00 Cu : 0,12


Mechanical Properties (typical):

Yield strength (Re)	530 N/mm ²
Tensile strength (Rm)	670 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 24 %
Impact energy (Av)	> 60 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG CrMo9V niedrigleg. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G CrMo 91
AWS A5.28: ER90S-B9

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau, sowie warmfester und druckwasserstoffbeständiger Kessel und Rohre.

Erdölverarbeitende Industrie

Zunderbeständig bis 600 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%) :


C: 0,09 Si: 0,25 Mn: 0,60 Mo: 0,95 Cr: 9,00
V : 0,20 Ni : 0,65 Nb: 0,06 N : 0,05

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte):

Streckgrenze (Re)	630 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	720 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	> 18 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 60 J

Zulassungen :

auf Anfrage

Schutzgase/Polung:

Grundwerkstoffe:

T91, P91

Lieferprogramm:

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG CrMo9V mild Steel MAG-wire

TIG-rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G CrMo 91
AWS A5.28: ER90S-B9

Application

High temperature resistant, resistant to scaling up to 600°C (1112°F). Suited for joining and surfacing applications with quenched and tempered 9% Cr-steel like T91 / P91.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,09 Si: 0,25 Mn: 0,60 Mo: 0,95 Cr: 9,00
V : 0,20 Ni : 0,65 Nb: 0,06 N : 0,05


Mechanical Properties (typical)

Yield strength (Re)	630 N/mm ²
Tensile strength (Rm)	720 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 18 %
Impact energy (Av)	> 60 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

T91, P91

Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-CrMo12WV niedrigleg. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMoWV12Si
AWS A5.9: ~ER505

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen und Auftragungen an hochwarmfesten vergütbaren 12% Cr-Stählen und Stahlgussqualitäten.

Hochwarmfest bis 550°C

Zunderbeständig bis 600 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)


C: 0,20 Si: 0,30 Mn: 0,60 Mo: 1,00 Cr: 11,00
V : 0,30 Ni : 0,40 W: 0,50 V: 0,30

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte RT)

0,2% Dehngrenze	>590 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	>700 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 15 %
Kerbschlagarbeit (Av)	> 60 J

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Grundwerkstoffe

1.4922 1.4937

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-CrMo12WV mild Steel MAG-wire

TIG-rod

Specifications

DIN EN ISO 21952-A: G/W CrMoWV12Si
AWS A5.9: ~ER505

Application

This welding material will be used for joining and surfacing of 12%Cr steels and steelcast.
High temperature resistant up to 550°C, resistant to scaling up to 600°C (1112°F).

Chemical Composition Element by weight

C: 0,20 Si: 0,30 Mn: 0,60 Mo: 1,00 Cr: 11,00
V : 0,30 Ni : 0,40 W: 0,50 V: 0,30


Mechanical Properties (typical RT)

Yield strength 0,2%	>590 N/mm ²
Tensile strength (Rm)	>700 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 15 %
Impact energy (Av)	> 35 J

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

1.4922 1.4937

Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-NiMo

niedrigleg. MSG Drahtelektrode

Normbezeichnung

EN ISO 16834-A: G 62 6 M/C Mn3Ni1Mo
AWS-A5.28: ~ ER 100 S-G

Anwendungsbereich

Schweißdraht für Verbindungen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau

Vergütete Feinkornstähle

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,08 Si: 0,60 Mn: 1,80 Ni: 1,15 Mo: 0,40


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	>620 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	700-890 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 18%
Kerbschlagarbeit (Av)	>47 (-60°C)

Zulassungen

DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

St 52, St 50, St 60, St 70
StE420 - StE 690
N-A-XTRA 56 - 63 - 70
S550QL – S620QL P550M
15 NiCuMoNb 5
20MnMoNi 55

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-NiMo

mild Steel MAG-Wire

Specifications

EN ISO 16834: G 62 6 M/C Mn3Ni1Mo
AWS-A5.28: ~ ER 100 S-G

Application

Welding wire for high elastic limit steels and low alloyed Cr-Ni-Mo such as N-A-XTRA 55-60-65-70 and others.

We advise preheating at temp. of 100-200°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,08 Si: 0,60 Mn: 1,80 Ni: 1,00 Mo: 0,40


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	>620 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	700-890 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 20%
Impact energy (Av)	>47 (-60°C)

Approvals

DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

St 52, St 50, St 60, St 70
StE420 - StE 690
N-A-XTRA 56 - 63 - 70
S550QL – S620QL P550M
15 NiCuMoNb 5
20MnMoNi 55

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300

DT-NiMoCr

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode

Normbezeichnung

EN ISO 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
AWS-A5.28: ER 100S-G

Anwendungsbereich

Schweißdraht für Verbindungen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau, sowie an hochfesten Feinkornbaustählen.
Vergütete Feinkornstähle

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 1,60 Ni: 1,40 Mo: 0,30
Cr: 0,35 V: 0,10


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	>690 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	770-940 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	>17%
Kerbschlagarbeit (Av)	>47 (-40°C)

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

St 50 - St 70 StE51 - StE 60
S550QL1 (N-A-XTRA 56), 1.8986
S620QL1 (N-A-XTRA 63), 1.8987
S690QL1 ESTE 690 (N-A-XTRA 70), 1.8988
S700MC (PAS 70)
hochfeste Baustähle und verg. FK-Baustähle
ISO 20172: Gruppe 3.1

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-NiMoCr

mild Steel MAG-Wire

Specifications

EN ISO 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
AWS-A5.28: ER 100S-G

Application

Welding wire for high elastic limit steels and low alloyed Cr-Ni-Mo such as N-A-XTRA 55-60-65-70 and others.
Weldox 700, BSC RQT 701

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 1,60 Ni: 1,40 Mo: 0,30
Cr: 0,35 V: 0,10


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	>690 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	770-940 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	>17%
Impact energy (Av)	>47 (-40°C)

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, (=+)


Typical Base Material

St 50 - St 70 StE51 - StE 60
S550QL1 (N-A-XTRA 56), 1.8986
S620QL1 (N-A-XTRA 63), 1.8987
S690QL1 ESTE 690 (N-A-XTRA 70), 1.8988
S700MC (PAS 70)
hochfeste Baustähle und verg. FK-Baustähle
ISO 20172: Gruppe 3.1

Packaging

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-SG NiCu

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 16834: ~ Mn3Ni1Cu
EN ISO 14341-A: G 50 4 M G 0
AWS-A5.28 ~ ER 80S-G

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen an witterungsbeständigen Stählen (z.B. Brückenbau)

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,09 Si: 0,85 Mn: 1,40 Ni: 0,85 Cu: 0,40

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	440-560 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	580-660 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	24-30 %
Kerbschlagarbeit (Av)	100 J

Zulassungen

DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M2, (=+)



Grundwerkstoffe

COR-TEN A ; COR-TEN B / Patinax 37
WStE 37.2, WStE 37.3, WStE 52.3
S235J2W – S355K2W

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: Karton à 10 kg

DT-SG NiCu

mild Steel MAG-Wire TIG-rods

Specifications

AWS-A5.28 ~ ER 80S-G
EN ISO 16834: ~ Mn3Ni1Cu
EN ISO 14341-A: G 50 4 M G 0

Application

Particularly indicated for welding of steels resistant to atmospheric corrosion such as Cor-ten, Resco, Patinax and others.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,09 Si: 0,85 Mn: 1,40 Ni: 0,85 Cu: 0,40

Mechanical Properties typical)


Yield Point(Re)	440-560 N/mm ²
Tensile Strength (Rm))	580-660 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	24-30 %
Impact energy (Av)	100 J

Approvals

DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, (=+)



Typical Base Material


COR-TEN A ; COR-TEN B / Patinax 37
WStE 37.2, WStE 37.3, WStE 52.3
S235J2W – S355K2W

Packaging

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10 kg

DT-X90

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode

Normbezeichnung	EN ISO 16834-A: AWS-A5.28:	G 89 4 M Mn4Ni2CrMo ER 110S-G
Anwendungsbereich	Verbindungsschweißen an hochfesten vergüteten Feinkornbaustählen (z.B. XABO 90)	
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,10 Si: 0,70 Mn: 1,70 Ni: 2,00 Mo: 0,50 Cr: 0,30	
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Streckgrenze (Re) Zugfestigkeit (Rm) Dehnung (A)(Lo=5do) Kerbschlagarbeit (Av)	>890 N/mm ² 940-1180 N/mm ² >15% >47 (-40°C)
Zulassungen	DB, €-Zeichen	
Schutzgase/Polung	MSG: (ISO 14175)	M2, (=+)
		
Grundwerkstoffe	S890Q	
	N-A-XTRA 55 - 70	
Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300	

DT-X90

mild Steel MAG-Wire

Specifications

EN ISO 16834-A: G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo
AWS-A5.28: ER 110S-G

Application

Welding wire for high elastic limit steel and low alloyed Cr-Nr-Mo such as N-A-XTRA 65-70, XABO 90 and others

We advise preheating at temp. of 100-200°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,70 Mn: 1,70 Ni: 2,00 Mo: 0,50 Cr: 0,30


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	>890 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	940-1180 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	>15%
Impact energy (Av)	>47J (-40°C)

Approvals

DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, (=+)


Typical Base Material


S890QL (XABO 890)
Weldox 900 E
N-A-XTRA 55 - 70

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-X96

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode

Normbezeichnung	EN ISO 16834-A: AWS-A5.28:	G 89 4 M Mn4Ni2,5CrMo ER 120S-G
Anwendungsbereich	Verbindungsschweißen an hochfesten vergüteten Feinkornbaustählen (z.B. Weldox 960D)	
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,12 Si: 0,90 Mn: 1,90 Ni: 2,30 Mo: 0,55 Cr: 0,45	
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Streckgrenze (Re) Zugfestigkeit (Rm) Dehnung (A)(Lo=5do) Kerbschlagarbeit (Av)	>890 N/mm ² 940-1180 N/mm ² >15 % >47J (-40°C)
Zulassungen	DB, CE-Zeichen	
Schutzgase/Polung	MSG: (ISO 14175) M2, (=+) 	
Grundwerkstoffe	S960Q Werkstoff Nr. 1.8941	
Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300	

DT-X96

mild Steel MAG-Wire

Specifications

EN ISO 16834-A: G 89 4 M Mn4Ni2,5CrMo
AWS-A5.28: ER 120S-G

Application

Welding wire for subsequently drawn high –tensile steels.
(Weldox 960D, ..)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,12 Si: 0,80 Mn: 1,90 Ni: 2,30 Mo: 0,55 Cr: 0,45

Mechanical Properties typical)


Yield Point(Re)	>890 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	940-1180 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	>15 %
Impact energy (Av)	>47J (-40°C)

Approvals

DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, (=+)



Typical Base Material


S960Q Werkstoff Nr. 1.8941

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-ZiRo

niedrigleg. MAG-Drahtelektrode

Normbezeichnung	EN ISO 14341: -G2Ti AWS-A5.18: ~ ER 70S-2
Anwendungsbereich	Schweißdraht für verzinkte und rostige Bleche, sowie zum Überschweißen von Fertigungsanstrichen (Primern) Hervorragende Verschweissbarkeit durch verbesserte Flüssigkeit des Schweißgutes, gleichmäßige und glatte Oberfläche der Schweißraupe. Sehr gut geeignet wenn die Naht später verzinkt wird.
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,06 Si: 0,50 Mn: 1,10 Al: ~0,10 Ti: ~0,10 Zr: ~0,10
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Streckgrenze (Re) 480 N/mm ² Zugfestigkeit (Rm) 560 N/mm ² Dehnung (A)(Lo=5do) 27 % Kerbschlagarbeit (Av) 100 J
Zulassungen	auf Anfrage
Schutzgase/Polung	MSG: (ISO 14175) M1,M2, M3, C (=+) 
Grundwerkstoffe	St 33 - St 52.3 StE255 - StE 500 HI - HII C10 bis C35 St2, St3, St4
Lieferprogramm:	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 0,8mm - 1,2mm

DT-ZiRo

mild Steel MAG-Wire

Specifications

EN ISO 14341: -G2Ti
AWS-A5.18: ~ ER 70S-2

Application

Wire used to weld carpentry and boilers composed of steel type Fe42-Fe52. Very good results with zinc plated steel.
Formation of slag is contained and the seam is flat
Wire is recommended to weld steels before zinc is plated

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,06 Si: 0,50 Mn: 1,10 Al: ~0,10 Ti: ~0,10
Zr: ~0,10

Mechanical Properties typical)


Yield Point(Re)	480 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	560 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	27 %
Impact energy (Av)	100 J

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M1,M2, M3, C (=+)



Typical Base Material

St 33 - St 52.3
StE255 - StE 500
HI - HII
C10 bis C35
St2, St3, St4

Packaging

MIG: D100 / D200 / K 200 / K 300
0,8mm - 1,2mm

DT-1,0Ni

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 3 Ni1
 EN ISO 636-A : W 46 5 W3 Ni1
 AWS-A5.28: ER80S-Ni1

Anwendung

niedriglegierte Stahl und kaltzähe Feinkornbaustähle

Richtanalyse des Drahtes (Richtwerte)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 1,10 Ni: 1,00 Mo: 0,10

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	480 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	600 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	> 20 %
Kerbschlagarbeit (ISO-V)	-50°C >=47 J (RT >100 J)


Zulassungen

./.

Grundwerkstoffe

wie oben

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
 WIG: verpackt im Karton a 25 kg (1,0mm - 3,0mm)

DT-1,0Ni

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 3 Ni1
EN ISO 636-A : W 46 5 W3 Ni1
AWS-A5.28: ER80S-Ni1

Application

Welding wire used for joining of low temp. steel

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,60 Mn: 1,10 Ni: 1,00 Mo: 0,10


Mechanical Properties (typical)

Yield Point(Re)	480 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	600 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 20 %
Impact energy (Av)) -50°C	>=47 J (RT >100 J)

Approvals

./.

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

S355NL - S500QL
15MnNi63

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG 2,5Ni

niedrigleg. MSG-Drahtelektrode
WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 14341-A: G2 Ni2
EN ISO 636-A: W3Ni2
AWS-A5.28: ~ER 80 S-Ni2

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen an tieftemperaturzähigen Stählen

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,09 Si: 0,50 Mn: 1,10 Ni: 2,50


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	550-640 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	640-740 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	> 20 %
Kerbschlagarbeit (Av)	230 J (+20°C) 60 J (-80°C)

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

14 Ni 6	TTSt 35
10 Ni 14	TTSt 41
16 Ni 14	
S275NL2	S500QL1

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg (1,0mm - 3,0mm)

DT-SG 2,5Ni

mild Steel MAG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN ISO 14341-A: G2 Ni2
EN ISO 636-A: W3Ni2
AWS-A5.28: ~ER 80 S-Ni2

Application

Welding wire used for joining of low temp. steel (-60°C).

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,09 Si: 0,50 Mn: 1,10 Ni: 2,50


Mechanical Properties (typical)

Yield Point(Re)	550-640 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	640-740 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	> 20 %
Impact energy (Av)	230 J (+20°C) 60 J (-80°C)

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

14 Ni 6	TTSt 35
10 Ni 14	TTSt 41
16 Ni 14	
S275NL2	S500QL1

Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 25-kg-boxes

DT-SG 250

Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN 8555:
EN 14700:

M/WSG 1-GZ-250
S Fe 1

Anwendungsbereich

Auftragschweißungen an Maschinenteilen oder Stahlguß, die einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind.

Gleitbahnen, Lagerkränze, Getriebeteile

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 1,00 Cr: 3,00 Mo: 1,00


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härte Brinell
Härte Rockwell

225-275
24

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG 250

hardfacing MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

DIN 8555: M/WSG 1-GZ-250
EN 14700: S Fe 1

Application

Solid wire for building up hard layer with an hardness of approx 250 Brinell. Suitable for hard facing gear wheels, rails, axles.

Can be used as a buffer under very hard resurfacing layers.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 1,00 Cr: 3,00 Mo: 1,00


Mechanical Properties (typical)

Hardness Brinell	225-275
Hardness Rockwell	24

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 350

Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

DIN 8555:
EN 14700:

M/WSG 5-GZ-350
~S Fe 2

Anwendungsbereich

Auftragschweißungen an Maschinenteilen oder Stahlguß, die einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind.

Gleitbahnen, Lagerkränze, Getriebeteile

Richtanalyse des Drahtes (%)


C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 1,00 Cr: 6,00 Mo: 1,00

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härte Brinell	370
Härte Rockwell	40

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG 350

hardfacing MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

DIN 8555:
EN 14700:

M/WSG 5-GZ-350
~S Fe 2

Application

Solid wire for building up hard layer with an hardness of approx 370 Brinell.
Suitable for hard facing gear wheels, rails, axles.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 1,00 Cr: 6,00 Mo: 1,00


Mechanical Properties (typical)

Hardness Brinell	370
Hardness Rockwell	40

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 500

Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	DIN 8555: Werkstoff Nr.: EN 14700:	M/WSG 2-GZ-500 1.8425 S Fe 2
------------------------	--	------------------------------------

Anwendungsbereich	Auftragschweißungen an Maschinenteilen oder Stahlguß, die einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind. Baggerteile, Förderschnecken, Schlaghämmere
	Das Schweißgut ist härtbar und „nur“ schleifend bearbeitbar

Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 1,15 Mn: 1,95 Cr: 1,90
-------------------------------------	---------------------------

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Härte Brinell Härte Rockwell	530 52
---	---------------------------------	-----------

Zulassungen	auf Anfrage
--------------------	-------------

Schutzgase/Polung	<table border="0"> <tr> <td>WIG: (ISO 14175)</td><td>I1 (= -)</td></tr> <tr> <td>MSG: (ISO 14175)</td><td>M1, M2, M3 (= +)</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	WIG: (ISO 14175)	I1 (= -)	MSG: (ISO 14175)	M1, M2, M3 (= +)		
WIG: (ISO 14175)	I1 (= -)						
MSG: (ISO 14175)	M1, M2, M3 (= +)						

Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 WIG: verpackt im Karton a 25 kg
-----------------------	---

DT-SG 500

hardfacing MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

DIN 8555: M/WSG 2-GZ-500
Werkstoff Nr.: 1.8425
EN 14700: S Fe 2

Application

Solid wire for building up hard layers which are subject to severe abrasion.

Suitable for hard facing agricultural equipments parts, grabber edges and the edges of dredging buckets.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 1,15 Mn: 1,95 Cr: 1,90


Mechanical Properties (typical)

Hardness Brinell 530
Hardness Rockwell 52

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 600

Hartauftrag. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 14700:
DIN 8555:
Werkstoff Nr.:

S Fe 8
M/WSG 6-GZ-60
1.4718

Anwendungsbereich

Auftragschweißungen an Maschinenteilen oder Stahlguß, die einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind.
Baggerteile, Förderschnecken, Schlaghämmere

Das Schweißgut ist besonders zähhart und abriebfest,

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,45 Mn: 0,40 Cr: 9,20 Si: 3,00


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härte Rockwell 59 HRC

(je nach Aufmischung bis zu 62 HRC)

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 25 kg

DT-SG 600

hardfacing MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN 14700: S Fe 8
DIN 8555: M/WSG 6-GZ-60
Werkstoff Nr.: 1.4718

Application

Solid wire for building up hard layers which are subject to severe abrasion.
Suitable for hard facing agricultural equipments parts, grabber edges and the edges of dredging buckets.

Apply buffer layer first for material that is sensitive to cracking (DT-1.4370)

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,45 Mn: 0,40 Cr: 9,20 Si: 3,00


Mechanical Properties (typical)

Hardness Rockwell 59 HRC

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 2343

Werkzeugst. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung EN 14700:
DIN 8555:

S Fe 3
M/WSG 3-55 T

Anwendungsbereich Für Auftragschweißung von Warmarbeitsstählen.
Instandsetzung und Neuanfertigung von
Warmarbeitswerkzeugen für Betriebstemperaturen bis
500°C.
Anwendung z. B. Stranggießrollen, Warmschermesser,
Druckgießformen, Matrizen usw.

Richtanalyse des Drahtes (%) C: 0,38 Si: 1,0 Mn: 0,40 Cr: 5,0 Mo: 1,1 Ti + V

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte) Härte Brinell
HRC 570
52-57

Zulassungen keine

Schutzgase/Polung

WIG:	(ISO 14175)	I1	(= -)	
MSG:	(ISO 14175)	M1, M2, M3	(= +)	

Lieferprogramm MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 2343

tool steel MSG-Wire
TIG-Rod

Specifications

EN 14700:
S Fe 3
DIN 8555:
M/WSG 3-55 T

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of hot work tools as well as for reconditioning the working surface end cutting edges of hot and cold work tools made from unalloyed steel.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,38 Si: 1,0 Mn: 0,40 Cr: 5,0 Mo: 1,1 Ti + V


Mechanical Properties (typical)

Hardness Brinell	570
Hardness Rockwell	52-57

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 3348

Werkzeugst. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 14700:
DIN 8555:

S Fe 4
M/WSG 4-60 S

Anwendungsbereich

Für Auftragschweißung an Mo-legierten Schnellarbeitsstählen
Instandsetzung und Neuanfertigung von Schnellarbeitswerkzeugen. Schweißgut ohne Weichglühen nur durch Schleifen bearbeitbar.
Anwendung z. B. Schnittwerkzeuge, Hobelmeißel, Drehmeißel, Räumnade usw.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 1,00 Si: 0,3 Mn: 0,30 Cr: 4,0 Mo: 8,3
V: 1,90 W: 1,80


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härte Brinell 620
HRC 57-62

Zulassungen

keine

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 3348

tool steel MSG-Wire
TIG-Rod

Specifications

EN 14700:
DIN 8555:

S Fe 4
M/WSG 4-60 S

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of molybdenum alloyed high speed steel tools, such as tumbling, milling, roughing and finishing tools..

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 1,00 Si: 0,3 Mn: 0,30 Cr: 4,0 Mo: 8,3
V: 1,90 W: 1,80


Mechanical Properties typical)

Hardness Brinell	620
Hardness Rockwell	57-62

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 2606

Werkzeugst. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 14700:
DIN 8555:

S Fe 3
M/WSG 3-GZ-60 T

Anwendungsbereich

Zur Ausbesserung an Warmarbeitswerkzeugen, z.B. Warmschermesser, Warmschnitte, Druckgießwerkzeuge, Walzorne, Abgratwerkzeuge ebenso wie zum Bewehren der Schnittkanten von Warm- u. Kaltarbeitswerkzeugen aus unlegiertem Stahl.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,37 Si: 1,1 Mn: 0,40 Cr: 5,20 Mo: 1,4
V: 0,35 W: 1,30

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Härte Brinell
HRC

570-660
57-60

Zulassungen

keine

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 2606

tool steel MSG-Wire
TIG-Rod

Specifications

EN 14700:
DIN 8555:

S Fe 3
M/WSG 3-GZ-60 T

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of hot work tools (hot shear blades ,..) as well as for reconditioning the working surface end cutting edges of hot and cold work tools made from unalloyed steel.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,37 Si: 1,1 Mn: 0,40 Cr: 5,20 Mo: 1,4
V: 0,35 W: 1,30


Mechanical Properties (typical)

Hardness Brinell 570-660
Hardness Rockwell 57-60

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 2567

Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 14700: S Fe 3
DIN 8555: M/WSG3-GZ-45-T
Kurzname: 30WCrV17-2

Anwendungsbereich

Auftragschweißungen und Ausbesserungen an Warmarbeitswerkzeugen aus un- oder niedriglegierten Stählen.

Das Schweißgut ist warmfest mit einem hohen Verschleißwiderstand und besitzt eine sehr gute Anlassbeständigkeit.

Die Mikrostruktur des ungeglühten Schweißgutes ist martensitisch mit Restausteniten und Karbiden.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,30 Si: 0,3 Mn: 0,30 Cr: 2,30 V: 0,50 W: 4,05


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Hardness HRC (ungeglüht) 42-48
Hardness HRC (angelassen) 42-46 (400°C/Luft)
45 (600°C/Luft)

Zulassungen

keine

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 2567

tool steel MSG-Wire
TIG-Rod

Specifications

EN 14700:
S Fe 3
DIN 8555:
M/WSG3-GZ-45-T
Kurzname:
30WCrV17-2

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of hot work tools as well as for reconditioning the working surface end cutting edges of hot and cold work tools made from unalloyed steel.

Martensitic microstructure

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,30 Si: 0,3 Mn: 0,30 Cr: 2,30 V: 0,50 W: 4,05


Mechanical Properties (typical:

Hardness HRC (unannealed) 42-48
Hardness HRC (annealed) 42-46 (400°C/air)
45 (600°C/air)

Approvals

-

Shielding gas/Polarity




Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300 / C300
TIG: 10-kg-boxes

DT-SG 2367

Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	EN 14700: DIN 8555: Werkstoff Nr.:	S Fe 13 M/WSG 3-40-T ~1.2367 - Sonderwerkstoff
Anwendungsbereich		Für Auftragsschweißungen an Warmarbeitsstählen mit hoher Zähigkeit. Instandsetzung und Herstellung neuer Warmarbeitswerkzeuge bis 550°C.
Richtanalyse des Drahtes (%)		C: 0,10 Si: 0,3 Mn: 0,60 Cr: 6,20 Mo: 3,2
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Härte Brinell HRC	400 37-42
Zulassungen	keine	
Schutzgase/Polung	WIG: (ISO 14175) MSG: (ISO 14175)	
Lieferprogramm		MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 2367

tool steel MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN 14700: S Fe 13
DIN 8555: M/WSG 3-40-T
Werkstoff Nr.: ~1.2367 – special alloy

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of hot work tools as well as for reconditioning the working surface of carbon or low alloy hot work tools.

Deposit can be machined

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,3 Mn: 0,60 Cr: 6,20 Mo: 3,2


Mechanical Properties typical)

Hardness Brinell 400
Hardness Rockwell 37-42

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 2367 Ti

Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 14700:
DIN 8555:
Werkstoff Nr.:

S Fe 8
M/WSG 3-45-T
~1.2367 - Sonderwerkstoff

Anwendungsbereich

Für Auftragsschweißungen an Warmarbeitsstählen mit hoher Zähigkeit. Instandsetzung und Herstellung neuer Warmarbeitswerkzeuge bis 550°C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,25 Si: 0,3 Mn: 0,60 Cr: 5,00 Mo: 3,6 Ti: 0,65


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härte Brinell
HRC

450
42-47

Zulassungen

keine

Schutzgase/Polung

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 2367 Ti tool steel MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN 14700: S Fe 13
DIN 8555: M/WSG 3-40-T
Werkstoff Nr.: ~1.2367 – special alloy

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of hot work tools as well as for reconditioning the working surface of carbon or low alloy hot work tools.

Deposit can be machined

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,25 Si: 0,3 Mn: 0,60 Cr: 5,00 Mo: 3,6 Ti: 0,65


Mechanical Properties typical)

Hardness Brinell 450
Hardness Rockwell 42-47

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 6356

maraging stahl

Werkzeugst. MIG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	Werkstoff Nr.: 1.6356 Kurzname: SG X 2 NiCoMoTi 18 12 4 DIN 8555 MSG 3 - 370 - 590
Anwendungsbereich	Nickel-Kobalt-Molybdän-Titan-Legierung aus martensitaushärtbarem Stahl für das verschleißbeständige Auftragen an Präge-, Zieh-, und Abkantwerkzeugen. Zum Auftragen von Schneidkanten an Stanz und Kaltscheren oder artverwandten Werkstücken. Verbindungsschweißen an hochfesten Stählen
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,005 Si: 0,2 Mn: 0,05 Cr: 0,15 Mo: 4,0 Ni: 18,0 Co: 12,0 Ti: 1,60
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	ungeglüht ausgelagert bei 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) 885 N/mm ² 1620 N/mm ² Zugfestigkeit (Rm) 980 N/mm ² 1860 N/mm ² Härte HRC (ungeglüht) 34 51
Zulassungen	keine
Schutzgase/Polung	<p>WIG: (ISO 14175) I1 (= -)</p> <p>MSG: (ISO 14175) M1, M2, M3 (= +)</p>
Lieferprogramm	MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300 WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 6356

maraging steel

tool steel MSG-Wire
TIG-Rod

Specifications

Werkstoff Nr.: 1.6356
Kurzname: SG X 2 NiCoMoTi 18 12 4
DIN 8555 MSG 3 - 370 - 590

Application

Nickel-Cobalt-Molybdenum-Titanium-Alloy.

This precipitation hardening (martensitic age hardening) alloy was developed for the repairing of hot work dies and tools to increase the life die life by extrusion dies, plastic molds cores rams etc.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,005 Si: 0,2 Mn: 0,05 Cr: 0,15 Mo: 4,0 Ni: 18,0
Co: 12,0 Ti: 1,60

Mechanical Properties (typical)


0,2%Elongation (Rp0,2)	885 N/mm ²	1620 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	980 N/mm ²	1860 N/mm ²
Hardness HRC (unanneled.)	34	51

unannealed ausgelagert bei
480°C/4h/Luft

Approvals

-

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D100 / D200 / K 200 / K 300 / C300
TIG: 10-kg-boxes

DT-SG 650

Hartauftr. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN 14700 S Fe 3
DIN 8555: MSG 3-GZ-60 T

Anwendungsbereich

Auftragsschweißungen an Maschinenteilen bei denen eine hohe Verschleißfestigkeit, Schlagbeanspruchung und Abriebfestigkeit gefordert ist.

Vorteilhaft gegenüber dem SG 600 ist die Möglichkeit auch Verbindungsschweißungen durchzuführen - daher eine universelle Einsatzmöglichkeit

Auch für Instandsetzung und Neuanfertigung von Warm- und Kaltarbeitsstählen geeignet.

Langsames Abkühlen beachten.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,4 Si: 1,1 Mn: 0,40 Cr: 5,30 Mo: 1,4
V: 0,35 W: 1,35


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härte Brinell 570-660
HRC 57-60

Zulassungen

keine

Schutzgase/Polung



Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt im Karton a 10 kg

DT-SG 650

hardfacing MSG-Wire TIG-Rod

Specifications

EN 14700:
DIN 8555:

S Fe 3

MSG 3-GZ-60

Application

copper coated gas shielded wire for the reconditioning of hot work tools as well as for reconditioning the working surface end cutting edges of hot and cold work tools made from unalloyed steel.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,4 Si: 1,1 Mn: 0,40 Cr: 5,30 Mo: 1,4
V: 0,35 W: 1,35


Mechanical Properties (typical)

Hardness Brinell 570-660
Hardness Rockwell 57-60

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300
TIG: 10kg-boxes

DT-SG 600 F

Hartauftrag. Fülldrahtelektrode

- Verkupferter Röhrchendraht -

Normbezeichnung

EN 14700: T Fe 6
DIN 8555: MSG 6 GF-60-GP

Anwendungsbereich

Auftragschweißungen an Maschinenteilen oder Stahlguß, die einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind.
Baggerteile, Förderschnecken, Schlaghämmern

Das Schweißgut ist besonders zähhart und abriebfest,

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,50 Si: 0,60 Mn: 1,40 Cr: 5,90 Mo: 0,60

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte):


Härte Rockwell (nach dem Schweißen) 57-62

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M1-M3 (=+)



Empf. Parameter

1,2mm	160-260 (A)	18-26 (V)
1,4mm	170-270 (A)	20-27 (V)
1,6mm	180-300 (A)	20-29 (V)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

Der Draht ist verkupfert und aus einem geschlossenen Rohr gezogen, daher sehr gute Laufeigenschaften im Schlauchpaket, sowie eine hohe Feuchtigkeits-unempfindlichkeit

DT-SG 600 F

hardfacing Fluxcored Wire

- copper coated tube -

Specifications

EN 14700: T Fe 6
DIN 8555: MSG 6 GF-60-GP

Application

DT-SG 600F is a seamless, CrMo-alloyed, metal-cored wire for wear-resistant hardfacing applications. Its resistance to friction and low stress abrasive wear with moderate impact is excellent

Surfacing parts of earth-moving machinery, rollers, mills, etc.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,50 Si: 0,60 Mn: 1,40 Cr: 5,90 Mo: 0,60

Mechanical Properties (typical)


Hardness Rockwell
(untreated) 57 - 62

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M1-M3 (=+)



Packaging

MIG/MAG: spools D 100 / D 200 / K 200 / K 300

DT-DUR 240K Hartauftrag. Fülldrahtelektrode

Normbezeichnung

EN 14700: S Fe 9
DIN 8555: MF 7 - 200 - K N P

Anwendungsbereich

Austenitischer Fülldraht für das Auftragschweißen an Teilen aus Manganhartstahl, die vorwiegend schlag- und stoßartiger Verschleißbeanspruchung unterliegen.

Hämmer, Brecherwalzen und -kegel, Schlagleisten usw. Die Schweißung muß möglichst kalt durchgeführt werden, da Manganhartstahl bei Temperaturen oberhalb 400 °C zu Kornvergrößerung und daher zu Versprödung neigt. Das Schweißgut wird durch Kaltverfestigung auf eine Härte von 400-450 HB gebracht

Richtanalyse des Drahtes (%)


C :1,00 Si :0,40 Cr :4,00 Ni :0,60 Mn :14,0

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härtebereich (HB30) 200-230 HB
450 HB (kaltverfestigt)

Schweißparameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 26	160 - 260
2,0	22 - 26	220 - 280
2,4	26 - 30	260 - 340
2,8	28 - 30	320 - 400


Lieferprogramm

1,6mm K300, 2,0mm K300, 2,4mm K300

DT-DUR 240K hardfacing Fluxcored Wire

Specifications

EN 14700: S Fe 9
DIN 8555: MF 7 - 200 - K N P

Application

The flux-cored wire electrode is suitable for welding parts of manganese steel ("Hadfield" type), which are exposed to high impact wear and tear. The non-magnetic austenitic deposit is tough, crack-free and work hardening. Typical applications can be found in the rebuilding of crusher jaws, railroad components, bucket teeth and lips, and it is designed for reclaiming worn parts of manganese base material

Chemical Composition Element by weight (%)

C :1,00 Si :0,40 Cr :4,00 Ni :0,60 Mn :14,0


Mechanical Properties

Hardness

200-230 HB
work hardened: 450 HB

Parameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 26	160 - 260
2,0	22 - 26	220 - 280
2,4	26 - 30	260 - 340
2,8	28 - 30	320 - 400



Packaging

1,6mm K300, 2,0mm K300, 2,4mm K300

DT-DUR 55Mo Hartauftrag. Fülldrahtelektrode

Normbezeichnung

EN 14700: T Z Fe 14
DIN 8555: MF 10-GF-60-G

Anwendungsbereich

DT-DUR 55 Mo ist ein selbstschützender Fülldraht, der hoch C-, Cr-, Mo- legiert ist. Er ist geeignet für die Auftragung auf Teilen, die starkem Verschleiß durch mineralische Stoffe ausgesetzt sind. Das Schweißgut istrostbeständig. Die Auftragung sollte in 2-3 Lagen mit maximal 8 mm Stärke vorgenommen werden. Die besten Ergebnisse erhält man bei einer Zwei-Lagen-Schweißung. Das Schweißgut sollte weniger auf Stoß und Schlag beansprucht werden. Bei Wahl eines geringen Drahtdurchmessers und idealer Stromeinstellung ist eine rissfreie Auftragung möglich. Das Zulegieren von 1,3 % Molybdän verleiht der Auftragung zusätzlich eine höhere Warmfestigkeit gegenüber der Legierung DT-DUR 55 (bis 450°C).

Mahlschüsseln, Zerkleinerungswalzen

Richtanalyse des Drahtes (%)

C :5,00 Si :1,70 Cr :27,00 Ni :0,60 Mo :1,3


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härtebereich

57-60 HRC

Schweißparameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 26	160 - 260
2,0	22 - 26	220 - 280
2,4	26 - 30	260 - 340
2,8	28 - 30	320 - 400



Lieferprogramm

1,6mm K300, 2,0mm K300, 2,4mm K300

DT-DUR 55Mo hardfacing Fluxcored Wire

Specifications

EN 14700: T Z Fe 14
DIN 8555: MF 10-GF-60-G

Application

DT-DUR 55 Mo is a highly alloyed C, Cr, Mo flux-cored wire electrode for the self-shielding application. It is suitable for the hardfacing of parts that are exposed to high abrasive mineral wear. The weld deposit is also rust resistant. The overlaying thickness should not exceed 8mm which means a deposit of between 2-3 layers, however the best results achievable are with 2 layers only. The deposit should be subjected to as little impact stresses as possible. Through choosing the smaller diameter wires along with an ideal energy input (meaning Volts and Amps), a crack-free weld deposit is possible. In comparison to DT-DUR 55, the weld deposit has a higher temperature resistance (up to 450°C) which is due to the addition of Mo

Coal crusher cones, liners, crusher rolls, pumps, mixer parts and conveyer screws

Chemical Composition Element by weight (%)


C :5,00 Si :1,70 Cr :27,00 Ni :0,60 Mo :1,3

Mechanical Properties

Hardness 57-60 HRC

Parameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 26	160 - 260
2,0	22 - 26	220 - 280
2,4	26 - 30	260 - 340
2,8	28 - 30	320 - 400



Packaging

1,6mm K300, 2,0mm K300, 2,4mm K300

DT-DUR 65

Hartauftrag. Fülldrahtelektrode

Normbezeichnung

EN 14700: T Fe 16
DIN 8555: MF 10 - 65 - G Z

Anwendungsbereich

DT-DUR 65 ist ein Fülldraht, der hoch C- Cr- Mo- Nb- W- V- legiert ist. Durch den hohen Prozentanteil an Legierungsbestandteilen, welche äußerst harte Karbide bilden, eignet sich DT-DUR 65 für harte Panzerungen an Teilen, die extrem schmiergelösenden Mineralverschleiß unterliegen. Der Verschleißwiderstand bleibt bis zu Temperaturen von ca. 800 °C erhalten. Das Gefüge besteht aus primär und eutektisch erstarrenden Cr-Karbiden sowie Nb- Mo- W- V- Karbiden in einer hitze- und zunderbeständigen austenitischen Matrix. Die Härte verringert sich bei 400°C um etwa 4%, bei 700°C um etwa 10%.

Hochofenglocken, Feuerroste, Stachelbrecher

Richtanalyse des Drahtes (%)


C :5,20 Si :1,00 Mn : 0,40 Cr :21,00 Mo :7,0 Nb : 7,0
V:1,0 W :2,0

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härtebereich 63-65 HRC

Schweißparameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 26	160 - 260
2,0	22 - 26	240 - 280
2,4	24 - 27	280 - 340
2,8	25 - 28	320 - 400



Lieferprogramm

1,6mm K300, ... 2,8mm K300

DT-DUR 65

hardfacing Fluxcored Wire

Specifications

EN 14700: T Z Fe 16
DIN 8555: MF 10 - 65 - G Z

Application

DT-DUR 65 is a highly C- Cr- Mo- Nb- W- V- alloyed fluxcored wire electrode, which forms extremely hard carbides. This is used for hardfacing to extremely strong abrasive mineral wear. The deposit retains its wear resistance up to 800°C. The structure consists of primarily and eutectic solidifying Cr- carbides plus Nb- Mo- W- V- carbides. The hardness reduction at a temperature of 400°C is approximately 4% and at 700°C approximately 10 %.

Sintering plants, augers and blast furnace bells.

Chemical Composition Element by weight (%)


C :5,20 Si :1,00 Mn : 0,40 Cr :21,00 Mo :7,0 Nb : 7,0
V:1,0 W :2,0

Mechanical Properties

Hardness (RT) ~63-65 HRC

Parameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 26	160 - 260
2,0	22 - 26	240 - 280
2,4	24 - 27	280 - 340
2,8	25 - 28	320 - 400



Packaging

1,6mm K300, ... 2,8mm K300

DT-DUR 67

Hartauftrag. Fülldrahtelektrode

Normbezeichnung

EN 14700: T Fe 16
DIN 8555: MF 10 - 65 - G Z

Anwendungsbereich

Hoch C, Cr, V- legierter Fülldraht mit hoher Ritzhärte.
Durch den hohen Prozentsatz an Legierungsbestandteilen eignet sich DT-DUR 67 für extrem harte Panzerungen an Teilen, die äußerst starkem, schmiergelndem Mineralverschleiß unterliegen. Durch die Legierungszusammensetzung bleibt der Verschleißwiderstand auch bei erhöhten Arbeitstemperaturen erhalten.

Es sollten nicht mehr als zwei Lagenaufgetragen werden
Förderschnecken, Ventilatorenflügel, Rührwerke,
Klinkerbrecher, Mischerflügel, Zement- und Betonpumpen, Feuerroste, Kies- und Waschanlagen usw.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C :5,00 Si :1,00 Cr :22,00 V:10,0


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Härtebereich

64-67 HRC

Schweißparameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 28	160 - 260
2,0	22 - 26	240 - 280
2,4	25 - 29	280 - 340
2,8	26 - 30	320 - 400

Lieferprogramm

1,6mm, 2,0mm , 2,4mm, 2,8mm K300

DT-DUR 67

hardfacing Fluxcored Wire

Specifications

EN 14700: T Fe 16
DIN 8555: MF 10 - 65 - G Z

Application

High C-, Cr-, V - alloyed flux-cored wire electrode for extreme abrasive wear even at elevated temperatures. The fine grain structure of the weld deposit prevents a washout of the matrix and therefore the deposit has an extreme high scratch hardness.

Cement and concrete pumps, slurry pumps

Chemical Composition Element by weight (%)


C :5,00 Si :1,00 Cr :22,00 V:10,0

Mechanical Properties

Hardness 64-67 HRC

Parameter

Ø	Volt	Ampere
1,6	20 - 28	160 - 260
2,0	22 - 26	240 - 280
2,4	25 - 29	280 - 340
2,8	26 - 30	320 - 400



Packaging

1,6mm 2,0mm 2,4mm 2,8mm K300

DT-S 1

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung	EN ISO 14171: Werkstoff Nr. AWS-A5.17:	S 1 1.0351 EL12
Anwendungsbereich	UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter-, Stahl- und Schiffsbau	
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: <= 0,10 Si: <0,15 Mn: 0,50 P/S: <0,025	
Mech. Gütwerte des Schweißgutes Richtwerte abhängig vom UP-Pulver	Streckgrenze (Re) Zugfestigkeit (Rm) Dehnung (A)(Lo=5do) Kerbschlagarbeit (Av)	400 - 440 N/mm ² 500 - 550 N/mm ² 28 - 25% 95 J
Zulassungen	TÜV, DB, CE-Zeichen	
Empf. Schw.pulver	auf Anfrage	
Grundwerkstoffe	St 33 - St 52 HI - H II Verg.stähle bis C35	
Lieferprogramm	CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg K435 20-25 kg Sondergrößen auf Anfrage	

DT-S 1

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 14171: S 1
Werkstoff Nr. 1.0351
AWS-A5.17: EL12

Application

General use for construction steels, boilers, ship building

Chemical Composition Element by weight (%)

C: <= 0,10 Si: <0,15 Mn: 0,50 P/S: <0,025

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV, DB, CE

recommended flux

on demand

Typical Base Material

St 33 - St 52
H I - H II
Verg.stähle bis C35

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S 2

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung	EN ISO 14171: S 2 Werkstoff Nr. 1.0494 AWS-A5.17: EM12
Anwendungsbereich	UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter-, Stahl-, Fahrzeug- und Schiffsbau
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: <= 0,14 Si: <0,15 Mn: 1,20
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte abhängig vom UP-Pulver)	Streckgrenze (Re) 420 - 460 N/mm ² Zugfestigkeit (Rm) 540 - 580 N/mm ² Dehnung (A)(Lo=5do) 28 - 25% Kerbschlagarbeit (Av) 100 - 92 J
Zulassungen	TÜV, DB, CE-Zeichen
Empf. Schw.pulver	auf Anfrage
Grundwerkstoffe	St 33 - St 52, St 50 HI - H III , 17Mn 4 Verg.stähle bis C35
Lieferprogramm	CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg K435 20-25 kg Sondergrößen auf Anfrage

DT-S 2

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 14171: S 2
Werkstoff Nr. 1.0494
AWS-A5.17: EM12

Application

General use for construction steels, boilers, ship building

Chemical Composition Element by weight (%)

C: <= 0,14 Si: <0,15 Mn: 1,20

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV, DB, CE

recommended flux

on demand

Typical Base Material

St 33 - St 52, St 50
HI - H III , 17Mn 4
Verg.stähle bis C35

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S 3**Drahtelektrode für
Unterpulverschweißungen****Normbezeichnung**EN ISO 14171: S 3
Werkstoff Nr. 1.0496**Anwendungsbereich:**UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter-,
Stahl-, Fahrzeug- und Schiffsbau**Richtanalyse des
Drahtes (%)**

C: 0,12 Si: 0,10 Mn: 1,50

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes**

Abhängig vom eingesetzten UP-Pulver

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

GrundwerkstoffeSt 33 - St 52
HI - H III
StE 255 - StE 355**Lieferprogramm**CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 20-25 kg
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S 3

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 14171: S 3
Werkstoff Nr. 1.0496

Application

General use for construction steels, boilers, ship building

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,12 Si: 0,10 Mn: 1,50

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV, DB, CE

recommended flux

on demand

Typical Base Material

St 33 - St 52
HI - H III
StE 255 - StE 355

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S 4

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN ISO 14171: S 4
AWS-A5.17: EH 14

Anwendungsbereich

UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter-,
Stahl-, Fahrzeug- und Schiffsbau

**Richtanalyse des
Drahtes (%)**

C: 0,12 Si: 0,10 Mn: 2,00

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)**

Abhängig vom eingesetzten UP-Pulver

Zulassungen

auf Anfrage

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

St 33 - St 52
HI - H III
17Mn4, 19Mn5
Feinkornbaustähle bis StE 420

Lieferprogramm

CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 20-25 kg
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S 4

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 14171: S 4
AWS-A5.17: EH 14

Application

General use for construction steels, boilers, ship building

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,12 Si: 0,10 Mn: 2,00

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

on demand

recommended flux

on demand

Typical Base Material

St 33 - St 52
HI - H III
17Mn4, 19Mn5
fine-grained steel up to StE 420

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S 2 Mo

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN ISO 14171: S2Mo
AWS-A5.23: EA 2

Anwendungsbereich

UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter- und Kesselbau

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,10 Mn: 1,00 Mo: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes

(Richtwerte abhängig vom UP-Pulver)

Streckgrenze (Re)	470 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	580 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	27-24 %
Kerbschlagarbeit (Av)	110 J

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

St 35 - St 55 (DIN 1629)
St 34 - St 52, St 50 (DIN 17100)
17Mn4, 19Mn6, 15 Mo 3 (DIN 17155)
StE 255 - StE 420 (FK-Stähle)

Lieferprogramm

CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 20-25 kg
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S 2 Mo

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 14171: S2Mo
AWS-A5.23: EA 2

Application

Used to weld carbon steels , high resistance steels , low alloyed Mo steels, fine grain steels, with resistance 550-750 N/mm²

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,12 Si: 0,10 Mn: 1,00 Mo: 0,50

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV, DB, CE

recommended flux

on demand

Typical Base Material

St 35 - St 55 (DIN 1629)
St 34 - St 52, St 50 (DIN 17100)
17Mn4, 19Mn6, 15 Mo 3 (DIN 17155)
StE 255 - StE 420 (FK-Stähle)

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S 2 Si

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN ISO 14171: S 2 Si
AWS-A5.17: EM12K

Anwendungsbereich

UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter-, Stahl-, Fahrzeug- und Schiffsbau

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,30 Mn: 1,00

Mech. Gütwerte des Schweißgutes

(Richtwerte abhängig vom UP-Pulver)

Streckgrenze (Re)	420-460 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	540-580 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	28 - 25%
Kerbschlagarbeit (Av)	100 - 92 J

Zulassungen

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

St 33 - St 52
HI - H III , 17Mn 4

Lieferprogramm

CC - Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B - Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S 2 Si

submerged arc wire

SpecificationsEN ISO 14171: S 2 Si
AWS-A5.17: EM12K**Application**

General use for construction steels, boilers, ship building

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,10 Si: 0,30 Mn: 1,00

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals**recommended flux**

on demand

Typical Base MaterialSt 33 - St 52
HI - H III , 17Mn 4**Packaging**CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S2CrMo1

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN ISO 24598-A: S CrMo1
AWS-A5.23: EB 2

Anwendungsbereich

UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter- und Kesselbau

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,15 Mn: 0,70 Cr: 1,20 Mo: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Abhängig vom eingesetzten UP-Pulver

Zulassungen

TÜV

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

warmfeste Kesselbaustähle
13 CrMo 44
15 CrMo 3
42 CrMo 4

Lieferprogramm

CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 20-25 kg
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S2CrMo1

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 24598-A: S CrMo1
AWS-A5.23: EB 2

Application

Used to weld Cr-Mo steels in the construction of tanks, boilers and pipes. Creep resistance with temp. up to 600°C.

Suitable for welds resistant to cracks caused by low concentration solutions of acid.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,12 Si: 0,15 Mn: 0,70 Cr: 1,20 Mo: 0,50

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV

recommended flux

on demand

Typical Base Material

13 CrMo 44
15 CrMo 3
42 CrMo 4

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S1CrMo2

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN ISO 24598-A: S CrMo2
AWS-A5.23: EB 3

Anwendungsbereich

UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter- und Kesselbau

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,12 Si: 0,17 Mn: 0,60 Cr: 2,50 Mo: 1,00

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Abhängig vom eingesetzten UP-Pulver

Zulassungen

TÜV

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

warmfeste Kesselbaustähle
10 CrMo 9 10
12 CrMo 9 10

Lieferprogramm

CC-Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B-Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 20-25 kg
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S1CrMo2

submerged arc wire

Specifications

EN ISO 24598-A: S CrMo2
AWS-A5.23: EB 3

Application

Used to weld Cr-Mo steels in the construction of tanks, boilers and pipes. Creep resistance with temp. up to 600°C.

Suitable for welds resistant to cracks caused by low concentration solutions of acid.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,12 Si: 0,17 Mn: 0,60 Cr: 2,50 Mo: 1,00

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV

recommended flux

on demand

Typical Base Material

10 CrMo 9 10
12 CrMo 9 10

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S1CrMo5

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung	EN ISO 24598-A: S CrMo5 AWS-A5.23: EB6
Anwendungsbereich	UP-Schweißungen im Maschinen-, Behälter- und Kesselbau
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: 0,08 Si: 0,40 Mn: 0,50 Cr: 5,80 Mo: 0,60
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Abhängig vom eingesetzten UP-Pulver
Zulassungen	TÜV
Empf. Schw.pulver	auf Anfrage
Grundwerkstoffe	warmfeste und druckwasserstoffbeständige Stähle 12 CrMo 19 5 artähnliche Stähle
Lieferprogramm	CC - Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg B - Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg K435 / 70 Sondergrößen auf Anfrage

DT-S1CrMo5 submerged arc wire

Specifications

EN ISO 24598-A: S CrMo5
AWS-A5.23: EB6

Application

Used to weld Cr-Mo steels in the construction of tanks, boilers and pipes. Creep resistance with temp. up to 600°C.

Suitable for welds resistant to cracks caused by low concentration solutions of acid.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,08 Si: 0,40 Mn: 0,50 Cr: 5,80 Mo: 0,60

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV

recommended flux

on demand

Typical Base Material

12 CrMo 19 5

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S1CrMo9V

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN ISO 24598-A: S CrMo 91
AWS A5.23: EB9

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau, sowie warmfester und druckwasserstoffbeständiger Kessel und Rohre.
Erdölverarbeitende Industrie zum Verschweißen von P91
Zunderbeständig bis ca. 600 °C.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,09 Si: 0,25 Mn: 0,60 Mo: 0,95 Cr: 9,00
V : 0,20 Ni : 0,65 Nb: 0,06 N : 0,05

Mech. Gütwerte des Schweißgutes

entsprechend der Draht-Pulver Kombination

Zulassungen

TÜV

Grundwerkstoffe

A199 Gr T91 A200 Gr T91 A213 Gr T91
A335 Gr T91 A336 Gr T91 A387 Gr T91
A217 C12A A234 WP91 A369 FP91
A200 Gr T91 X10CrMoV9-1 X10CrMoVNb9-1
BS1501 Gr 91

Lieferprogramm

CC - Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B - Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 / 70
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S1CrMo9V submerged arc wire

Specifications

EN ISO 24598-A: S CrMo 91
AWS A5.23: EB9

Application

High temperature resistant, resistant to scaling up to 600°C (1112°F). Suited for joining and surfacing applications with quenched and tempered 9% Cr-steel like T91 / P91.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,09 Si: 0,25 Mn: 0,60 Mo: 0,95 Cr: 9,00
V : 0,20 Ni : 0,65 Nb: 0,06 N : 0,05

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

TÜV

recommended flux

on demand

Typical Base Material

A199 Gr T91	A200 Gr T91	A213 Gr T91
A335 Gr T91	A336 Gr T91	A387 Gr T91
A217 C12A	A234 WP91	A369 FP91
A200 Gr T91	X10CrMoV9-1	X10CrMoVNb9-1
BS1501 Gr 91		

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-S3NiMo1

Drahtelektrode für Unterpulverschweißungen

Normbezeichnung

EN 756 : S 3Ni1Mo
AWS-A5.23-90: EG

Anwendungsbereich

UP-Schweißungen von Feinkornbaustählen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 690N/mm²

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,10 Si: 0,15 Mn: 1,50 Ni: 1,00
Mo: 0,50 Cu: 0,15

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Abhängig vom eingesetzten UP-Pulver

Zulassungen

auf Anfrage

Empf. Schw.pulver

auf Anfrage

Grundwerkstoffe

A 514, A517, HY80, HY90, HY100
API 5LX X65- API 5LX X80, API5A L80
10137-2 S460 –10137-2 S690
10208-2 L480, 10208-2 L550, RQT 601,
Navy Q1, NAXTRA70,WELDOX700

Lieferprogramm

CC - Spulen (300mm innen) 20 - 25 kg
B - Spulen (280mm innen) 20 - 25 kg
K435 / 70
Sondergrößen auf Anfrage

DT-S3NiMo1

submerged arc wire

Specifications

EN 756 : S 3Ni1Mo
AWS-A5.23-90: EG

Application

Solid wire (copper-coated) for submerged arc welding of low alloy steels with high yield strength of about 690N/mm²

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,10 Si: 0,15 Mn: 1,50 Ni: 1,00
Mo: 0,50 Cu: 0,15

Mechanical Properties

depends on flux / wire combination

Approvals

on demand

recommended flux

on demand

Typical Base Material

A 514, A517, HY80, HY90, HY100
API 5LX X65- API 5LX X80, API5A L80
10137-2 S460 –10137-2 S690
10208-2 L480, 10208-2 L550, RQT 601,
Navy Q1, Naxtra 70, Weldox 700

Packaging

CC - spool (300mm inside) 20 - 25 kg
B - spool (280mm inside) 20 - 25 kg
K435 / 70
ask for your special type

DT-BF 31

niedrigleg. Fülldraht
verkupfert im geschlossenen Rohr

Normbezeichnung

EN ISO 17632-A: T46 4 B M 3 H5 / T42 4 B C 3 H5
AWS-A5.36: E70T15-M21A4-CS1-H4
E70T5-C1A4-CS1-H4

Anwendungsbereich

Fülldraht mit hochbasischer Schlacke, für Schweißungen bei denn hohe mechanische Gütwerte erreicht werden müssen.
Spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke.

Gut geeignet für hochgekohlte Stähle.
Pufferlagen
Ausbringung >88%

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,06 Mn: 1,55 Si: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes
(Richtwerte unter Mischgas)


Streckgrenze	$\geq 460 \text{ N/mm}^2$
Zugfestigkeit (Rm)	530-680 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	$\geq 20 \%$

Zulassungen

TÜV, DB, CE

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M2, M3, C (=+)



Grundwerkstoffe

St 37.0 – St 52.0
HI / HII, 17 Mn 4
StE 255 – StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max. 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 / 3.1 (ReH max. 460N/mm²)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
1,2mm 1,6mm

DT-BF 31

mild steel flux-cored wire
-copper coated tube-

Specifications

EN ISO 17632-A: T46 4 B M 3 H5 / T42 4 B C 3 H5
AWS-A5.36: E70T15-M21A4-CS1-H4
E70T5-C1A4-CS1-H4

Application

Basic flux-cored wire for welding UNI 430, UNI 510 and similar types of steel, including grained ones. Its features include excellent bead appearance, no spatter, easily-removed slag and high mechanical performance.

**Chemical Composition
Element by weight (%)**

C: 0,06 Mn: 1,55 Si: 0,50

**Mechanical Properties
(Typical for mixedgas)**


Yield Point(Re)	$\geq 460 \text{ N/mm}^2$
Tensile Strength (Rm)	530-680 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	$\geq 20 \%$

Approvals

TÜV, DB

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, M3, C (=+)



Typical Base Material

St 37.0 – St 52.0
HI / HII, 17 Mn 4
StE 255 – StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max. 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 / 3.1 (ReH max. 460N/mm²)

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / K300
1,2mm 1,6mm

DT-MF 10

niedrigleg. Fülldraht
verkupfert im geschlossenen Rohr

Normbezeichnung

EN ISO 17632-A: T46 6 M M 1 H5 / T42 5 M C 1 H5
AWS-A5.36: E70T15-M21A8-CS1-H4
E70T15-C1A6-CS1-H4

Anwendungsbereich

Metallpulver-Fülldraht ohne Schlacke und spritzerfrei.
Sehr gute Schweißeigenschaften, dadurch besonders geeignet für den Robotereinsatz (gute Wiederzündigkeit)

Gute Spaltüberbrückung bei Wurzelschweißungen

Mehrlagenschweißung ohne Zwischennahtreinigung möglich.
Ausbringung >94%

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,06 Mn: 1,20 Si: 0,60

Mech. Gütwerte des Schweißgutes

(Richtwerte unter Mischgas)


Streckgrenze	$\geq 460 \text{ N/mm}^2$
Zugfestigkeit (Rm)	530-680 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	$\geq 20 \%$

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M2, M3, C (=+)



Grundwerkstoffe

St 37.0 – St 52.0
HII / HII, 17 Mn 4
StE 255 – StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max. 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 / 3.1 (ReH max. 460N/mm²)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
1,2mm 1,6mm

DT-MF 10

mild steel flux-cored wire
-copper coated tube-

Specifications

EN ISO 17632-A: T46 6 M M 1 H5 / T42 5 M C 1 H5
AWS-A5.36: E70T15-M21A8-CS1-H4
E70T15-C1A6-CS1-H4

Application

Tubular metal-cored wire for welding UNI 430, UNI 510 And similar types of steel, including fine-grained ones, in Shielding atmospheres. Features include high yield, good working characteristics, excellent bead appearance, no spatter and slag, and high mechanical properties and low temperature (-40°C).

Particularly suitable for automated and robotized machines.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,06 Mn: 1,20 Si: 0,60

Mechanical Properties

(Typical for mixedgas)


Yield Point(Re)	$\geq 460 \text{ N/mm}^2$
Tensile Strength (Rm)	530-680 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	$\geq 20 \%$

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, M3, C (=+)



Typical Base Material

St 37.0 – St 52.0
HII / HII, 17 Mn 4
StE 255 – StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max. 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 / 3.1 (ReH max. 460N/mm²)

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / K300
1,2mm 1,6mm

DT-RF 14

niedrigleg. Fülldraht
verkupfert im geschlossenen Rohr

Normbezeichnung

EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5
AWS A5.36: E71T1-M21AP5-CS2-DH4
E71T1-C1A4-CS2-DH4

Anwendungsbereich

Rutil-Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke.
Geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen
Spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke.
Sehr gute Modellierfähigkeit.

Ausbringung >85%

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,05 Mn: 1,30 Si: 0,50

Mech. Gütwerte des Schweißgutes
(Richtwerte unter Mischgas)


Streckgrenze	$\geq 460 \text{ N/mm}^2$
Zugfestigkeit (Rm)	530-680 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	$\geq 20 \%$

Zulassungen

TÜV, DB, CE-Zeichen

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M2, M3, C (=+)



Grundwerkstoffe

St 37.0 – St 52.0
H1 / HII, 17 Mn 4
StE 255 – StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
1,2mm 1,6mm

DT-RF 14

mild steel flux-cored wire
-copper coated tube-

Specifications

EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5
AWS A5.36: E71T1-M21AP5-CS2-DH4
E71T1-C1A4-CS2-DH4

Application

Tubular flux-cored wire for welding UNI 430, UNI 510 and similar types of steel including fine-grained ones. It features good weldability in all positions and excellent bead appearance, is spatter-free and the slag is easy to remove.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,05 Mn: 1,30 Si: 0,50

Mechanical Properties

(Typical for mixedgas)


Yield Point(Re)	$\geq 460 \text{ N/mm}^2$
Tensile Strength (Rm)	530-680 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	$\geq 20 \%$

Approvals

TÜV, DB, CE-Zeichen

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2, M3, C (=+)



Typical Base Material

St 37.0 – St 52.0
HI / HII, 17 Mn 4
StE 255 – StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / K300
1,2mm 1,6mm

DT-MF 15

mittelleg. Fülldraht
verkupfert im geschlossenen Rohr

Normbezeichnung

EN ISO 18276-A: T69 6 Mn2NiCrMo MM 1H5
AWS A5.36 : E110T15-M21A8-K4-H4

Anwendungsbereich

Metallpulver-Fülldraht ohne Schlacke.

Geeignet für das spritzerfreie Schweißen von Feinkornbaustählen bei denen eine hohe Zugfestigkeit gefordert ist. (Krahn-, Anlagenbau ..)

Sehr gute Schweißeigenschaften, dadurch besonders geeignet für den Robotereinsatz
(gute Wiederzündigkeit)

Ausbringung >93%

Richtanalyse des Drahtes (%)

C : 0,07 Si :0,40 Mn :1,50 Cr :0,50 Ni :2,20 Mo:0,40

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze	>690 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	>760 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	>15 %

Zulassungen

-

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M2 (=+)



Grundwerkstoffe

Für Feinkornstähle entspr.
NA-X-TRA 55 – 70,
Weldox 700, S690QL1

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
1,2mm 1,6mm

DT-MF 15

mild steel flux-cored wire
-copper coated tube-

Specifications

EN ISO 18276-A: T69 6 Mn2NiCrMo MM 1H5
AWS A5.36 : E110T15-M21A8-K4-H4

Application

Welding wire for high elastic limit steels and low alloyed Cr-Ni-Mo such as N-A-XTRA 55-60-65-70 and others.
Weldox 700, BSC RQT 701

We advise preheating at temp. of 100-200°C

Chemical Composition Element by weight (%)

C : 0,07 Si :0,40 Mn :1,50 Cr :0,50 Ni :2,20 Mo:0,40


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	>690 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	>760 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	>15%
Impact energy (Av)	60 J

Approvals

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2 (=+)



Typical Base Material

St 50 - St 70 StE51 - StE 60
S550QL1 (N-A-XTRA 56), 1.8986
S620QL1 (N-A-XTRA 63), 1.8987
S690QL1 ESTE 690 (N-A-XTRA 70), 1.8988
S700MC (PAS 70)
hochfeste Baustähle und verg. FK-Baustähle
ISO 20172: Gruppe 3.1

Packaging

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-MF 35

niedrigleg. Fülldraht
verkupfert im geschlossenen Rohr

Normbezeichnung

EN17632-A: T 46 2 Mo MM 1 H5
AWS A5.29 : E80C-GMH4

Anwendungsbereich

Mo-legierter Metallpulver-Fülldraht ohne
Schlacke und spritzerfrei.
Verbindungsschweißen von warmfesten Stählen
im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau.

Betriebstemperaturen bis 550°C.

Gute Schweißeigenschaften, dadurch besonders
geeignet für den Robotereinsatz

Ausbringung ca. 93%

**Richtanalyse des
Drahtes (%)**

C:0,06 Si:0,35 P<0,025 S<0,025 Mn:1,40
Mo :0,50


**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)**

Streckgrenze	470 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	650 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	>19 %

Zulassungen

auf Anfrage

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M2 (=+)


Grundwerkstoffe

16Mo3, G18Mo; S235JR-S460NL
ISO 20172: Gruppe 1.1 (0,5Mo); 1.2
ISO 20172: Gruppe 1.3 (ReH max. 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1; 3.1 (ReH max. 460N/mm²)

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-MF 35

mild steel flux-cored wire
-copper coated tube-

Specifications

AWS A5.29 : E80C-GMH4
EN17632-A: T 46 2 Mo MM 1 H5

Application

Mo-alloyed, metal cored wire that features high yield, good working characteristics, excellent bead appearance and no spatter and slag.

Working temp. up to 550°C

Deposit yield ~93%

Chemical Composition Element by weight (%)

C:0,06 Si:0,35 P<0,025 S<0,025 Mn:1,40
Mo:0,50

Mechanical Properties (typical)


Yield Point(Re)	470 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	650 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	>19%

Approvals

on demand

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M2 (=+)



Typical Base Material

16Mo3, G18Mo; S235JR-S460NL
ISO 20172: Gruppe 1.1 (0,5Mo); 1.2
ISO 20172: Gruppe 1.3 (ReH max. 460N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1; 3.1 (ReH max. 460N/mm²)

Packaging

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-FD2-O

niedrigleg. Fülldraht OPEN ARC

Normbezeichnung

EN ISO 17632-A T 42 Z W N 1 H 5
AWS-A5.20: E 71 TGS

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von niedrigleg. Stählen,
vorzugsweise im Dünnblechbereich
Ebenfalls geeignet für verzinkte Bleche
in allen Positionen schweißbar
Schweißen OHNE Gas – leicht lösbare Schlacke

**Richtanalyse des
Drahtes (%)**


C: 0,15 Mn: 1,00 Si: 0,30 Al: 0,8

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)**

Streckgrenze	430 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	520 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	22 %

Zulassungen

ohne

Stromart

Grundwerkstoffe

St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 380
HII - HII, 17Mn 4, 19Mn6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 – S355J2 P235GH P265GH
P295GH

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
0,9mm 1,2mm 1,6mm

DT-FD2-O

self Shielded flux-cored wire

Specifications

EN ISO 17632-A T 42 Z W N 1 H 5
AWS-A5.20: E 71 TGS

Application

Welding of low alloyed steels with best results for positional joining of thin sheet material
Suitable für zinc-coated plates
Self shielded welding – easily removable slag

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,15 Mn: 1,00 Si: 0,30 Al: 0,8

Mechanical Properties (typical)


Yield Strength (Re)	430 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	520 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	22 %

Approvals

-

Welding parameters

DC -



Typical Base Material

St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 380
HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 – S355J2 P235GH
P265GH P295GH

Packaging

MIG: D100 / D200 / K 200 / K 300
0,9mm 1,2mm 1,6mm

DT-308 F

hochleg. MAG-Fülldraht

Normbezeichnung

EN ISO 17633: T 19 9 L R C/M 3
Werkstoff Nr. 1.4316
AWS-A5.22: E 308 L T-0-1/4

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von nichtrostenden austenitischen Stählen.
Betriebstemperaturen bis 350°C (zunderbest. bis 800°C).

Fast spritzerfreies Schweißen, sehr gute Schlackelöslichkeit

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,03 Mn: 1,6 Si: 0,6 Cr : 20 Ni: 10

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	410 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	570 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	40 %
Kerbschlagarbeit (Av)	45 J (-20°C)

Zulassungen

TÜV

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M21, C1 (=+)



Grundwerkstoffe

1.4301	1.4303	1.4306
1.4308	1.4310	1.4311
1.4541	1.4550	1.4552

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 3

DT-308 F

stainless steel flux-cored wire

Specifications

EN ISO 17633: T 19 9 L R C/M 3
Werkstoff Nr. 1.4316
AWS-A5.22: E 308 L T0-1/4

Application

Flux-cored wire used for welding 18%Cr-10%Ni stainless steel.

It gives a stable arc and low spatter.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Mn: 1,6 Si: 0,6 Cr : 20 Ni: 10

Mechanical Properties typical)


Yield Point(Re)	410 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	570 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	40 %
Impact energy (Av)	45 J (-20°C)

Approvals

TÜV

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M21, C1 (=+)



Typical Base Material

1.4301	1.4303	1.4306
1.4308	1.4310	1.4311
1.4541	1.4550	1.4552

ISO 20172: Gruppe 8.1 (exempt Mo)

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / D300

DT-316 F

hochleg. MAG-Fülldraht

Normbezeichnung

EN ISO 17633: T 19 12 3 L R C/M 3
Werkstoff Nr. 1.4430
AWS-A5.22: E 316 L T0-1/-4

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von korrosionsbeständigen CrNiMo-Stählen. Hohe Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion bei Betriebstemperaturen bis 400°C (zunderbest. bis 800°C)

Fast spritzerfreies Schweißen, sehr gute Schlacke-Löslichkeit.

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,03 Si: 0,65 Mn: 1,6 Cr : 18,5 Ni: 12,5 Mo:2,6

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)


Streckgrenze (Re)	430 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	570 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5d0)	39 %
Kerbschlagarbeit (Av)	44 J (-20°C)

Zulassungen

TÜV

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M21, C1 (=+)


Grundwerkstoffe

1.4404	1.4571	1.4573
1.4429	1.4580	1.4581
1.4435	1.4436	
ISO 20172: Gruppe 8.1		

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-316 F

stainless steel flux-cored wire

Specifications

EN ISO 17633: T 19 12 3 L R C/M 3
Werkstoff Nr. 1.4430
AWS-A5.22: E 316 L T0-1/-4

Application

Flux-cored wire designed for welding of 18%Cr-12%Ni-2%Mo stainless steel or for the welding of dissimilar joints of stainless steel.

It gives a stable arc and the slag is very easy to remove. The welding is nearly spatter free.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,03 Si: 0,65 Mn: 1,6 Cr : 18,5 Ni: 12,5 Mo:2,6

Mechanical Properties typical)


Yield Point(Re)	430 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	570 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	39 %
Impact energy (Av)	44 J (-20°C)

Approvals

TÜV

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M21, C1 (=+)



Typical Base Material

1.4404	1.4571	1.4573
1.4429	1.4580	1.4581
1.4435	1.4436	

ISO 20172: Gruppe 8.1

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / D300

DT-309 F

hochleg. MAG-Fülldraht

Normbezeichnung

EN ISO 17633: T 23 12 L R C/M 3
Werkstoff Nr. entspr. 1.4332
AWS-A5.22: E 309LT0-1/-4

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von hochleg. Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 300°C (zunderbest. bis 1000°C)
Verbindungsschweißen artverschiedener Stähle

Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,02 Si: 0,7 Mn: 1,4 Cr : 23 Ni: 13


Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (Re)	450 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	580 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	35 %
Kerbschlagarbeit (Av)	43 J (-20°C)

Zulassungen

TÜV

Schutzgase/Polung

MSG: (ISO 14175) M21, C1 (=+)


Grundwerkstoffe

1.4301	1.4713	1.4724
1.4828	1.4878	
St E 355		
ISO 20172: Gruppe 8.1 verschweißt mit Gruppe 1.2		

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300

DT-309 F

stainless steel flux-cored wire

Specifications

EN ISO 17633: T 23 12 L R C/M 3
Werkstoff Nr. ~1.4332
AWS-A5.22: E 309LT-0-1/-4

Application

Flux-cored wire designed for the welding of dissimilar Metals such as stainless steel and carbon steel or stainless steel and low alloy steels.

It has a good stable arc and excellent slag removal properties.

Chemical Composition Element by weight (%)

C: 0,02 Si: 0,6 Mn: 1,4 Cr : 23 Ni: 13


Mechanical Properties typical)

Yield Point(Re)	450 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	580 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	35 %
Impact energy (Av)	43 J (-20°C)

Approvals

TÜV

Shielding gas/Polarity

MSG: (ISO 14175) M21, C1 (=+)


Materials to be welded

1.4301 1.4713 1.4724
1.4828 1.4878
St E 355
ISO 20172: Group 8.1 joined with Group 1.2

Packaging

MIG: spooled on D100 / D200 / D300

DT-ER Ti 2

Titan - MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung	EN ISO 24034: Ti 0120 Werkstoff Nr. ~3.7036 AWS-A5.16: ER Ti 2
Anwendungsbereich	Schweißen von reinem Titan bzw. folgende Grundwerkstoffe: 3.7025, 3.7031, 3.7035, 3.7051
Richtanalyse des Drahtes (%)	C: <= 0,08 N:<0,05 Fe: <0,12 O ₂ :<0,16 H:<0,008 Ti: Rest
Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)	Zugfestigkeit (Rm) 395-540 N/mm ² 0,2-Dehngrenze 275 N/mm ² Bruchdehnung 20 % Härte (Schweißnaht): 180 HB
Eigenschaften	Unlegierte Titanqualität mit mittlerer Festigkeit und guter Dehnung
Schutzgase/Polung	<p>WIG: (ISO 14175) I1 (-)</p> <p>MSG: (ISO 14175) I1 (+)</p>
Gasverbrauch	am Lichtbogen : 12-14 l/min Schweißunterlage: 1 - 2 l/min
Schweißstrom Gleichstrom	bei Drahtstärke 1,5mm 35-60 Ampère bei Drahtstärke 2,0mm 70-80 Ampère (je nach Blechdicke)

DT-ER Ti 2

Titanium wire and TIG-rods

Specifications

EN ISO 24034: Ti 0120
Werkstoff-Nr. ~3.7036
AWS-A5.16: ER Ti 2

Application

Welding of pure Titanium and Titanium alloys with mid. strength and good elongation like: 3.7025, 3.7031, 3.7035, 3.7051

Chemical Composition

C: <= 0,08 N:<0,05 Fe: <0,025 O₂:<0,18 H:<0,013

Element by weight (%)


Ti: Rest

Mechanical Properties

(typical)

Tensile Strength (Rm)	395-540 N/mm ²
0,2%Elongation	275 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20 %
Hardness:	180 HB

Shielding gas/Polarity



Gas consumption

flash : 12-14 l/min
shielding : 1 – 2 l/min

Operating Parameter

rodsize 1,5mm : 35-60 Ampère
rodsize 2,0mm : 70-80 Ampère

DT-ER Ti 5

Titan - MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24034: Ti 6402
AWS-A5.16: ER Ti 5 (Titanium Al 6 V4)
AMS-2003: 4954

Anwendungsbereich

Schweißen von Titanlegierungen bzw. folgende Grundwerkstoffe: 3.7161, 3.7164, 3.7165 (LT31 = TiAl6V4)


Richtanalyse des Drahtes (%)

C: 0,05 N: 0,03 Fe: 0,20 O₂:0,18 H: 0,015 Ti: bal
Al: 5,9 V: 4,0

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze (0,2%)	825 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	890 N/mm ²
Bruchdehnung	10 %
Härte (Schweißnaht):	90 HB

Schutzgase/Polung



Gasverbrauch

am Lichtbogen : 10-15 l/min
Schweißunterlage: 1 - 2 l/min

Schweißstrom

Stabstärke 1,5mm-2,0mm : 80-100 Ampère
Stabstärke 2,0mm-3,0mm : 100-200 Ampère

DT-ER Ti 5

Titanium wire and TIG-rods

Specifications

EN ISO 24034: Ti 6402
AWS-A5.16: ER Ti 5 (Titanium Al 6 V4)
AMS-2003: 4954

Application

Welding of the following Titanium alloy: 3.7161, 3.7164, 3.7165 (LT31 = TiAl6V4)

Chemical Composition

C: 0,05 N: 0,03 Fe: 0,20 O₂:0,18 H: 0,015 Ti: bal


Element by weight (%)

Al: 5,9 V: 4,0

Mechanical Properties

Yield Strength (0,2%)	825 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	890 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	10 %
Hardness:	90 HB

Shielding gas/Polarity



Gas consumption

flash : 10-15 l/min
shielding : 1 – 2 l/min

Operating Parameter

rodsize 1,5mm-2,0mm : 80-100 Ampère
rodsize 2,0mm-3,0mm : 100-200 Ampère

DT-ER Ti 7

Titan - MIG Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung EN ISO 24034: ~Ti 2401 – TiPd0,2A
AWS-A5.16: ~ER Ti 7


Anwendungsbereich Schweißen von Titanlegierung Grade 2, Grade 7,
Grade 16

Diese Legierung hat eine ähnliche technologische
Eigenschaft wie Grade 2, jedoch durch die Zulegierung
von ca. 0,12% Palladium erzielt man bessere
Korrosionswerte.

**Richtanalyse des
Drahtes (%)** C: <0,03 N: <0,015 Fe: <0,12 O:0,08-0,16 H: <0,008
Pd: 0,12-0,25 Ti: bal

**Mech. Gütwerte des
Schweißgutes (Richtwerte)** Zugfestigkeit (Rm) 400 N/mm²
0,1-Dehngrenze 280 N/mm²
Bruchdehnung 20 %

Eigenschaften Unlegierte Titanqualität mit mittlerer Festigkeit und guter
Dehnung



Gasverbrauch am Lichtbogen : 12-14 l/min
Schweißunterlage: 1 - 2 l/min

Schweißstrom bei Drahtstärke 1,5mm 35-60 Ampère
(je nach Blechdicke)

Gleichstrom bei Drahtstärke 2,0mm 70-80 Ampère
(je nach Blechdicke)

DT-ER Ti 7

Titanium wire and TIG-rods

Specifications

EN ISO 24034: ~Ti 2401 – TiPd0,2A
AWS-A5.16: ~ER Ti 7

Application

Alloyed with 0,12% Palladium this filler yields an improved performance where crevice or und-deposit corrosion may be found. DT-ErTi7 is suitable to weld base material grades like 2, 16 or 26.


Chemical Composition Element by weight (%)

C: ≤ 0,03 N: ≤0,015 Fe: ≤0,12 O:0,08-0,16 H: ≤0,008
Pd: 0,18 Ti: Rest

Mechanical Properties

Yield Strength (0,1%)	280 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	400 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20 %

Shielding gas/Polarity



Gas consumption

flash : 10-15 l/min
shielding : 1 – 2 l/min

Operating Parameter

rodsize 1,5mm-2,0mm : 80-100 Ampère
rodsize 2,0mm-3,0mm : 100-200 Ampère

DT-AZ 61 A

Magnesium MIG Draht WIG-Stäbe

Normbezeichnung

AZ61-A
GB/T 5153-2016

Anwendungsbereich

Schweißen von Magnesium AZ61A und entsprechenden Legierungen


Richtanalyse des Drahtes (%)

Al:6,5 Zn:0,8 Mn:0,3 Si:<0,05 Cu:<0,05 Mg:bal.

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze	180 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	280 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	6%
Liquidustemp.	610°C
Solidustemp.	525°C

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

AMS 4350, AIR 9052,
AZ 61 A-F Extrusion B107-87, B91,
QQ-M-31B, W3510, 3.5612, M1,
AFNOR G-A6Z1,
L503, L513, L512,
QQ-M-40B, W.S.3.5612, M1,

Lieferprogramm

MIG/MAG: 1,2 – 1,6mm á 2-4kg D100/D200/D300
TIG: 1,2 – 3,0mm á 1,5kg x 1000

DT-AZ 61 A

Magnesium Steel MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Classifications

AZ61-A
GB/T 5153-2016

Application

Welding of Magnesium AZ61A and similar types


Chemical Composition Element by weight (%)

Al:6,5 Zn:0,8 Mn:0,3 Si:<0,05 Cu:<0,05 Mg:bal.

Mechanical Properties (typical)

Yield Strength (Re)	180 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	280 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	6%
Liquidustemp.	610°C
Solidustemp.	525°C

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

AMS 4350, AIR 9052,
AZ 61 A-F Extrusion B107-87, B91,
QQ-M-31B, W3510, 3.5612, M1,
AFNOR G-A6Z1,
L503, L513, L512,
QQ-M-40B, W.S.3.5612, M1,

Packaging

MIG/MAG: 1,2 – 1,6mm á 2-4kg D100/D200/D300
TIG: 1,2 – 3,0mm á 1,5kg x 1000

DT-ZR 702

Zirkonium MIG Draht WIG-Stäbe

Normbezeichnung

ASTM B550: R60702

Anwendungsbereich

Schweißen von technisch reinem Zirkonium sowie Zirkonium-Legierungen

Vor dem Schweißen muss eine chem. reine Oberfläche vorliegen, sowie alle Oxidrückstände entfernt werden. Die Schweißbarkeit ist mit Titan vergleichbar, jedoch muss verstärkt auf den Gasschutz geachtet werden, da ansonsten die Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit vermindert wird. (möglichst Schutzgaskammer).


Richtanalyse des Drahtes (%)

Zr+Hf: 99,0 Hf: 4,5 Fe+Cr: 0,20 O: 0,10
H: 0,02 C: 0,03.

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Streckgrenze	220 N/mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	380 N/mm ²
Dehnung (A)(Lo=5do)	20%

Schutzgase/Polung



Grundwerkstoffe

Zr 702, UNS R60702

Lieferprogramm

MIG/MAG: 1,2 – 1,6mm D100/D200/D300
TIG: 1,2 – 3,0mm x 1000 (1,57 mm Standard)

DT-ZR 702

Zirconium MIG/MAG-Wire TIG - Rods

Classifications

ASTM B550: R60702

Application

Welding of Zirconium 702 and similar types

Before welding please take care of a clean and oxidfree surface.

The weldability is similar to Titanium but we recommend to be even more focused on a perfect gas shield to avoid a less corrosion resistant and less tenacity weld seam.


Chemical Composition Element by weight (%)

Zr+Hf: 99,0 Hf: 4,5 Fe+Cr: 0,20 O: 0,10
H: 0,02 C: 0,03

Mechanical Properties (typical)

Yield Strength (Re)	220 N/mm ²
Tensile Strength (Rm)	380 N/mm ²
Elongation (A)(Lo=5do)	20%

Shielding gas/Polarity



Typical Base Material

Zr 702, UNS R60702

Packaging

MIG/MAG: 1,2 – 1,6mm D100/D200/D300
TIG: 1,2 – 3,0mm x 1000 (1,57 mm Standart)

Anwendungshinweis für Kontaktdüsen

Leider sind bisher die Lochdurchmesser bei Kontaktdüsen für das Schutzgasschweißen nicht genormt.

Die entsprechenden Hersteller geben zwar den empfohlenen Drahtdurchmesser auf der Kontaktdüse an, die Bohrungen selbst sind jedoch unterschiedlich im Durchmesser. Die Folge ist eine mögliche Störung des Drahtvorschubes und unter Umständen eine fehlerhafte Schweißnaht.

Wir haben eine kleine Tabelle zusammengestellt, die Ihnen eine Hilfestellung bei der Auswahl der Kontaktdüse geben soll.

Es wurde hierbei berücksichtigt, dass beim Schweißen mit Gasen, die einen erhöhten Argonanteil haben, eine höhere Temperatur auftritt und somit eine größere Wärmeausdehnung. Es empfiehlt sich hierbei eine größere Bohrung der Kontaktdüse zu wählen um einen geringeren Reibungswiderstand zu erzielen.

Schweißdraht Ø in mm		Bohrung der Kontaktdüse
CO ₂	Gase Ar / Mix	
0,6		0,8
0,8	0,6	1
0,9	0,8	1,1
1	0,9	1,2
1,2	1	1,5
	1,2	1,7
1,6		1,9
	1,6	2,1
2	2	2,4

Maßeinheiten für Schweißzusatzwerkstoffe

weights and measures for welding rods

Gewichtstabelle für nackte Gas- und WIG-Schweißstäbe

Weights for uncoated Gas- and TIG-rods

Ungefähres Gewicht von 100 Stäben in kg // aprox. weight of 100 pieces

Durchmesser mm	Länge in mm					
	250	300	350	400	450	1000
1,00	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,61
1,75	0,47	0,56	0,66	0,75	0,85	1,88
2,00	0,62	0,74	0,86	0,98	1,11	2,46
2,50	0,96	1,16	1,35	1,54	1,73	3,85
3,00	1,39	1,66	1,94	2,22	2,49	5,54
3,25	1,63	1,95	2,28	2,60	2,93	6,51
4,00	2,47	2,96	3,45	3,94	4,44	9,86
5,00	3,85	4,62	5,39	6,16	6,93	15,41
6,00	5,55	6,66	7,77	8,88	9,99	22,19

Ungefährre Anzahl von Schweißstäben je kg

Durchmesser mm	Länge in mm					
	250	300	350	400	450	1000
1,00	656	547	469	410	364	164
1,75	212	177	151	133	118	53
2,00	164	137	117	103	91	41
2,50	104	87	74	65	58	26
3,00	72	60	51	45	40	18
3,25	60	50	43	38	33	15
4,00	40	33	28,5	25	22	10
5,00	26	22	18,6	16	14	6,5
6,00	18	15	13	11	10	4,5

Aufstellung Wolframnadeln nach DIN/EN 26848

Kurzzeichen	Oxidzusätze Gew. -%	Farbkennzeichnung
WP		grün
WT 10	0,90 . . 1,20 ThO ₂	gelb
WT 20	1,80 . . 2,20 ThO ₂	rot
WT 30	2,80 . . 3,20 ThO ₂	lila
WT 40	3,80 . . 4,20 ThO ₂	orange
WZ 8	0,70 . . 0,90 ZrO ₂	weiß
WL 10	0,90 . . 1,20 LaO ₂	schwarz
WC 20	1,80 . . 2,20 CeO ₂	grau
WL 20	1,80 . . 2,20 La ₂ O ₃	blau
WS 2	Seltene Erden	türkis

Vergleichbare austenitische Werkstoffe und ferritische-austenitische Werkstoffe, die durch die Prüfung miterfaßt sind

Kennblatt 1000

Werkstoffgruppe	Bescheinigte Werkstoffe		Miterfaßte Werkstoffe		Werkstoffspezifikation		
	Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	DIN	SEW	VdTÜV-Werkstoffblatt
21	X5CrNi 18 10 (X5 CrNi 18 9)	1.4301	X 6 CrNi 18 9	1.4308	17445	595	286
			X 5 CrNi 18 10 G-X 8 CrNi 18 10 G-X 6 CrNi 18 10 X 12 CrNi 18 9 X 10 CrNiTi 18 10	1.6906 1.6901 1.6902 1.6900 1.6903			411
22	X 2 CrNi 19 11 (X 2 CrNi 18 9)	1.4306	X 5 CrNi 18 10 G-X 6 CrNi 18 9	1.4301 1.4308	17440 17445		411 286
23	X 2 CrNiN 18 10	1.4311	-	-	17440		
24	X 5 CrNiMo 17 12 2 (X 5 CrNiMo 18 10)	1.4401	X 5 CrNi 18 10 G-X 6 CrNi 18 9 G-X 6 CrNiMo18 10	1.4301 1.4308 1.4408	17440 17445 17445		411 286 286
25	X 2 CrNiMo 17 13 2 (X 2 CrNiMo 18 10)	1.4404	X5 CrNi 18 10 X2 CrNi 19 11 G-X 6 CrNi 18 9 X5 CrNiMo 17 12 2 G-X 6 CrNiMo18 10	1.4301 1.4306 1.4308 1.4401 1.4408	17440 17740 17445 17440 17445		411 411 286 411 286
26	X 2 CrNiMoN 17 13 3 (X 2 CrNiMoN 18 13)	1.4429	X 2 CrNiN 18 10 X 2 CrNiMoN 17122	1.4311 1.4406	17440 17440		
27	X 2 CrNiMo 18 14 3 (X 2 CrNiMo 18 12)	1.4435	X5 CrNi 18 10 X2 CrNi 19 11 G-X 6 CrNi 18 9 X 5 CrNiMo 17 12 2 X 2 CrNiMo 17 13 2 G-X 6 CrNiMo 18 10	1.4301 1.4306 1.4308 1.4401 1.4404 1.4408	17440 17740 17445 17440 17440 17445		411 411 286 411 411 286
28	X 5 CrNiMo 17 13 3 (X 5 CrNiMo 18 12)	1.4436	X 5 CrNi 18 10 G-X 6 CrNi 18 9 X 5 CrNiMo 17 12 2 G-X 6 CrNiMo18 10	1.4301 1.4308 1.4401 1.4408	17440 17445 17440 17445		411 286 411 286
29	X 6 CrNiNb 18 10 (X 10 CrNb 18 9)	1.4550	X 5 CrNi 18 10 X2 CrNi 19 11 G-X 6 CrNi 18 9 X 6 CrNiTi 18 10 G-X 5 CrNb 18 9 X 6 CrNi 18 11	1.4301 1.4306 1.4308 1.4541 1.4552 1.4948	17440 17740 17445 17440 17445 17445	640	411 411 286 411 286
30	X 10 CrNiMoNb 18 12	1.4583	X 5 CrNi 18 10 X2 CrNi 19 11 G-X 6 CrNi 18 9 X 5 CrNiMo 17 12 2 X 2 CrNiMo 17 13 2 G-X 6 CrNiMo18 10 X 2 CrNiMo 18 14 3 X 5 CrNiMo 17 13 3 X 6 CrNiTi 18 10 X 6 CrNiNb 18 10 G-X 5 CrNb 18 9 X 6 CriMoTi 17 12 2 X 10 CrNiMoTi 18 12 X 6 CrNiMoNb 17 12 2 G-X 5 CrNiMoB 18 10 X 6 CrNi 18 11	1.4301 1.4306 1.4308 1.4401 1.4404 1.4408 1.4435 1.4436 1.4541 1.4550 1.4552 1.4571 1.4573 1.4580 1.4581 1.4948	17440 17740 17445 17440 17440 17445 17440 17440 17440 17440 17445 17440 17440 17440 17440 17445 17440		411 411 286 411 286 411 411 411 411 454 286 411, 451 454 286 313
31	X 2 CrNiMoN 22 5 3	1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3 X 2 CriMoSi 19 5	1.4462 1.4417		400	418 385

Vergleichbare unlegierte Werkstoffe

Kennblatt 1000

Werkstoffgruppe	DIN-Bezeichnung	Norm
1	H I / H II C 16.8 GS-38 GS-45 H I H II RSt. 37-2 SPH 235 SPH 265 St 33 St 35 St 35.4 St 35.8 St 37 St 37-3 St 37.0 St 37.4 St 37.8 St 38.7 StE 210.7 TTSt 35 N TTSt 35 V U St 37.0 W St 37-2 W St 37-2 W St 37-3	DIN 17155 VDTÜV-WBl. 370 DIN 1681 DIN 1681 DIN 17155 DIN 17155 DIN EN 10207 DIN EN 10207 DIN 17100 DIN 1629 DIN 1629 DIN 17175 DIN 17100 DIN 1628/1630 DIN 17177 DIN 17172 DIN 17173, 17174 DIN 17173, 17174 DIN 17100 DIN 17100
2	StE 255 C 21 C 22.3 C 22.8 C 22.8 S1 GS-C25 H III SPH 275 St 42.8 St 44 St 44-2 St 44-3 St 44.0 St 44.4 St 45.4 St 45.8 StE 240.7 StE255 TTSt 41 N TTSt 41 V TTSt 45 N TTSt 45 V	DIN 17102, 17179 VDTÜV-WBl. 399 VDTÜV-WBl. 364 DIN 17243/ VDTÜV-WBl. 350 VDTÜV-WBl. 453 DIN 17245 DIN EN 10207 DIN 17177 DIN 17100 DIN 17100 DIN 1626/ 1629 DIN 1628/ 1630 DIN 1629 DIN 17175 DIN 17172 (SEW 680)
3	17 Mn 4 H IV StE 285 StE 290.7 StE 290.7 TM X 42 (API 5 LX)	DIN 17155/ 17175/ 17243 DIN 17102, 17179 DIN 17172 DIN 17172 DIN 17172

Vergleichbare unlegierte Werkstoffe Kennblatt 1000

Werkstoffgruppe	DIN-Bezeichnung	Norm
4	STE 355 19 Mn 5 19 Mn 6 20 Mn 5 21 Mn 6 GS-21 Mn 5 St 52 St 52-3 St 52.0 St 52.4 StE 315 StE 320.7 StE 320.7 TM StE 360.7 StE 360.7 TM TStE 315 TStE 355 W St 52.3 W St 52-3 W StE 255 bis W StE 315 WStE 355 WTSt 52-3 X 46 (API 5 LX) X 52 (API 5 LX)	DIN 17102, 17179 DIN 17175 DIN 17155 DIN 17243 VdTÜV-bl. 373 SEW 685 DIN 17100 DIN 1626/ 1629 DIN 1628/ 1630 DIN 17102 DIN 17172 DIN 17172 DIN 17172 DIN 17102 DIN 17102 DIN 17100 DIN 17102 DIN 17102 SEW 087 DIN 17172 DIN 17172
5	15 Mo 3 GS-22 Mo 4	DIN 17155/ 17175/ 17177/ 17243 DIN 17245
6	13 CrMo 4 4 GS-17CrMo 5 5	DIN 17155/ 17175/ 17243 DIN 17245
7	GS-18 CrMo 9 10 10 CrMo 9 10 12 CrMo 9 10	DIN 17245 DIN 17155/ 17175/ 17243 VdTÜV-Wbl. 404
8	StE 380 StE 385.7 StE 385.7 (TM) StE 385.7 TM TStE 380 WStE 380 X 56 (API 5LX)	DIN 17102 DIN 17172 DIN 17172 DIN 17172 DIN 17102 DIN 17102 DIN 17172
9	StE 420 StE 415.7 StE 415.7 TM TStE 420 WStE 420 X 60 (API 5LX)	DIN 17102, 17179 DIN 17172 DIN 17172 DIN 17102 DIN 17102 DIN 17172
10	StE 460 StE 445.7 TM TStE 460 WStE 460 X 65 (API 5LX)	DIN 1702, 17179 DIN 17172 DIN 17102 DIN 17102 DIN 17172
11	StE 500 StE 480.7 TM TStE 500 WStE 500 X 70 (API 5 LX)	DIN 17102 DIN 17172 DIN 17102 DIN 17102 DIN 17172

Vd-TÜV Gruppeneinteilung der Stähle nach ISO 15608:2000

ISO 15608	Stahlsorte	Beispiel
1.1	Stähle mit ReH ≤ 275 MPa	S235JR, S235J0, S275JR, 16Mo3
1.2	Stähle mit 275 < ReH ≤ 360 MPa	P295GH, P355N, P355Q, S355N, S355M, 20MnNb6
1.3	Normalisierte Feinkornstähle mit ReH > 360 MPa	P460N, S460N
1.4	Wetterfeste Stähle	S355J2G1W, S355J2G2W, S355K2G1W
2.1	TM-Stähle und Stahlguss mit 360 < ReH ≤ 460 MPa	S420M, S460M, S460MC,
2.2	TM-Stähle und Stahlguss mit > 460 MPa	S550MC, S600MC, S700MC
3.1	Vergütete Stähle mit 360 < ReH ≤ 690 MPa	S460Q, P460Q, P500Q, S690Q
3.2	Vergütete Stähle mit > 690 MPa	S890Q, S960Q
3.3	Ausscheidungshärtende Stähle, jedoch keine richtrostenden Stähle	X2NiCoMo 18-8-5
5.1	Vanadiumfreie Cr-Mo Stähle mit 0,75% ≤ Cr ≤ 1,5% und Mo ≤ 0,7%	13CrMo4-5, 25CrMo4, 26CrMo4-2
5.2	Vanadiumfreie Cr-Mo Stähle mit 1,5% < Cr ≤ 3,5% und 0,7% < Mo ≤ 1,2%	10CrMo9-10; 11 CrMO9-10
5.3	Vanadiumfreie Cr-Mo Stähle mit 3,5% < Cr ≤ 7% und 0,4% < Mo ≤ 0,7%	X11CrMo5
5.4	Vanadiumfreie Cr-Mo Stähle mit 7% < Cr ≤ 10% und 0,7% < Mo ≤ 1,2%	X11CrMo9-1
7.1	Ferritische richtrostende Cr-Stähle	1.4003, 1.4510, 1.4521, 1.4017,
7.2	Martensitische nichtrostende Cr-Stähle	1.4313, 1.4031, 1.4112, 1.4122,
8.1	Austenitische Stähle Cr ≤ 19%	1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4580
8.2	Austenitische Stähle Cr > 19%	1.4466, 1.4539, 1.4529
8.3	Austenitische Stähle 4 < Mn ≤ 9%	1.4371, 1.4372, 1.4373
10.1	Austenitische-ferritische nichtrostende Stähle (Duplex) Cr 24%	1.4462, 1.4362
10.2	Austenitische-ferritische nichtrostende Stähle (Duplex) Cr 24%	1.4501, 1.4517, 1.4410

Miterfaßte Werkstoffe – Aluminium

Deutsche Bahn

Werkstoffgruppe	Schweißzusatz nach DIN 1732	Bescheinigte Werkstoffe	Miterfaßte Werkstoffe
12	SG-AlMg 5 bzw. SG-AlMg5Zr oder SG-AlMg4,5Mn bzw. SGAlMg4,5MnZr	AlZn4,5Mg1 AlMg4,5Mn	AlMgSi 0,5 – AlMgSi 1, AlMg1,8 AlMg3, AlMg2Mn0,8, AlMg2,7 AlMg5, AlMg4,5Mn, AlZn4,5Mg1 AlMn1Mg1, AlCuMg1, AlZnMgCu0,5 DIN 1712 EN AW-AlMg, EN AW-AlSiMg EN AW-AlSiMgMn DIN EN 573 EN AW-AlMg3, EN AW-AlMg2,5 EN AW-AlMg2Mn0,8, EN AW-AlMg5 EN AW-AlMg4,5Mn0,7 EN AW-AlZn4,5Mg1 DIN EN 573
13	SG-AlMg 3	AlMg3	AlMg2Mn0,8 DIN 1712 EN AW-AlMg3 DIN EN 573
14a	SG-AlSi 5	AlMgSi 1 AlSi-Gußlegierungen	AlMgSi 0,5 – AlMgSi 1 DIN 1712 EN AW-AlMg, EN AW-AlSiMg, EN AW-AlSi1MgMn DIN EN 573
14b			AISi- und AlSiMg-Gußlegierungen nach DIN 1725-2
14c			Gruppe 14b in Kombination mit Gruppe 12
15	SG-Al 99,5 oder SG-Al 99,5 Ti	Al99,5	Al99,5 – Al99,8 DIN 1712 EN AW-Al99,5, EN AW-Al99,8 DIN EN 573

ZIP-CLEAN

Spritzschutzmittel für das Schutzgasschweißen

ZIP-CLEAN ist ein Produkt das zum Schutz der Gas- und Kontaktdüsen entwickelt wurde.

ZIP-CLEAN hält die Spitze der Schweißpistole frei von unerwünschten Schweißspritzen.

Versuche haben ergeben, daß bei richtiger Anwendung der Verbrauch an Gasdüsen um ca. 90 % gesenkt werden kann. Die ZIP-CLEAN-PASTE gelangt im Gegensatz zu einem Sprühmittel immer an die zu schützenden Brennerenteile. Die somit von Schweißspritzen freibleibenden Gasdüsen lassen das Schutzgas ungehindert auf die Schweißstelle strömen, ohne daß Gaswirbel entstehen können.

ZIP-CLEAN findet seinen Einsatz verstärkt in automatisierten Schweißprozessen, bei denen ein sicheres und störungsfreies Schweißen von besonderer Wichtigkeit ist.

ZIP-CLEAN ist ungiftig, nicht feuergefährlich und geruchlos. Es enthält keine kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmittel.

ZIP-CLEAN ist siliconfrei und verursacht keine Poren.

ANWENDUNGSBEISPIEL ZIP CLEAN PASTE:


Zum Schutz der Kontakt- und Gasdüse die heiße Mündung der Schweißpistole ca. 20-25mm tief in die ZIP CLEAN PASTE eintauchen. Dadurch schmilzt die Masse in einer dünnen Schicht auf die zu schützenden Teile.

LIEFERPROGRAMM:

ZIP-CLEAN-PASTE	in Blechdosen a 400g
ZIP-CLEAN-FLÜSSIG	als „zähflüssiges“ Mittel im Kanister a 5 oder 10 Liter
ZIP-CLEAN-FLÜSSIG-EXTRA	als sprühfähiges Mittel im Kanister a 5 oder 10 Liter
ZIP-CLEAN-FILZE	als Drahtreinigungsfilze für den Drahtvorschub


Übersicht Spulenprogramm

weitere Sonderspulen auf Anfrage – additional spools on demand




DRATEC	Außendurch- messer d1	Dornloch- durchm. d1	Äußere Breite b	kg Draht
BS300	300	51,5	103	15-20

KORBSPULE




DRATEC	Außendurch- messer d1	Innendurch- messer d2	Äußere Breite b	kg Draht
K300 (B300)	300	180	103	15-20

ADAPTERKORB




DRATEC	Außendurch- messer d1	Dornloch- durchm. d3	Äußere Breite b	kg Draht
D100 (S100)	100	16,5	45	0,5-1
D200 (S200)	200	50,5	55	2-5
D300 (S300)	300	51,5	103	15-20

PLASTIKSPULE




DRATEC	Außendurch- messer d1	Innendurch- messer d2	Äußere Breite b	kg Draht
K435/70	435	300	70	20-25
K415/100	415	300	100	20-25

UPKORBSPULE



DRATEC	Außendurch- messer d1	Innendurch- messer d2	Äußere Breite b	kg Draht
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25

HASPELSPULE



DRATEC	Außendurch- messer d1	Dornloch- durchm. d3	Äußere Breite b	kg Draht
D760 Holz	760	41	293	250

GROSSSPULE

Wir haben alle Informationen sorgfältig ausgewählt und geprüft, jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für diese Angaben übernehmen können und wir ausdrücklich empfehlen, die Werkstoffe – vor Beginn der Schweißarbeiten – eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.

Die Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedarf in jedem Fall einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

**Ausgabe 1/2024
© Printed in Germany**